





الخاصية	الخرسانة	حديد التسليح
مقاومة الشد	ضعيف جداً	جيد جداً
مقاومة الضغط	جيد	جيد ولكن يحدث إنبعاج للقطاعات النحيفة
مقاومة القص	متوسط	جيد
المعمرية	جيد جداً	ضعيف ويتآكل إذا كان غير محمي
مقاومة الحريق	جيد	ضعيف ويفقد مقاومته سريعاً في درجات الحرارة العالية

### شكل (١-١) تكامل الخواص في الخرسانة وحديد التسليح.

ومن أهم عيوب الخرسانة أن مقاومتها للشد ضعيفة نسبياً ولهذا فعند إستعمالها في الأغراض الإنشائية فإنه يتم إستعمالها مع أسياخ الصلب التي تقوم بمقاومة قوى الشد.

ومن عيوب الخرسانة كذلك الحركة الناتجة من الإنكماش بالجفاف أو من الرطوبة والتي تسبب شروخاً شعرية دقيقة يلزم لملافاة وجودها وضع حديد التسليح المناسب أو عمل وصلات Joints بالخرسانة على مسافات متباعدة.

كما أن الخرسانة ليست مصممة تماماً وإنما تسمح بنفاذ السوائل والغازات بدرجات متفاوتة تعتمد على جودة الخرسانة ونسبة الفراغات بها. ونفاذ الرطوبة في الخرسانة المسلحة يعمل على صدأ الحديد وتآكله وأيضاً ينتج عنه تبقيع سطح الخرسانة وتلفها.

## ٣-١ تطور صناعة الخرسانة



مع بداية القرن العشرين كانت الخرسانة تجاهد لكي تقف بين مواد البناء الأخرى وكانت مقاومة الضغط التي تصل إلى ١٤٠ كج/سم<sup>٢</sup> تعتبر قيمة كبيرة ولها إعتبارها. ولم تكن هناك طرق معينة لتصميم خلطة خرسانية ولا أساليب للتصميم المختلفة كذلك لم يكن هناك الأنواع المختلفة من الأسمنت والتي تناسب الأغراض المتنوعة. كما أنه لم يكن هناك الأنواع المختلفة من الخرسانة مثل الخرسانة الخفيفة والخرسانة ذات الهواء المحبوس أو الخرسانة سابقة الصب أو سابقة الإجهاد.

في سنة ١٩١٩ شهدت صناعة الخرسانة الثورة الأولى حيث إكتشف ابرامز Abrams أن هناك علاقة بين مقاومة الضغط للخرسانة ونسبة الماء بالخلطة وقد أوضح ابرامز أن مقاومة الضغط تزيد كلما قلت نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) وقد حدد هذه العلاقة كما يلي:

$$f_c = \frac{965.5}{71.5(w/c)} \quad \text{kg/cm}^2$$

حيث  $f_c$  هي مقاومة الضغط للخرسانة كج/سم<sup>٢</sup>. و  $(w/c)$  هي نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن. ويلاحظ أن المعادلة السابقة قد أستنتجت لخرسانة بركام وأسمنت وظروف صناعية معينة وفي حالة إختلاف هذه المواد أو هذه الظروف فإن قيمة المقدار الثابت بالمعادلة قد تتغير.

وبدراسة عملية التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والماء وجد أن كمية الماء اللازمة لإتمام عملية التفاعل تتراوح من ٠,٢٢ إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت حسب نوع ودرجة نعومة الأسمنت. ولكن المشكلة تبدو أن هذه النسبة القليلة من الماء تعطي خرسانة جافة جداً صعبة التشغيل مما يضطر صانع الخرسانة إلى زيادة الماء بالقدر الذي يعطي خرسانة لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل. وقد وضح من التجارب العملية والخبرة العملية أن نسبة الماء التي تعطي خلطة خرسانية لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل (بدون استخدام إضافات) هي من ٠,٤ إلى ٠,٧ من وزن الأسمنت ويتوقف ذلك على محتوى الأسمنت في الخلطة وعلى نسبة إمتصاص الركام المستخدم للماء. وطبقاً للعلاقة بين نسبة الماء إلى الأسمنت ومقاومة الضغط كما هو مبين في شكل (٢-١) فإن هذه النسبة من الماء تعطي خرسانة متوسطة المقاومة Normal Strength Concrete والحقيقة أن الخرسانة ظلت حتى وقتنا الحالي تنتج بمقاومة متوسطة تتراوح من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> ومعظم التصميمات الإنشائية في وقتنا الحاضر تتم بإستخدام خرسانة ذات مقاومة ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> أي بإستخدام نسبة (م/س) من ٠,٤ إلى ٠,٧.



شكل (٢-١) العلاقة بين (م/س) وكل من مقاومة الضغط والقابلية للتشغيل.

وعلى أى حال فإن هذه الأيام تشهد بداية ثورة ثانية فى تكنولوجيا الخرسانة حيث أمكن التغلب على التناقض الناشئ بين المقاومة العالية والقابلية المنخفضة للتشغيل وذلك بإنتاج وإستخدام بعض الإضافات المخفضة للماء Superplasticizers والتي تسمح بإستخدام نسبة ماء قليلة جداً قد تصل إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت وفى نفس الوقت تعطى قابلية عالية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية جداً قد تصل إلى ١٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وقد تم إنتاج هذه الخرسانة العالية المقاومة High Strength Concrete بالفعل فى معامل كلية الهندسة بالمنصورة حيث تم الوصول إلى خرسانة مقاومتها للضغط ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك بإستخدام المواد المحلية المتاحة فى مصر.

وبالرغم من أن مثل هذه الخرسانة العالية المقاومة لم تأخذ طريقها إلى الواقع العملى فى بلادنا حتى الآن إلا أنها أصبحت شائعة الإستعمال فى دول أوروبا وأمريكا واليابان وحتى فى بعض دول العالم الثالث مثل ماليزيا والتي تم فيها حديثاً إنشاء وتشبيد أعلى المباني الإدارية فى العالم [شكل (١-٣)] ويقع فى مدينة كوالالمبور والذي يصل إرتفاعه إلى ٤٥٠ متر وذلك بإستخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط مقدارها ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>. وتجدر الإشارة أن هناك بعض المشاريع الإنشائية الكبرى فى مصر قد استخدمت فيها خرسانة ذات مقاومة للضغط من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> ومن هذه المشاريع: مكتبة الأسكندرية - الكوبرى الملجم بمنطقة غمرة بالقاهرة وغيرها. هذا ويتوقف التقدم والتطور فى علم الخرسانة على عدة عوامل من أهمها:

- إستمرار البحث لتطوير المواد المكونة للخرسانة وتحسين فعاليتها وذلك لزيادة الجودة بتكاليف أقل.
- التعاون المستمر بين البحث العلمى والصناعة.
- الإعداد الفنى والتدريب المهنى المستمر للعاملين فى مجال الخرسانة.
- عمل حلقات دراسية وندوات علمية للوقوف على كل ما هو جديد فى مجال تكنولوجيا الخرسانة.
- تطبيق كل ما هو جديد فى مجال الخرسانة بصورة عملية وذلك من خلال منشآت فعلية.
- الدراسات الفنية اللازمة لحل مشاكل التصميم والتنفيذ للإستخدامات المتنوعة للخرسانة.



شكل (٣-١) صورة توضح أعلى برج خرساني في العالم ويقع في مدينة كوالالمبور بماليزيا.

\*\*\*\*\*



## ٢-٢ الاشتراطات العامة المطلوبة عند استخدام الإضافات

- ١- يجب أن لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- ٢- أن تتناسب الفوائد الناتجة من استخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- ٣- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو الخرسانة التي بها معادن مدفونة.
- ٤- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية.
- ٥- إذا استخدم نوعين أو أكثر من الإضافات فى نفس الخلطة الخرسانية فيلزم أن تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما والتأكد من مدى توافقهما.
- ٦- يراعى أن سلوك الإضافات مع الأسمنتات المخلوطة أو عالية المقاومة للكبريتات يختلف عنه فى حالة الأسمنت البورتلاندى. لذلك يجب أن تتوافر معلومات كافية عن مدى الأداء السليمة للإضافات مع الأنواع المختلفة من الأسمنت.
- ٧- يلزم توريد الإضافات معبأة داخل براميل أو أوعية محكمة الغلق ومطبوع عليها الإسم التجارى وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكذلك شهادة بخواص الإضافة الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية ذات الصلة. كما يجب تخزين الإضافات بطريقة تحميها من الرطوبة ومن أشعة الشمس والحرارة.

## ٣-٢ أهم الأنواع الشائعة من الإضافات

يوجد العديد من الإضافات الكيميائية التي تستخدم مع الخرسانة ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:

- ١- إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك (سبعة أنواع).
- ٢- إضافات الهواء المحبوس.
- ٣- إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمقاومة إجتفاف الأسمنت بفعل الماء.
- ٥- إضافات لتلوين الخرسانة.
- ٦- إضافات أخرى متنوعة.

## ١-٣-٢ إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك

### Water Reducing and Set Controlling Admixtures (ASTM C494)

وهذه الإضافات هى أهم وأكثر أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً فى مجال الخرسانة وهى تختص بتقليل ماء الخلط (بدرجات متفاوتة) والتحكم فى تصلب الخرسانة بالتأخير أو التعجيل. وتنقسم هذه المجموعة إلى سبعة أنواع مختلفة وتميزها المواصفات الأمريكية ASTM C494 بالحروف من A إلى G كما يلى:

ASTM C494 - Type A	١- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة
ASTM C494 - Type B	٢- إضافات تأخير الشك
ASTM C494 - Type C	٣- إضافات تعجيل الشك
ASTM C494 - Type D	٤- إضافات تخفيض ماء الخلط وتأخير الشك
ASTM C494 - Type E	٥- إضافات تخفيض ماء الخلط وتعجيل الشك
ASTM C494 - Type F	٦- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية
ASTM C494 - Type G	٧- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية وتأخير الشك

وكما نرى فإن الأنواع السبعة السابقة بهذه المجموعة من الإضافات ينحصر تأثيرها فى واحد أو أكثر من التأثيرات الثلاث الرئيسية الآتية:

- ١- تخفيض ماء الخلط (الملدنات والملدنات الفائقة) **ASTM Type A, F**
- ٢- تأخير الشك (الموجلات) **ASTM Type B**
- ٣- تعجيل الشك (المعجلات) **ASTM Type C**

ف نجد مثلاً أن النوع D عبارة عن مزيج من النوعين A , B .

أما النوع E عبارة عن مزيج من النوعين A , C .

فى حين نجد أن النوع G عبارة عن مزيج من النوعين B , F .

وفىما يلى شرح موجز للأنواع الرئيسية من هذه المجموعة

## أولاً: مخفضات الماء (الملدنات والملدنات الفائقة) Plasticizers and Superplasticizers

### ASTM C494 Type A & F

توجد الملدنات (البلاستيسيزر) و الملدنات الفائقة (السوبربلاستيسيزر) عموماً في صورة سائلة وتضاف الى الخلطة الخرسانية بنسبة تتراوح من ١% إلى ٣% من وزن الأسمنت وهي أكثر وأهم أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً. وقد وجد أن نسبة ٣% من الملدنات الفائقة تعطي أفضل النتائج. وتوجد الملدنات في السوق تحت أسماء تجارية عديدة منها أدكريت - كونيبلاست - سيكامنت - ملمينت ٠٠٠ إلخ. والفرق بين النوعين A , F هو أن ان درجة تخفيض ماء الخلط بالنسبة للنوع A (الملدنات) تتراوح من ٦ إلى ١٢% عند ثبات قوام الخلطة الخرسانية. أما بالنسبة للنوع F (الملدنات الفائقة) فإن درجة تخفيضها للماء تزيد عن ١٢% وقد تصل إلى ٣٠% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية.

### □ وظيفتها □

- تحسين خواص الخرسانة الطازجة وذلك بزيادة القابلية للتشغيل وزيادة السيولة مع ثبات نسبة (م/س) كما في شكل (٢-١).
- الحصول على خرسانة ذاتية الدمك.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة وذلك بتخفيض نسبة (م/س) في الخلطة مع ثبات درجة القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة عالية المقاومة (شكل ٢-٢).
- الحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عالية (شكل ٢-٣).
- الحصول على خرسانة عالية الأداء قليلة النفاذية.
- الحصول على خرسانة بدون انفصال حبيبي أو نضح.

## □ طبيعة الملدنات □

المدنات (A) والمدنات الفائقة (F) عبارة عن مواد بوليمرية تأخذ تركيبات كيميائية متنوعة من أهمها:

- الأساس الكيماي للنوع A

Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت
Hydroxycarboxylic Acids	- أحماض الهيدروإكسيكربوإكسك
Carbohydrates	- كربوهيدرات

- الأساس الكيماي للنوع F


Modified Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت معدل
Melamine Formaldehyde	- ميلامين فورمالدهيد
Naphthaline Formaldehyde	- نفتالين فورمالدهيد
Phenol Formaldehyde	- فينول فورمالدهيد
Beta-naphthaline Sulfonate	- ناتج تكثيف بيتا نفتالين سلفونيت

ويمكن الحصول على النوع الأول (لجنوسلفونيت) كمنتج ثانوي من مصانع الورق. و تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية مزج النفثالين والميلامين بكبريتات السليلوز التي تعتبر أقل تكلفة من النفثالين والميلامين بالإضافة أن كمية السكر الموجودة في كبريتات السليلوز في معظم الحالات تكون مبطنة للشك مما يعنى إحتفاظ الخرسانة بتشغيليتها لفترة طويلة والتحكم بدرجة معينة في معدل فقد الهبوط Control of Slump Loss وهو مناسب للإستخدام فى المناطق الحارة (Type D or G). وتجدر الإشارة أن تأثير المدنات الفائقة على قوام الخرسانة لا يستمر إلا لمدة من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة من لحظة إضافته إلى الخرسانة ، و تقل هذه المدة بارتفاع درجة الحرارة حيث أن معدل فقد الهبوط فى الخرسانة المحتوية على المدنات الفائقة يزداد بإزداد درجة الحرارة.


## □ أسس إختيار المدنات والمدنات الفائقة □

ينبغي أن يكون إختيار نوع مادة الملدن على الأسس الآتية:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ١ - معدل تخفيض ماء الخلط      | ٢ - معدل فقد القابلية للتشغيل   |
| ٣ - التأثير على زمن الشك      | ٤ - التوافق مع الأسمنت المستخدم |
| ٥ - المقاومة الناتجة للخرسانة | ٦ - الثمن و التكاليف.           |



شكل (١-٢) الوظائف الرئيسية للملدنات أو الملدنات الفائقة.



شكل (٢-٢) تأثير الملدنات الفائقة على كل من مقاومة الضغط ونسبة الماء إلى الأسمنت.

## □ كيف تعمل الملدنات □


إن كيفية عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة في تسييل الخرسانة يأخذ واحداً أو أكثر من الصور الآتية:

- ١- تشتت حبيبات الأسمنت المتكتلة وإطلاق المياه المحبوسة بينها.
- ٢- إحداث التنافر الكهروستاتيكي بين الجزيئات.
- ٣- العمل على تشحيم الطبقة الرقيقة بين حبيبات الأسمنت.
- ٤- تأجيل عملية الإماهة السطحية لحبيبات الأسمنت مع ترك المزيد من المياه لتسييل الأسمنت.
- ٥- تقليل الشد السطحي للمياه.
- ٦- تغيير البنية التركيبية في منتجات تفاعلات الإماهة.


إن جزيئات الأسمنت البورتلاندى العادى تتميز بميلها الشديد للتكتل عندما تخلط مع الماء وهذا الميل هو حصيلة لتفاعلات داخلية متنوعة مثل التفاعلات الالكتروستاتيكية بين الشحنات المتضادة وكذلك تفاعلات عملية الإماهة المتنوعة. إن عملية التكتل تقود إلى تشكيل شبكة من الجزيئات كما هو موضح فى الشكل (٢-٤-أ) حيث تقوم هذه الشبكة بحجز نسبة من الماء حيث يكون هذا مطلوباً لإتمام عملية الإماهة وكذلك توفير التشغيلية المطلوبة فى الخرسانة. ويترتب على ذلك حدوث زيادة فى اللزوجة الظاهرية للنظام الأسمنتى. ودور الملدنات أو الملدنات الفائقة هنا هو العمل على فصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها ومن ثم الحصول على توزيع متجانس للمياه وإتصال مثالى بين المياه وحبيبات الأسمنت كما هو موضح بشكل (٢-٤-ب).

## □ إختبار عملى □

يمكن الوصول إلى طبيعة عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة من حيث القيام بفصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها وذلك بإجراء تجربة ترسيب بسيطة حيث تؤخذ كمية ثابتة من الأسمنت وتُخلط مع الماء خلطاً جيداً ويترك العالق فى مخبر مدرج وسنلاحظ أن جزيئات الأسمنت تكتلت وهبطت إلى القاع فى خلال وقت صغير نسبياً قد يصل إلى حوالى ٢٠ دقيقة فقط كما نلاحظ أن حجم هذه الحبيبات قد أصبح أكبر مما كان عليه ويتضح ذلك من الفارق فى الحجم المشغول فى المخبر المدرج بالأسمنت الجاف عند مقارنته بالأسمنت الرطب. بينما إذا استخدمنا نوع معين من الملدنات أو الملدنات الفائقة مع نفس كمية الأسمنت السابقة يلاحظ أنه بعد مضى نفس الزمن السابق أن جزيئات الأسمنت ما تزال معلقة فى الماء ولا يتم ترسيبها كلياً إلا بعد وقت يتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٤٨ ساعة وفى هذه الحالة شكلت جزيئات الأسمنت طبقة كثيفة لها نفس حجم الأسمنت الجاف وهذه التجربة تشير بوضوح إلى أن الملدنات أو الملدنات الفائقة تكون فعالة جداً فى تفكيك جزيئات الأسمنت وتشتيتها ويمكن إستغلال هذه التجربة أيضاً فى تحديد نسبة الإضافة المطلوبة للأسمنت.



شكل (٢-٣) استخدام الملاينات الفانقة للحصول على مقاومة مبكرة عالية.



شكل (٢-٤) دور الملاينات أو الملاينات الفانقة في فصل وتشيت حبيبات الأسمنت المتكئة.

## ثانياً: إضافات تأخير الشك (المؤجلات) Retarders

### ASTM C494 Type B

#### □ وظيفتها □

تؤخر شك الأسمنت أى تزيد زمن شك و تصلد الخرسانة وتقلل درجة حرارة الإماهة للأسمنت فيقل معدل زيادة المقاومة Rate of Strength Gain وقد تسبب المؤجلات زيادة الإنكماش اللدن فى الخرسانة ولكن ليس لها تأثير يذكر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخرسانة المتصلدة.

#### □ الهدف منها □

- عمل خرسانة فى الأجواء الحارة حيث يحدث الشك الإبتدائى للأسمنت سريعاً جداً.
- إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الأسمنتية لدنة أو سائلة لمدة طويلة.
- إذا كانت هناك رسالة من الأسمنت ذات زمن شك صغير جداً.
- الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها.

#### □ أهم المركبات المستخدمة □

المواد الكربوهيدراتية Carbohydrates والسكر Sugar  
وأملح الزنك Zink والفوسفات Phosphates.

## ثالثاً: إضافات تعجيل الشك (المعجلات) Accelerators

### ASTM C494 Type C

#### □ وظيفتها □

تعجل أو تسرع من شك الأسمنت أى تقلل زمن شك و تصلد الخرسانة وبالتالي يزداد معدل التصلد وكذلك تزداد الحرارة المنبعثة المبكرة.

## □ الهدف منها □

أ- تستخدم بغرض التعجيل بالشك كما في الأحوال الآتية:

- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من درجات الحرارة المنخفضة.
- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من إستخدام اضافة أخرى.
- أعمال الطوارئ مثل وقف رشح المياه فى الخزانات.

ب- تستخدم بغرض الحصول على خرسانة مبكرة المقاومة كما في حالة:

- إزالة الفرغ مبكراً.
- التعجيل بزمن إستخدام المنشأ الخرساني.
- تقليل المدة المطلوبة للمعالجة.

ج- تستخدم بغرض الحصول على خرسانة تقاوم الصقيع وذلك نتيجة احمرارة المنبعثة المبكرة.

## □ أهم المركبات المستخدمة □

المركبات المستخدمة كمعجلات للشك فى الخرسانة هى الهيدروكسيدات القلوية وأملاح الكربونات الذائبة والسليكات ونترات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم و هو الأكثر شهرة نظراً لرخص سعره و كفاءته العالية فى رفع المقاومة المبكرة وتقليل زمن الشك وأملاح الكربونات الذائبة وتستخدم بنسب ١ إلى ٢% وبحد أقصى ٤% من وزن الأسمنت. ولكن من عيوب إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المسلحة هو إمكانية حدوث تآكل وصدأ فى حديد التسليح نتيجة تواجد أيونات الكلور فى وجود الرطوبة والأكسجين. لذلك يجب عدم إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المحتوية على حديد تسليح. ويوجد مركبات أخرى بديلة ولكنها أقل كفاءة وأعلى ثمناً مثل نيتريت الكالسيوم وأملاح النترات والبروميدات والفلوريدات والكربونات والسليكات.

## □ إحتياطات □

- عدم زيادة نسبة هذه الإضافات عن الحد الأقصى وذلك مخافة حدوث الشك الخاطف Flash Set.
- استخدامها فى الأجواء الحارة بحساب وحذر لتلافى حدوث شروخ الاتكماش.

## ٢-٣-٢ إضافات الهواء المحبوس Air Entraining Admixtures


### □ الهدف منها □

تقليل وزن الخرسانة وزيادة المتانة Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصلة) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتلة الخرسانية وتبقى كذلك بعد تصد الخرسانة كما في شكل (٥-٢).

### □ ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين □

- ١- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.
- ٢- استخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والماغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ٠,٠١% إلى ٠,٠٣% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥% إلى ١٥% من حجم الخرسانة. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدي إلى زيادة إنكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة ، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالي ٥% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١%.



شكل (٥-٢) تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع.

## ٣-٣-٢ إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة Permeability-Reducing Admixtures

### □ الهدف منها □

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذية ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعملية الدمك والمعالجة.

### □ ويمكن تحسين منفذية الخرسانة من خلال المحاور الثلاثة الآتية □

#### ١- إضافات صادة للماء، Water Proofing Agents


وهي تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسة ومن أمثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من ٠,١% إلى ٠,٤% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليمرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجودة بالسطح.

#### ٢- استعمال المددات الفائقة Superplasticizers

وهي تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

#### ٣- استعمال مواد بوزولانية مألنة للفراغات Pozzolan Materials (Filling Effect)

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/جم) وهي ناتج ثانوى Byproduct فى صناعة سبائك السيليكون والفيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لاتذوب فتؤدى إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح فى شكل (٢-٦).



عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على غبار السيليكا

عملية الإماهة للخرسانة المحتوية على أسمنت بورتلاندى

### شكل (٢-٦) دور غبار السيليكا فى تحسين منفذية الخرسانة.

## ٤-٣-٢ إضافات لمنع إجتفاف الأسمنت بفعل الماء، Antiwashout Admixtures

عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على إجتفاف الأسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص فى مقاومتها و تعكر فى المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التى تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة فى السوق حالياً. وتعمل هذه الإضافات على تكوين جل فى الماء المحيط بحبيبات الأسمنت فتحميه من الإجتفاف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزيئات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإنفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً فى إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإنفصال الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانة. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزية على هيئة بودرة قابلة للذوبان فى الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية ١% من وزن الأسمنت.

ولتقييم كفاءة هذه الإضافات لمقاومة الخرسانة لإجتفاف الأسمنت بفعل الماء يتم إجراء إختبار سقوط الخرسانة فى الماء حيث يتم وضع كمية من الخرسانة حجمها ٣ لتر فى سلة مثقبة ثم يسمح بسقوطها ورفعها خمس مرات خلال الماء الموجود فى وعاء قطره ٣٠ سم وإرتفاعه ٥٠ سم. يتم قياس النقص فى وزن الخرسانة نتيجة إجتفاف الأسمنت و تقاس درجة العكارة للماء حيث ينبغى أن لا تزيد عن ٥٠ مجم/لتر كما يقاس الأس الهيدروجيني pH للماء الذى يجب أن يقل عن ١٢,٥. كذلك تقاس مقاومة الضغط للخرسانة بعد إخراجها من الماء ، حيث يلزم أن تكون النسبة بين مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء و مقاومة الضغط للخرسانة المماثلة المصبوبة فى الهواء أكبر من ٨٠%.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلي:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانة على مقاومة انفصال مكوناتها.
- ٢- تتحسن مقاومة الخرسانة للنزيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانة المحتوية على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإسياب والتسوية الذاتية.
- ٤- النوع السليولوزي من هذه الإضافات يعمل على تأخير الشك الابتدائي والنهائي ، حيث قد يصل الشك الابتدائي إلى أكثر من ١٨ ساعة بينما يزيد الشك النهائي إلى ما يقرب من ٤٨ ساعة.
- ٥- تؤدي هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠% إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانة المماثلة و المصبوبة في الهواء.

### ٥-٣-٢ إضافات لتلوين الخرسانة Coloring Admixtures

وهي عبارة عن أكاسيد معدنية **Metallic Oxide** وهي متوفرة في صورة مواد طبيعية أو صناعية ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانة. ومن أهم المواد المستخدمة في ذلك:

ألون الرصاصى أو الأسود	←	أكسيد الحديد الأسود و الكربون
ألون الأبيض	←	ثنائى أكسيد التيتانيوم
ألون الأخضر	←	أكسيد الكروم
ألون الأحمر	←	أكسيد الحديد الأحمر
لون الكريم أو لون سن الفيل	←	أكسيد الحديد الأصفر
ألون البنى	←	أكسيد الحديد البنى

## ٦-٣-٢ إضافات أخرى متنوعة Miscellaneous Admixtures

يوجد العديد من الإضافات الأخرى التي تستخدم مع الخرسانة نذكر منها الآتي:

- ١- إضافات حقن الخرسانة.
- ٢- إضافات للمساعدة في ضخ الخرسانة.
- ٣- إضافات لمنع تكون الرطوبة بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتيريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المائية.
- ٥- إضافات لمنع التآكل والصدأ في حديد التسليح.
- ٦- إضافات لتقليل التفاعل القلوي بين الركام والأسمنت.
- ٧- إضافات لتكوين الغازات داخل الخرسانة.
- ٨- إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانة.

\*\*\*\*\*




### ١-٣ الخرسانة العادية Plain Concrete

وهي خرسانة بدون أي حديد تسليح وتستخدم في أعمال الفرشات الخرسانية تحت الأساسات والأرصفة وعمل الكتل الخرسانية الغير معرضة لإجهادات شد وعمل الأرضيات والسدود. ومقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> حسب الغرض المستخدمة من أجله. ويمكن تحسين بعض الخواص فيها لكي تناسب غرض الاستخدام ، مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية والتآكل كما في حالة المصدات البحرية.

### ٢-٣ الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete

وهي خرسانة عادية ويشترك معها حديد تسليح لمقاومة إجهادات الشد وهذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في العالم وذلك لسهولة تنفيذه ورخص تصنيعه. ويمكن أن يُصب في الموقع مباشرة أو يُصب في المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة. وينبغي تحقيق الاتزان Equilibrium و التوافق Compatibility بين الإجهادات و الانفعالات في كل من الخرسانة و الحديد. ومعظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد وبالتالي فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة ، أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط. شكل (١-٣) يوضح توزيع الإجهادات والانفعالات على قطاع مستطيل من الخرسانة المسلحة.



شكل (١-٣) الإجهاد والإنفعال لعنصر من الخرسانة المسلحة ذو قطاع مستطيل معرض لعزم إنحناء .

## ٣-٣ الخرسانة سابقة الإجهاد Prestressed Concrete

وهي خرسانة عادية يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها وهذه الإجهادات تكون كفيلة بملاشاة إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال وبالتالي لا نحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة النهائية للإجهادات على طول القطاع الخرساني بعد التحميل (التشغيل) هي غالباً إجهادات ضغط وبالتالي تكون الخرسانة كفيلة بتحملها. وبناءً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التصنيع وإجهادات ضغط التشغيل. وأسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة سابقة الإجهاد تسمى كابلات Tendons وهي عبارة عن أسلاك Wires أو حبال مجدولة من مجموعة أسلاك Strands أو قضبان من الصلب Bars. وتمتاز الخرسانة سابقة الإجهاد بقلّة الشروخ السطحية مع مقاومة عالية للأحمال. وهي مناسبة للاستخدام في الكبارى والمستودعات المائية والوحدات الجاهزة مثل فلنكات السكك الحديدية وأعمدة التلغراف. وعموماً يوجد طريقتان لإكساب الخرسانة لإجهادات الضغط:




### أ- طريقة الشد السابق Pre-tension

وفيها يتم شد كابلات الصلب قبل صب الخرسانة وقبل تصلدها. وتترك هذه الكابلات مشدودة (في حدود المرونة) حتى تتصلد الخرسانة وتكتسب مقاومتها القصوى ثم بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب الذي يحاول أن ينكمش داخل الخرسانة المتصلدة مما يؤدي إلى حدوث إجهادات ضغط في الخرسانة عن طريق قوى التماسك بين الحديد و الخرسانة كما بشكل (٢-٣). وتستخدم طريقة الشد السابق في إنتاج الوحدات سابقة الصب سابقة الإجهاد حيث تسمح المعالجة بالبخار واستخدام خرسانة عالية المقاومة المبكرة في الإزالة المبكرة لتلك الوحدات والاستغلال اليومي للقوالب.


### ب- طريقة الشد اللاحق Post-tension

وفيها يتم عمل أنابيب مفرغة (مواسير أو أجربة) داخل الخرسانة وتوضع كابلات الصلب حرة الحركة بداخلها بدون شد حتى تتصلد الخرسانة تماماً (شكل ٣-٣). يتم شد الكابلات بعد تصلد الخرسانة حيث لا يكون هناك أي قوى تماسك بين الصلب و الخرسانة. بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب حيث يسبب إجهادات ضغط على ألواح الصلب المثبتة في طرفي العنصر الخرساني والتي تنتقل بدورها إلى الخرسانة بالتحميل. بعد ذلك تملأ الفراغات بين كابلات الصلب والمواسير بمونة الجراوت التي تتصلد وتقلل من فرصة صدأ صلب الكابلات.

هذا وفي الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - طبعة ٢٠٠١ - فقد تم تخصيص الباب العاشر للخرسانة سابقة الإجهاد حيث التعرف على كافة الاعتبارات الخاصة بالمواد المستخدمة في هذه الخرسانة وتصميم قطاعاتها ونظم التحليل الإنشائي لها و التفتيش وضبط الجودة الخاص بهذه الخرسانة.



شكل (٢-٣) توضيح لطريقة الشد السابق.




شكل (٣-٣) توضيح لطريقة الشد اللاحق.

### ٤-٣ الخرسانة الجاهزة (سابقة الصب) Precast Concrete

تصب الخرسانة وتعالج حتى تمام تصلدها في المصنع ثم بعد ذلك تنقل إلى المنشأ ويمكن أن تكون خرسانة عادية أو مسلحة أو سابقة الإجهاد وتشمل البلاطات والأعمدة والحوائط والبلوكات الخرسانية والفلنكات ووحدات الأسوار والسلالم. وفيها يتم التحكم في عملية جودة الخرسانة والتصنيع مثل:

- ١- استخدام ركام جيد متدرج
- ٢- تقليل الماء
- ٣- إجراء الدمك والخلط ميكانيكا
- ٤- معالجة بالبخار
- ٥- استخدام إضافات للتلوين
- ٦- استخدام المواد العازلة المطلوبة

وتوضح الأشكال (٤-٣) ، (٥-٣) بعض التطبيقات التي تستخدم فيها الخرسانة سابقة الصب بنجاح. وعند تصنيع العناصر المختلفة من الخرسانة الجاهزة فيجب الأخذ في الاعتبار كافة الأحمال الخارجية المؤثرة على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل و التركيب والتنفيذ والاستخدام.



شكل (٤-٣) بعض الحوائط من الخرسانة سابقة الصب .




سور من الخرسانة سابقة الصب بمدينة السادس من أكتوبر



حلقات خرسانية ذات تجويف بقطر ٨,٣٥ متر  
(مترو أنفاق القاهرة)



مجارى خرسانية لتصريف مياه الأمطار  
(نفق الأزهر)



سلام خرسانية سابقة الصب (فندق الميريديان)

شكل (٣-٥) بعض التطبيقات المختلفة للخرسانة سابقة الصب .

## ٣-٥ الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete

وهي خرسانة ذات مقاومة تزيد عن ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وقد تصل أو تزيد عن ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> ويمكن الحصول عليها باستخدام المواد المحلية المتاحة والتي تستخدم في صناعة الخرسانة التقليدية (٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>) من ركام وأسمنت وماء إلا أن الخرسانة عالية المقاومة تحتوي على مادة إضافية أخرى وهي الملدنات Superplasticizers وذلك حتى يمكننا تقليل ماء الخلط إلى أقصى درجة مع الحصول على نفس القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على المقاومة العالية (أنظر البابين الأول والثاني). أما المواد البوزولانية مثل مادة غبار السيليكا Silica fume فقد توجد أولاً توجد في كل من نوعي الخرسانة. إن أهم شيء يجب أخذه في الاعتبار عند إنتاج خرسانة عالية المقاومة هو اختيار مجموعة المواد التي تتجانس مع بعضها لتعطي خرسانة جيدة لها المقاومة و المتانة وكذلك القابلية للتشغيل المطلوبة.

### ٣-٥-١ الخصائص المطلوب توافرها في المكونات:

أ- الركام الكبير يجب أن يكون قوى ومتمين لأنه يعمل كعامل يحدد مقاومة الخرسانة القصوى حيث أن الشروخ في حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خلال حبيبات الركام الكبيرة وليس حولها كما في حالة الخرسانة التقليدية. وقد وجد أن الخرسانة المصنوعة من الصخر (مثل الجرانيت أو الدولوميت) تعطي مقاومة أكبر بحوالي ١٠ إلى ٢٠% من تلك المصنوعة من الزلط.

ب- الركام الصغير أو الرمل يجب أن يكون خشن نوعاً ما حيث يكون معايير النعومة له من ٢,٨ إلى ٣,٠ وذلك لأن الخلطة تكون غنية بالمواد الناعمة مثل الأسمنت وغبار السيليكا إن وجدت.

ج- الأسمنت يجب أن يكون عالي الجودة وأن يكون متوافق مع أي إضافات مستخدمة. ولقد وجد أن النسبة المثلى التي تعطي أكبر مقاومة للخرسانة تقع بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> (٩ : ١٠ شكاير). ويعتمد ذلك على خصائص وكميات ونسب باقي المكونات وعمماً إذا كانت الخلطة تحتوي على مادة غبار السيليكا أم لا.

د- غبار السيليكا Silica fume وهي مادة بوزولانية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية وبالتالي زيادة المقاومة وتحسين النفاذية. وعموماً فإن الزيادة في مقاومة الضغط بتأثير مادة غبار السيليكا قد لا تتجاوز ٢٠%. وتجدر الإشارة أن النسبة المثلى من غبار السيليكا تتراوح من ١٠ إلى ١٥% من وزن الأسمنت.

هـ- الملدنات Superplasticizers وهي أهم مكون للحصول على خرسانة عالية المقاومة حيث بواسطتها نستطيع خفض نسبة ماء الخلط إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت فقط وبالتالي يمكننا الحصول على أعلى مقاومة. ويجب عمل تحقيق وتأكيد من مدى توافق هذه المادة مع الأسمنت المستخدم.

### ٣-٥-٢ تطبيقات الخرسانة عالية المقاومة

ظل استخدام الخرسانة عالية المقاومة فترة طويلة محصوراً في عدة تطبيقات تقليدية Classical Applications هدفها الأودح هو استغلال قيمة المقاومة العالية في الحصول على أقل مساحة قطاع وأقل حجم للمنشأ وكذلك أقل وزن للمنشأ. ولذلك كانت هذه التطبيقات محددة في ثلاثة أشياء رئيسية هي:






High Rise Buildings	* المباني عالية الارتفاع
Bridges	* الكبارى
Offshore Structures	* المنشآت البحرية

وحديثاً تم استخدام الخرسانة عالية المقاومة في تطبيقات أخرى متنوعة (شكل ٣-٦) للاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مميزات العديدة. وهذه التطبيقات قد تأخذ اسم "تطبيقات غير تقليدية" Non-Classical Applications ومن هذه التطبيقات:

High Early Strength	* الحصول على مقاومة مبكرة عالية
Arch Girder	* إعادة إحياء العناصر الإنشائية القديمة مثل الأرش
Improving Stiffness	* استخدامها مع قطاعات الحديد لزيادة جساءة المنشأ
Screwing Piles	* عمل خوازيق لولبية لتنفيذها بدون إهتزازات أو ضوضاء
Nuclear Power Plants	* محطات الطاقة النووية
Underground Concrete Pipes	* الأنابيب الخرسانية تحت الأرض
Pavements	* الأرصفة والطرق

#### ملحوظة :

ينبغي أن نفرق بين الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete فالخرسانة عالية الأداء هي الخرسانة التي لها صفات وخصائص معينة تسمح لها بالعمل في وسط محدد وفي ظروف معينة. والخصائص التي تميز الخرسانة عالية الأداء عن الخرسانات الأخرى قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل أو القوام أو قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى والخدش أو المقاومة للصقيع أو المقاومة للانكماش. وهذه الخصائص قد تكون منفصلة أو مجتمعة بحيث تعطى خرسانة لها أداء مختلف عن أداء الخرسانة التقليدية المعتادة. والخرسانة عالية الأداء لا يشترط فيها أن تكون عالية المقاومة.



شكل (٦-٣) بعضاً من التطبيقات غير التقليدية للخرسانة عالية المقاومة.

### ٣-٥-٣ الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في مصر

إن الخرسانة عالية المقاومة تحتاج إلى تكلفة أكثر نتيجة استخدام مواد ذات جودة عالية وكذلك ثمناً للإضافات المستخدمة وأيضاً لضبط الجودة العالي. وبالرغم من ذلك فقد ثبت عملياً أن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يكون له عائد إقتصادي أو عائد فني كبير بالمقارنة بالخرسانات التقليدية الأخرى. ولقد تم دراسة هذه النقطة في عدة أبحاث تختص بدراسة الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة والكمرات وذلك تحت الظروف والأسعار الموجودة في مصر. ومن الأبحاث التي تناولت هذه النقطة بالتحليل الأبحاث رقم ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ بقائمة المراجع. وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج في هذا الصدد.

#### أولاً العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة

إن الجدوى من استخدام الخرسانة عالية المقاومة في العناصر المعرضة لقوى ضغط مثل الأعمدة تكون أقصى ما يمكن حيث يمكن الاستفادة من ذلك اقتصادياً (بتوفير التكاليف) وفنياً (بعمل تخفيض في المساحات والمقاطع) ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:


١- على الرغم من زيادة تكاليف المتر المكعب من الخرسانة عالية المقاومة وكذلك زيادة تكاليف ضبط الجودة إلا أن التكاليف النهائية للعمود تقل كثيراً. فباستخدام خرسانة مقاومتها للضغط  $1000 \text{ كج/سم}^2$  فإن التكاليف النهائية للأعمدة تصل إلى حوالي ٥٥% فقط من التكاليف في حالة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط  $250 \text{ كج/سم}^2$  كما هو مبين بشكل (٣-٧).

٢- مساحة القطاع الخرساني للأعمدة المعرضة إلى حمل ضغط محوري تقل إلى ما يقرب من ٥٤% و ٣٧% نتيجة استخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط تساوي ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> و ٧٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> بدلاً من ٢٥٠ كج/سم<sup>٢</sup> على الترتيب (أنظر شكل ٣-٨ ، شكل ٣-٩).


٣- أثبتت الدراسات التحليلية أنه بالنسبة لعمود ذو مقطع ثابت و معرض إلى حمل ضغط محوري فإن هناك انخفاض في نسبة حديد التسليح مقداره ٢,٢% لكل  $100 \text{ كج/سم}^2$  زيادة في مقاومة الضغط للخرسانة.

٤- إن الانخفاض الملحوظ في أبعاد القطاع الخرساني (خاصة في الطوابق السفلى) ذو أهمية خاصة لخدمة الأغراض المعمارية وزيادة المساحة المستغلة (شكل ٣-٩).

٥- ثبات القطاع الخرساني مع زيادة المقاومة يسمح بزيادة عدد الطوابق للمنشأ نفسه.




شكل (٧-٣) اقتصاديات الخرسانة عالية المقاومة في الأعمدة.



شكل (٨-٣) انخفاض أبعاد القطاع الخرساني في الأعمدة.

□ المثال الآتى يوضح مدى الفوائد من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة وكذلك تقليل كمية حديد التسليح المستخدمة. نفترض أن هناك عمود قصير يؤثر عليه حمل ضغط محوري مقداره ٤٠٠ طن والمطلوب تصميم قطاع العمود باستخدام خرسانات ذات مقاومة للضغط مقدارها ٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ٧٥٠ ، ١٠٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> إذا علم أن مقاومة الخضوع للحديد تساوى ٢٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وأن نسبة الحديد فى القطاع تساوى ١%.



شكل (٣-٩) تأثير الخرسانة عالية المقاومة فى تقليل قطاعات الأعمدة.

## ثانياً العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات

إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى العناصر المعرضة لعزوم إنحناء مثل الكمرات لا ينتج عنه خفض كبير فى التكاليف كما فى حالة الأعمدة وإنما تكون الاستفادة فى هذه الحالة من الناحية الفنية أكثر من الناحية الاقتصادية. ويمكن تلخيص ذلك فى النقاط الآتية:

١- الاستفادة الاقتصادية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات تتحقق فقط عندما يتم تقليل عرض القطاع مع ثبات العمق وثبات نسبة حديد التسليح فى القطاع. فقد وجد أنه بزيادة مقاومة الضغط ثلاثة مرات فإن عرض القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى الثلث كما تقل التكاليف النهائية بنسبة ١٤%.


٢- إن استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات يستلزم زيادة نسبة الحديد الرئيسي حتى نتجنب حدوث انفعال زائد فى الحديد وبالتالي نتجنب حدوث شروخ أكثر وأوسع. ولقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الخرسانة إلى الضعف فإن حديد التسليح ينبغي زيادته بنسبة ٥٣% كما هو واضح بشكل (٣-١٠) ، وذلك حتى نحصل على نفس قيمة الانفعال فى حديد التسليح.

٣- تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بتقليل عمق القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فقد وجد أنه عند زيادة مقاومة الضغط للخرسانة ثلاثة مرات فإن عمق القطاع يمكن أن يقل إلى حوالى ٦٤% من العمق الأصلي (شكل ٣-١١) ولكن نسبة الحديد تزيد وتصل إلى حوالى ٢٢٩% من النسبة الأصلية. وعليه فإن التكاليف تزيد بنسبة ٤٢%.


٤- أيضاً تتحقق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات وذلك بزيادة بحر الكمرات عند ثبات الحمل المؤثر وثبات القطاع الخرساني. فقد وجد أنه يمكن زيادة بحر الكمرات إلى ١,٨ مرة عندما تزيد مقاومة الضغط للخرسانة ٤ مرات.

٥- شكل (٣-١٢) يوضح تحقيق الجدوى الفنية من استخدام الخرسانة عالية المقاومة فى الكمرات من خلال زيادة السعة التحميلية للكمرة عند ثبات القطاع وزيادة نسبة حديد التسليح. فنجد أنه بزيادة مقاومة الضغط للخرسانة أربع مرات فإن السعة التحميلية لها تتضاعف ٣,٢٤ مرة.


٦- يمكن إجراء تخفيض جزئي لكل من عرض وعمق القطاع فى آن واحد كما هو مبين بشكل (٣-١٣) وذلك حتى يتم إسفاء شروط التشغيل المختلفة.




شكل (٣-١٠) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على نسبة الحديد الرئيسي في الكمرات.



شكل (٣-١١) تأثير الخرسانة عالية المقاومة في تقليل عمق القطاع في الكمرات.



شكل (٣-١٢) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على السعة التحميلية للكمرات.



شكل (٣-١٣) تأثير الخرسانة عالية المقاومة على كلٍ من عرض وعمق القطاع في الكمرات.

### ٣-٥-٤ المميزات العامة للخرسانة عالية المقاومة:

- ١- مقاومة الضغط فيها من ٦٠٠ إلى ١٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> (٥-٧ مرات مقاومة الخرسانة التقليدية).
- ٢- معايير المرونة يساوى تقريبا مرتين إلى مرتين ونصف معايير المرونة للخرسانة التقليدية مما يساعد فى تقليل الترخيم Deflection والتشكّل Deformation.
- ٣- تمتاز بمتانة عالية Durability ومقاومة للاحتكاك ومقاومة للكيمياويات.
- ٤- الفوائد الناتجة منها (مثل تقليل القطاعات وزيادة الأبحر وتقليل الوزن) أكثر من الزيادة فى تكاليف إنتاجها.
- ٥- تعطى مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن - وبالنسبة لوحدة الحجم - وبالنسبة لوحدة الوزن Strength / unit Cost - Strength / unit volume - Strength / unit weight

ويمكن توضيح النقطة السابقة كما يلي:

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الثمن

خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف مثلاً ٢٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> يعنى ١,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه. بينما خرسانة ذات مقاومة ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> تتكلف ٣٠٠ جنيه/م<sup>٣</sup> أى ٢,٠ كج/سم<sup>٢</sup>/جنيه.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الحجم

قاعدة عمود من خرسانة مقاومتها ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٤م<sup>٣</sup> يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>. بينما قاعدة من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون حجمها حوالى ٢م<sup>٣</sup> يعنى ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/م<sup>٣</sup>.

#### - مقاومة عالية بالنسبة لوحدة الوزن

عمود من خرسانة ذات مقاومة ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٤ طن يعنى ٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن. بينما عمود من خرسانة مقاومتها ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يكون وزنه حوالى ٣ طن أى ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>/طن.


ومن عيوب الخرسانة عالية المقاومة أنها أكثر قسافة Brittleness من الخرسانة التقليدية والانهيار بها مفاجئ حيث يكون الكسر فيها خلال الركام الكبير وليس حوله كما فى الخرسانة التقليدية ويمكن التغلب على هذه المشكلة بطرق عديدة منها استخدام الألياف مع الخرسانة. كذلك فإن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يتطلب درجة عالية من ضبط الجودة والتحكم فيها.

### ٦-٣ الخرسانة الليفية Fiber Concrete

وهي الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً في جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع:

- ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨ سم وقطر من ٠,٥ إلى ٠,٨ مم كما بالشكل (٣-١٤).

- والألياف الصناعية مثل ألياف البولي بروبيلين والبوليستر والبوليثيلين والأكريلك وتأخذ نفس شكل ألياف الصلب ولكنها مصنعة من مواد صناعية.




شكل (٣-١٤) ألياف صلب غير مستقيمة الأطراف.


والألياف لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة في القص والشد والانحناء والصدم والانتكاش. كما أنها تعمل على تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها كما يتضح ذلك من الرسم الكروكي بشكل (٣-١٥)، ولكن الألياف لا تؤثر بدرجة كبيرة على مقاومة الضغط. وأهم وظيفة للألياف أنها تزيد من قيمة معايير المتانة للمادة زيادة كبيرة جداً. شكل (٣-١٦) يوضح منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية ومدى زيادة المتانة Toughness في الخرسانة الليفية.

وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر قصف مفاجئ وخطر Dangerous Sudden Failure إلى كسر غير قصف وتدرجي Ductile Failure. شكل (٣-١٧) يوضح مقارنة بين كمرتين متشابهتين من الخرسانة المسلحة (بدون كانات) أحدهما بدون ألياف والأخرى تحتوي على ألياف. ويتضح التأثير الكبير والفعال للألياف في مقاومة قوى القص وزيادة معايير المتانة Toughness. وتستخدم الخرسانة الليفية على نطاق واسع في الطرق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد الماكينات. كما تستخدم في الأسقف القشرية ومناطق

الاتصال بين الكمرة والعمود في الإطارات. وتستخدم الألياف أيضاً في المواسير الخرسانية والوحدات سابقة الصب و في العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم. وبالرغم من أن الألياف تزيد من مقاومة قوى الشد في الانحناء إلا أن هذه الزيادة غير جديرة بالاعتبار وبالتالي فإنه ليس من الحكمة أن تستخدم الألياف كبديل كلي أو إستعاضى لأسياخ صلب التسليح.



شكل (٣-١٥) دور الألياف في تقليل اتساع الشروخ وإعادة توزيعها.



شكل (٣-١٦) منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية.



شكل (٣-١٧) تأثير الألياف الفعال في مقاومة قوى القص وزيادة المتانة.

## ٧-٣ الخرسانة ذاتية الدمك Self-Compacting Concrete

### ١-٧-٣ تعريف:

الخرسانة ذاتية الدمك هي الخرسانة التي لها درجة عالية من السيولة والإنسياب Deformability كما أن لها مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Stability ويمكن صبها بنجاح في القطاعات الضيقة والمزدحمة بحديد التسليح Filling Capacity وذلك بدون الإستعانة بأى وسيلة دمك خارجية.

وتعتبر الخرسانة ذاتية الدمك نتاج التقدم التكنولوجي في مجال إضافات الخرسانة حيث تعتبر كل من إضافات تحسين اللزوجة وإضافات تقليل ماء الخلط (الملدنات الفائقة) هما العنصرين الأساسيين اللازمين لإنتاج هذه الخرسانة. ويعتبر اليابانيون هم رواد صناعة هذه الخرسانة حيث قاموا في السنوات العشر الأخيرة باستخدامها في منشآت وتطبيقات عديدة ومفيدة. بعد ذلك تم إنتاج هذه الخرسانة في العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا. وفي مصر تم حديثاً إجراء بعض الأبحاث في جامعة المنصورة لإنتاج الخرسانة ذاتية الدمك باستخدام المواد المحلية كما تم دراسة المتطلبات الخاصة للقابلية للتشغيل وكذلك الاختبارات الخاصة والضرورية لهذه الخرسانة. وبصفة عامة فلقد أظهرت نتائج الاختبارات إمكانية صناعة الخرسانة ذاتية الدمك بالمواد المحلية المتاحة في مصر بدرجة نجاح عالية. والبحث رقم ٣٨ بقائمة المراجع يختص بهذا الموضوع.

### ٢-٧-٣ الخواص المطلوب تحقيقها في الخرسانة ذاتية الدمك:

#### أولاً: درجة إنسياب وسيولة عالية High Deformability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- ١- زيادة سيولة العجينة --- باستخدام الملدنات الفائقة و/أو استخدام نسبة عالية من ماء الخلط.
- ٢- تقليل الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات --- بتقليل نسبة الركام الكبير في الخلطة و/أو استخدام نسبة من البودرة الناعمة المتدرجة.

## ثانياً: درجة مقاومة عالية للإنفصال الحبيبي Good Stability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- تقليل الانفصال بين المواد الصلبة فى الخلطة عن طريق --- تقليل المقاس الإعتبارى الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام و/أو استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- تقليل النضح (الماء الحر) إلى أقل درجة ممكنة عن طريق --- استخدام نسبة أقل من ماء الخلط و/أو استخدام بوردرة ذات مساحة سطحية عالية و/أو زيادة نسبة إضافات تحسين اللزوجة.

## ثالثاً: لها قدرة عالية على الصب والملاء فى القطاعات الضيقة أو المزدحمة بحديد التسليح وذلك

### تحت تأثير وزنها وبدون حدوث إنسداد أو توقف للخرسانة Blockage

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- أن يكون لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي أثناء صب وتدفق الخرسانة عن طريق --- استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- التوافق بين مقاس القطاعات والمسافة بين الأسياخ من ناحية ومقاس الركام الكبير ونسبته فى الخلطة من ناحية أخرى وذلك عن طريق --- تقليل المقاس الإعتبارى الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام فى الخلطة.

## ٣-٧-٣ مميزات الخرسانة ذاتية الدمك:

- 1- سهولة الصب فى القطاعات المزدحمة بحديد التسليح والقطاعات الضيقة.
- 2- القدرة على صب كمية كبيرة من الخرسانة فى فترة زمنية قصيرة.
- 3- تحتاج عمالة أقل.
- 4- لا يوجد بها انفصال حبيبي.
- 5- لا تحتاج إلى استخدام هزازات فى الموقع مما يؤدي إلى سهولة الصب والتغلب على مشكلة الضوضاء الناتجة عن الهزازات.
- 6- لها شكل ومظهر أفضل كما أنها لا تحتاج إلى تسوية سطحها بعد صبها .
- 7- لا تعطى فرصة للتدخل فى الموقع لإضافة ماء للخلطة نظراً لسيولتها.
- 8- أكثر معمرية من الخرسانة التقليدية.

### ٣-٧-٤ الاختبارات المطلوبة والغرض منها:

وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للخرسانة ذاتية الدمك فإن تحقيق متطلبات وخواص الخرسانة الطازجة يكون له الأولوية إذا قورن بمتطلبات وخواص الخرسانة المتصلدة حيث تعتبر المرحلة الطازجة هنا هي الغاية المنشودة ومن ثم توجد إختبارات خاصة لقياس خواص المرحلة الطازجة من الخرسانة ذاتية الدمك وفيما يلي نبذة مختصرة وسريعة عن بعض هذه الإختبارات:

#### ١- إختبار الإنسياب الحر Slump Flow

وذلك لقياس الإنسياب الحر في حالة عدم وجود عوائق في طريق الخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز مخروط الهبوط التقليدي الموضح في الباب السابع من هذا الكتاب. ويلزم أن يكون قطر الإنسياب في حدود من ٦٠ إلى ٧٠ سم.

#### ٢- إختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test


ويقيس قدرة الخرسانة على تغيير مسارها والإنتشار خلال منطقة ضيقة بدون حدوث إنسداد أو توقف. ويستخدم لذلك الجهاز الموضح بشكل (٣-١٨) حيث يتم قياس زمن مرور الخرسانة بالكامل في القمع ، وهذا الزمن يجب أن لا يتجاوز عشر ثوان.

#### ٣- إختبار القدرة على الصب والملاء Filling Capacity


وذلك لقياس قدرة الخرسانة على الصب والتدفق في وجود منطقة مزدحمة بحديد التسليح دون حدوث توقف أو إنسداد للخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز خاص كما هو مبين بشكل (٣-١٩) حيث يتم قياس النسبة المئوية للخرسانة التي تملء الصندوق والتي ينبغي أن لا تقل عن ٨٠%.

#### ٤- رصد الهبوط في سطح الخرسانة Surface Settlement

وذلك لقياس الثبات في الخرسانة بعد الصب وحتى حدوث التصلب. حيث ينبغي بقاء الركام معلق في العجينة دون حدوث هبوط. وتستخدم أجهزة القياس الميكانيكية للتحكم في رصد الحركة النسبية لسطح الخرسانة.



شكل (٣-١٨) الجهاز المستخدم في اختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test



شكل (٣-١٩) الجهاز المستخدم في اختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity Test

### ٣-٨ الخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش) Shotcrete

هي خرسانة (أو مونة) تقذف بضغط الهواء من فوهة القاذف بسرعة عالية إلى السطح المراد تغطيته بالخرسانة. وتستخدم غالباً في أعمال الإصلاحات والترميم Repair وتبطين الأنفاق Tunnels وتبطين الترع وفي كثير من الأحوال التي يصعب فيها استخدام الطرق التقليدية في الصب فمثلاً عندما يكون مطلوب صب طبقات غير سميكة أو متغيرة السمك أو عندما يصعب الوصول إلى منطقة العمل أو عندما يكون استخدام الشدات صعباً أو مكلفاً. كما تستخدم الخرسانة المقذوفة في إصلاح الخرسانة المتداعية في الكبارى والأهوسة والسدود والمنشآت المواجهة للمياه وكذلك مباني الطوب المتآكلة. كما تستخدم في تبطين الأفران بكافة أنواعها.


ويوجد نوعين رئيسيين لطريقة تنفيذ الخلطة ، أسلوب الخلط الجاف وأسلوب الخلط المبتل. ففي الطريقة الجافة يتم خلط الركام و الأسمنت وأي مكونات أخرى على الجاف أولاً وتدفع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف ثم يضاف الماء عند فوهة القاذف ويدفع الجميع إلى السطح المراد صبه. أما في الطريقة الرطبة فيتم خلط جميع المكونات بما فيها الماء خلطاً جيداً أولاً (معداً معجلات الشك إن وجدت) ويدفع الجميع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف إلى السطح المراد قذفه. وفي جميع الأحوال يلزم إعداد السطح المقذوف عليه الخرسانة لضمان جودة ترابطها معه. ويمكن القول أن خواص وسلوك الخرسانة المقذوفة يعتمد كثيراً على صفات المعدات المستخدمة وعلى مهارة القائمين بها كما يعتمد على الظروف التي يتم بها الصب.

و تتميز خلطة الخرسانة المقذوفة بإحتوائها على محتوى أسمنت أعلى لتعويض نسبة الفقد منه عند الإرتداد من السطح. كذلك فإن ركامها يتميز بصغر المقاس حيث يفضل أن لايزيد عن ١٢ مم. كما أنها قد تحتوى على إضافات معينة (معداً المؤجلات Retarders) لتحسين بعض الخواص المرغوبة وغالباً فإن الخرسانة المقذوفة تحتوى على المعجلات Accelerators وذلك لتسريع عملية الشك للخرسانة المقذوفة. ويفضل أن تكون فوهة القاذف عمودية على السطح المقذوف ولا تتعدى زاوية ميل القاذف على السطح ٤٥ درجة وذلك لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة ولتجنب حدوث تكور و دحرجة للخرسانة على السطح مما يؤدي إلى سطح متعرج غير منتظم. كما يفضل أن تكون المسافة بين فوهة القاذف والسطح في حدود ٠,٦ إلى ١,٨ متر. شكل (٣-٢٠) ، شكل (٣-٢١) يوضحان استخدام الخرسانة المقذوفة و التحكم في القاذف.

ويعيب هذه الخرسانة تعرضها للإتكماش بقيمة كبيرة نتيجة لكثرة كمية الماء بها وكذلك زيادة محتوى الأسمنت مع نقص الركام الكبير. كما يعيب هذه الخرسانة أيضاً احتمال عدم الإلتصاق والتماسك التام بمادة السطح الذي ترش فوقه وللتغلب على مشكلة الإتكماش يمكن استخدام الألياف مع هذه الخرسانة والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في الوقت الحال.



شكل (٣-٢٠) صورة توضح إستخدام الخرسانة المقذوفة في أحد الأنفاق.



حركة دورانية خفيفة في فوهة الدفع لإنتاج خرسانة مقذوفة جيدة

شكل (٣-٢١) كروكي يوضح طريقة قذف الخرسانة والتحكم في فوهة الدفع.

### ٩-٣ الخرسانة البوليمرية Polymer-Concrete

البوليمر أو الراتنج هو إسم لمادة عضوية تتكون من العديد من الجزيئات المتشابهة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والجزئ الواحد من هذه الجزيئات يسمى مونومر.

أما الخرسانة الراتنجية فهي خرسانة خاصة يتم الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التي تعمل كمواد لاحمة أو مألنة للفراغات بين حبيبات الركام. وتمثل المواد البوليمرية حوالي ٦ إلى ١٥% من وزن الخرسانة ومن أمثلتها مواد أو مركبات البوليستر Polyester و الأيبوكسي Epoxy وقد تصل تكاليف خرسانة البوليمر حوالى من ٢ - ٣ مرات تكاليف الخرسانة العادية وتمتاز بالآتى:

- مقاومة عالية للعوامل الخارجية مثل مقاومة التآكل و نفاذ الماء والمقاومة للكبريتات.
- مقاومة عالية جداً للإكماش.
- مقاومة ضغط عالية قد تصل إلى ١٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>
- مقاومة شد تصل إلى ١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>

وعموماً يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الخرسانة المحتوية على راتنجات:

- ١- الخرسانة البلاستيكية (PC) Plastic Concrete
- ٢- الخرسانة البوليمرية الأسمنتية (PCC) Polymer Cement Concrete
- ٣- الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات (PIC) Polymer Impregnated Concrete

### ١-٩-٣ الخرسانة البلاستيكية PC


وفيها تحل الراتنجات محل الأسمنت كمادة رابطة لجزيئات الركام. أى أنها عبارة عن ركام متماسك مع بعضه بواسطة مادة رابطة من البوليمرات. والخرسانة البلاستيكية لها خواص ميكانيكية عالية وزمن معالجتها قصير ولها إنكماش متناهى فى الصغر ومقاومة عالية للكيموايات وتتوقف الخواص على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة ومن أهم الأنواع المستخدمة:

- الأيبوكسي
- الفينول فورمالدهيد
- البولى إستر
- فورفورال أستيون

وهذه الخرسانة لها مقاومة تزيد بدرجة كبيرة عن الخرسانة الأسمنتية وتتوقف الزيادة على نوع الراتنج المستخدم وكميته فى الخلطة (أنظر شكل ٣-٢٢).

## أهم تطبيقات الخرسانة البلاستيكية

- ١- طبقة حماية سطحية لأسطح الكبارى والمصانع وأماكن الخدمات والسلام والخرسانة المسلحة و سابقة الإجهاد.
- ٢- ترميم الخرسانات التي حدث بها شروخ نتيجة الحرارة أو الإنكماش أو الأهتزازات.
- ٣- لصق الخرسانة الحديثة والقديمة أو الوحدات سابقة الصب.
- ٤- لصق الخرسانة على المعادن كطريقة للتقوية والتسليح الخارجى.



شكل (٢٢-٣) مقاومة الضغط لبعض الأنواع من الخرسانة البلاستيكية.

### ٣-٩-٢ - الخرسانة البوليميرية الأسمنتية PCC

وهي التي تصنع بخلط الأسمنت والركام ويضاف إليها ماء الخلط المضاف إليه الراتنج. أي أنها خرسانة تقليدية مع إحلال جزء من ماء الخلط بواسطة مواد راتنجية. والراتنج المضاف يكون في عبوتين: إحداهما تحتوي على المونومر والأخرى تحتوي على المصلد اللازم للتفاعل الكيميائي وإتمام عملية البلمرة (إتحاد الجزيئات) وتتم عملية البلمرة أثناء عملية التصد للخرسانة. ومن ثم تتكون شبكة مستمرة من البوليمرات تملء أغلب فراغات الخرسانة. ويجب لذلك الحذر بأن لاتعطل عملية البلمرة طور الإماهة للأسمنت. ومن أهم المونومرات الشائعة الإستخدام كإضافة للخرسانة:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ١- فينيل اسيتات | ٢- الإكربلات          |
| ٣- فينيل كلوريد | ٤- مستحلبات البيتومين |
| ٥- المطاط       | ٦- الإيبوكسيات        |

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس قد توصلوا إلى خرسانة أسمنتية بوليميرية ذات خواص عالية وذلك بإدماج فورفريل الكحول "Furfryl Alcohol" وهيدروكلوريد الإيثيلين في خليط الخرسانة مما نتج عنه خرسانة كثيفة ومعدومة الإنكماش تقريباً وذات مقاومة عالية للصدأ وذات مسامية منخفضة ومقاومة للاهتزازات. وعموماً فإن النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة إستخدام المونومرات كإضافات للخرسانة العادية أثناء الخلط قد أعطت تأثيراً محدوداً على خواصها الميكانيكية وإن كان التأثير أكثر وضوحاً على القوام والقابلية للتشغيل.

### ٣-٩-٣ - الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليميرات PIC

وهي الخرسانة الأسمنتية المتصلدة والتي سبق صبها ويتم حقنها أو غلغلتها بواسطة مونومرات ذات لزوجة منخفضة ثم تتم البلمرة لهذه المونومرات بعد ذلك وهي داخل الخرسانة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

#### أ - الخرسانة المغلغلة كلياً :

وتستخدم لمقاومة درجات الحرارة العالية أو عند التعرض إلى المياه المالحة. وفيها يتم بدء تنشيط عملية البلمرة وذلك أما بالإشعاع Radiation أو بالحرارة Thermal method وأهم المونومرات التي تستخدم في هذه الطريقة هي:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Methyl methacrylate | - الميثيل ميثا كريلات |
| Styrene             | - الستيرين            |
| Chlorostyrene       | - الكلوروستيرين       |

وقد أوضحت التجارب أن الخرسانة المغلطة بالميثيل ميثاكريلات والتي تتم بلمرتها بالإشعاع لها مقاومة ضغط تصل إلى حوالى ٣٠٠ % عند درجة تشبع بالبوليميرات مقدارها ٦,٦ % . وأوضحت النتائج أيضا أن هناك زيادة وتحسينات مناظرة لكل من مقاومة الشد ومعايير المرونة ومقاومة التجمد والذوبان ومقاومة البرى والتفادية ومقاومة الكيماويات.

### ب - الخرسانة المغلطة جزئيا:

وقد تم عمل هذه الخرسانة كأسلوب لتبسيط عملية الغلطة وتقليل التكاليف وذلك لإستيفاء التطبيقات التى تتطلب المتانة أكثر من القوة وأهم المواد المستخدمة فى هذه الطريقة هى البولى إسترسترين و الميثيل ميثاكريلات وتتأثر خواص الخرسانة الناتجة بدرجة كبيرة بعمق الغلطة بالبوليمر وبالتالي مقدار التشبع به. وبصفة عامة فإن الخرسانة المغلطة جزئيا تعطى نتائج عالية جداً وإن كانت أقل نسبيا من الخرسانة المغلطة كليا.

### ج - الخرسانة المغلطة سطحيا:

وهى شبيهة بالخرسانة المغلطة جزئيا وإن كانت المونومرات المستخدمة فى هذه الطريقة لها لزوجة منخفضة وبالتالي فهى أكثر تطاير ولها معدلات بطيئة فى الإختراق داخل الخرسانة وهذه الطريقة من الغلطة مناسبة لكبارى الطرق السريعة.

## تطبيقات الخرسانة المغلطة بالبوليمر

- ١ - خرسانة محطات تنقيه المياه المالحة (مقاومة الحرارة + المواد الكيماوية)
- ٢ - أرضيات الكبارى السابقة الإجهاد
- ٣ - الدعامات الخرسانية لأسقف مناجم الفحم
- ٤ - الأنفاق والمنشآت تحت الماء
- ٥ - قواعد المضخات والمنشآت البحرية والخرسانات الخفيفة
- ٦ - مواسير المجارى والضغط

### ٣-١٠ الخرسانة الخفيفة Lightweight Concrete

من أهم عيوب الخرسانة التقليدية ( ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ) كمادة إنشائية بالمقارنة مع الخشب والحديد أن الخرسانة التقليدية ثقيلة الوزن نسبياً حيث تكون نسبة الوزن الذاتى لأجزاء المبنى Own weight بالمقارنة مع الأحمال المؤثرة هي نسبة عالية في جميع الأحوال. ولذلك تم التفكير في إنتاج وإستخدام خرسانة خفيفة وزنها أقل من ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ولذلك فقد أمكن تصنيع خرسانة إنشائية تزن ١٤٠٠ إلى ١٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> بزيادة بسيطة في التكاليف وكذلك إنتاج خرسانة نصف إنشائية للبلوكات الداخلية تزن ٩٠٠ كج/م<sup>٣</sup> وتستعمل بكفاءة كحوائط داخلية. وعموماً فإن الخرسانة الخفيفة هي تلك التي يقل وزنها عن ٢٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. والغرض من إستخدامها هو تقليل وزن المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف الأساسات وكذلك لأغراض العزل الحرارى والصوتى.

#### أنواع الخرسانة الخفيفة

يمكننا تخفيض وزن الخرسانة عن طريق واحد أو أكثر من الطرق الآتية:

- ١- إيجاد فراغات بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete)
- ٢- إيجاد فراغات داخل الركام (خرسانة ذات ركام خفيف Lightweight Aggregate Concrete)
- ٣- إيجاد فراغات داخل العجينة الأسمنتية (الخرسانة المهواة أو الخلوية Cellular Concrete)

#### ٣-١٠-١ خرسانة خالية من المواد الرفيعة Finless Concrete

تتكون من الأسمنت والركام الكبير فقط وأحيانا يستخدم فيها الهواء عن طريق إضافة مواد رغوية أو بإستعمال تدرجات خاصة من الركام. والركام الكبير يمكن أن يكون زلط أو أحجار مكسرة أو ركام خفيف. وينحصر تدرج الركام بين ١٠ مم ، ٢٠ مم ولا تتعدى نسبة المار من المنخل الصغير عن ٥% وهذا النوع من الخرسانة ذو كثافة تتراوح من ٣/٢ إلى ٤/٣ كثافة الخرسانة التقليدية المصنوعة من نفس الركام. وهذا النوع يحتاج إلى تصميم دقيق وخصوصاً بالنسبة لمحتوى الماء.

## ٣-١٠-٢ خرسانة الركام الخفيف Lightweight Aggregate Concrete

خرسانة الركام خفيف الوزن هي أكثر أنواع الخرسانات الخفيفة شيوعاً وإستخداماً إذ يمكن إستعمالها كخرسانة إنشائية. والركام المستخدم في الخرسانة الإنشائية الخفيفة هو في أغلب الأحوال ركام صناعي. وصناعة الركام تعتبر أحد أجزاء التصنيع للخرسانة الخفيفة ومن أمثلة الركام الخفيف:

- الطين الممد (الليكا) - الفيرموكليت - القوم (بوليسترين)

شكل (٣-٢٣) يوضح بعض أنواع الركام خفيف الوزن.

### الصفات الواجب توافرها في الركام الخفيف

- ١- يجب أن تكون حبيبات الركام متجانسة من حيث التركيب والصفات.
- ٢- ذات وزن نوعي منخفض.
- ٣- ذات مقاومة مناسبة (عامل مؤثر على مقاومة الخرسانة).
- ٤- ذات قدرة على التماسك مع حبيبات الأسمنت.
- ٥- ذات مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
- ٦- يجب أن تحتوى الحبيبات على أكبر عدد ممكن من الفراغات الداخلية الصغيرة المنفصلة وعلى أقل عدد ممكن من الفراغات الكبيرة المتصلة.


## ٣-١٠-٣ الخرسانة المسهولة (ذات الخلايا) Cellular Concrete

وفي هذا النوع تتكون فقاعات من الغازات والهواء في وسط الخرسانة وهي في الحالة الطازجة ويظل التركيب مسامى بعد أن تشك الخرسانة. والطريقتين الرئيسيتين لإنتاج هذا النوع هما:

أ - إنتاج غازات في الخلطة بتفاعلات كيميائية

ب- إضافة مواد رغوية للخلطة.

ومن المواد الشائعة المولدة للغازات المسحوق الناعم من بودرة الألمونيوم أو بودرة الزنك (٢,٠% من وزن الأسمنت) وعند خلطها بالأسمنت تتكون فقاعات من الهيدروجين فتنفخ الكتلة مكونة عند تصلدها مادة ذات تركيب خلوي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة طردية بين وزن الخرسانة ومقاومتها للضغط.



شكل (٣-٢٣) بعض انواع الركام خفيف الوزن.

### ١١-٣ الخرسانة الثقيلة Heavy Weight Concrete

وهي خاصة بالوقاية من الإشعاع الذرى والنوى حيث تتناسب قدرة الخرسانة لإمتصاص هذه الإشعاعات مع وزنها أو كثافتها وبالتالي تكون حوائط وبلاطات الأرضيات والأسقف من الخرسانة الثقيلة. وتصنع الخرسانة الثقيلة من ركام من مواد ثقيلة من خامات الحديد أو خام الرصاص. وتجدر الإشارة أن خام الحديد يعطى خرسانة وزنها من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ كج/م<sup>٣</sup> ، وقد تستخدم قطع من الحديد كركام وتصل كثافة خرسانتة الى ٥٦٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ومن الممكن أيضاً استخدام النواتج الثانوية للفرن العالى مثل جليخ المحولات الأوكسجينية وخرده سى لإنتاج خرسانة ذات كثافة حوالى ٢٨٠٠ كج/م<sup>٣</sup>. ويستخدم فى بعض الأحيان ركام من صخر السربنتين (سليكات الماغنسيوم المماهة) وبصفة عامة فلا بد لركام الخرسانة ثقيلة الوزن أن يوفى بمتطلبات الكثافة والتركيب وذلك للوقاية من الإشعاع . ويستخدم الأسمنت البورتلاندى العادى ولكن يفضل الأسمنت منخفض الحرارة فى حالة الخرسانة الكتلية ثقيلة الوزن كما لا يستخدم الأسمنت سريع التصلد. أيضاً لا تستخدم إضافات المعجلات أو إضافات الهواء المحبوس وإنما يمكن استخدام المدنات و المؤجلات.

ونظراً لأن الركام المكون من قطع الحديد يميل دائماً إلى الإنفصال عند خلطه أو صبه بالطرق التقليدية فإنه يفضل استخدام الخرسانة الثقيلة سابقة الرص Prepacked Concrete والتي تعتبر أكثر مناسبة فى هذه الحالة. وتصنع الخرسانة سابقة الرص من دفع وضخ المونة خلال فراغات ركام نظيف ومرصوص و مدموك جيداً و مشبع بالماء. وعندما تضخ المونة خلال القوالب أو الفرغ فتزيج ما بها من ماء وهواء وتملأ الفراغات وبذلك تنتج خرسانة ذات كثافة عالية بها نسبة عالية من الركام. ويميز هذه الخرسانة سهولة صبها فى بعض المناطق أو الأحوال التى يصعب فيها صب الخرسانة التقليدية.

## ٣-١٢ الخرسانة الكتلية Mass Concrete

وهي خرسانة ذات كتل كبيرة مثل خرسانة السدود والخزانات الأرضية أو أي خرسانة بحيث يكون حجمها من الكبر بحيث يتطلب ذلك أخذ الاحتياطات من تولد الحرارة الناتجة من إمهاء الأسمنت وما يتبع ذلك من إنكماش وتشريح للخرسانة. ويستخدم في الخرسانة الكتلية ركام كبير قد يصل مقاسه حوالى ١٥ سم. ونظرا لوجود حرارة تفاعل عالية من الأسمنت فإنه ينبغي أخذ بعض الاحتياطات الضرورية مثل:

- استخدام أسمنت من النوع منخفض الحرارة Low heat.
- استخدام محتوى قليل من الأسمنت خلطة فقيرة Lean mix.
- إحلال نسبة من ١٠ إلى ٢٠% من الأسمنت بمادة بوزولانية مثل غبار السلسكا أو الرماد المتطاير.
- استخدام الثلج المجروش بدلاً من جزء من ماء الخلط وتسمى هذه العملية بالتبريد السابق.
- وجود مواسير رفيعة من الصلب رقيق الجدران داخل الكتلة الخرسانية تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض الحرارة وتسمى هذه العملية بالتبريد اللاحق.
- الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر.
- العزل السطحى للخرسانة برقائق من البوليسترين أو اليوريثان وذلك بغرض تنظيم معدل هبوط الحرارة (وليس خفض الحرارة) بحيث يقل فرق الإجهاد الناتج من الهبوط السريع لدرجة الحرارة عند سطح الخرسانة وداخلها.

\*\*\*\*\*



## ب - التشوين

- يراعى التأكد من توافر كل المواد اللازمة للصبية الخرسانية قبل البدء فى الصب.
- يتم تشوين المواد فى الأماكن المناسبة وبالترتيب المناسب والتي تسهل نقلها إلى مكان الصب.
- يكون التشوين لكل مادة بالطريقة المنصوص عليها فى المواصفات فمثلاً:

**الأسمنت:** يشون على أرضيات خشبية مهواه ويكون فى حماية من رطوبة الجو والأرض والمطر ويجب أن لا يستخدم فى أعمال الخرسانة المسلحة أى أسمنت بدأت تتكون به حبيبات متصلة أو كتل أو مضى على تشوينه أكثر من ثلاثة شهور. وطبقاً للكوود المصرى فيجوز استخدام الأسمنت لغاية ستة أشهر بعد التأكد من سلامته.

**الرمال:** يكون على أرضيات صلبة نظيفة وبعيداً عن المطر أو أى مواد ملوثة.

**الزلط:** يغسل لإزالة الشوائب منه ويشون على أرضيات خرسانية أو خشبية.

**الماء:** عدم الاعتماد على ماء الصنبور خشية حدوث أى عطل وإنما ينبغى تخزين الماء مسبقاً فى موقع الصب فى أوعية لا تصدأ.

**الإضافات:** تحفظ فى مكان أمين فى درجة حرارة الغرفة وبعيد عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وتراعى جميع التعليمات الخاصة بكل مادة على حدة.

## ج - إعداد الفرغ والشدات

- يتم إختيار نوع الشدات المناسب للعملية (شدات عادية - شدات منزلقة - شدات صلب).
- تكون الشدات قوية لتتحمل وزن الخرسانة والأحمال الحية أثناء الصب.
- يجب أن ترتكز قوائم الشدات على قواعد ثابتة.
- أن تكون القوالب محكمة لمنع تسرب اللباني من الخرسانة.
- يجب تربيط الركائز بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات الصغيرة وكذلك ضغط الرياح و الإرتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة فى العمل.
- تُرش أسطح الفرغ الخشبية بالماء قبل الصب مباشرة لمنع إمتصاص الأخشاب لماء الخلط.
- يجب إعداد مسارات للعمل بحيث لا تؤثر حركتها على أبعاد وأشكال حديد التسليح.
- يفضل و ضع تخانات تفصل بين سطح القوالب و الأسياخ.
- يجب أن تنظف الفرغ من الداخل بعناية قبل رص أسياخ التسليح وقبل صب الخرسانة مباشرة وذلك بإزالة الأتربة والفضلات ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الماء أو الهواء المضغوط.

## د- تحضير الكميات والعبوات

- الأسمنت:** يفضل أن تحتوى عبوة الخرسانة على عدد صحيح من شكاير الأسمنت ولايسمح بمعايرة الأسمنت بالحجم وفى حالة إستعمال الأسمنت السائب يجب قياس الأسمنت بالوزن.
- الركام:** يقاس بالحجم بصناديق قياس ويجب ملء الصناديق بدون دمك. ويراعى الزيادة فى حجم الرمل نتيجة الرطوبة أو البلل وفى الأعمال الإنشائية الهامة يفضل قياس الركام بالوزن.
- الماء:** يقاس باللتر أو بالكيلوجرام ويجب أن يؤخذ فى الإعتبار كمية الماء المحتمل وجودها فى الركام.
- الإضافات:** تحدد فى أغلب الأحيان بالوزن كنسبة من الأسمنت.

## ٢-٤ مرحلة الخرسانة الطازجة (الصب) Fresh Concrete

### أ- الخلط

- نوع الخلط: يلزم خلط الخرسانة ميكانيكياً إما فى الموقع أو فى عربة خلط أو من خلال محطة خلط مركزية كما هو موضح بشكل (٤-١). أما شكل (٤-٢) فيوضح عربة سعة ١٠ متر مكعب لخلط ونقل الخرسانة ، بينما تظهر فى شكل (٤-٣) صورة لخلطة موقع سعة ٠,٧٥ متر مكعب. و إذا دعت الضرورة القصوى لخلط الخرسانة يدويا فيتم ذلك بعد موافقة المهندس الإستشارى للمشروع وفى هذه الحالة يتم الخلط بتقليب المواد تقليباً جيداً بالنسب المطلوبة على طبليية مستوية صماء بواسطة الجاروف ذى الشداد ويلزم خلط الأسمنت مع الركام قبل وضع الماء ويقلب على ثلاث دفعات على الأقل ثم يضاف الماء تدريجياً بالقدر المطلوب للخلطة ويستمر التقليب والخلط حتى تتجانس الخلطة لوناً وقواماً.

خلط فى الموقع		خلط أثناء النقل		خلط فى محطة مركزية بعيد عن الموقع	
يدوى	ميكانيكى	ميكانيكى (عربة الخلط)		ميكانيكى	

- زمن الخلط: يجب أن لا يقل زمن الخلط عن دقيقتين بعد وضع الأسمنت والركام أو لا يقل عن دقيقة واحدة بعد إضافة الماء. وذلك حتى يصبح الخليط متجانس فى اللون والقوام مع مراعاة عدم زيادة سرعة الخلاط عن السرعة المحددة له حتى لا يحدث انفصال حبيبي كذلك لا يجب زيادة زمن الخلط عن ٥ دقائق لنفس السبب.



شكل (٤-١) محطة خلط مركزية لإنتاج الخرسانة.



شكل (٤-٢) عربة خلط خرسانة سعة ١٠ متر مكعب.



شكل (٤-٤) طلمبة ضخ خرسانة - ٤٢ متر.



شكل (٣-٤) خلاطة موقع سعة ٠,٧٥ م<sup>٣</sup>.



شكل (٥-٤) إستخدام عربات خلط ونقل الخرسانة و طلمبة الضخ في صب أحد مراحل كوبرى ٦ أكتوبر.

## ب- النقل و المناولة

- يلزم صب الخرسانة بعد تمام خلطها مباشرة مع مراعاة تجنب انفصال مكوناتها على أن لا تزيد المدة ما بين إضافة ماء الخلط و صب الخرسانة على ٣٠ دقيقة في الجو العادي و ٢٠ دقيقة في الجو الحار وأن يتم دمكها قبل مضي ٤٠ دقيقة في الجو العادي و ٣٠ دقيقة في الجو الحار أما إذا استلزم الأمر زيادة الفترات السابقة فإنه يلزم إضافة مؤجلات للشك عند الخلط بعد موافقة المهندس الإستشاري للمشروع وذلك حتى لا تجف الخرسانة أو يحدث لها شكا ابتدائياً وخاصة في الأماكن الحارة وحتى لا يحدث وصلات أو فواصل في الخرسانة المصبوبة.

- يجب عدم حدوث أى إهتزازات للخرسانة أثناء النقل.

- ويكون النقل على حسب درجة المشروع وحجمه كما يلي:

□ نقل الخرسانة على سطح الأرض باستخدام القواديس - عربات اليد - العربة القلابة.

□ نقل الخرسانة على مستويات عالية وذلك برفع القواديس باستخدام الونش.

□ نقل الخرسانة على مستويات تحت الأرض وذلك بالجاذبية باستخدام مجارى مائلة أو فى

أنابيب.

□ حديثاً يوجد مضخات للخرسانة Concrete Pump بمعدلات مختلفة تتناسب مع حجم

المشروع. شكل (٤-٤) يوضح أحد المضخات ذات زراع بطول ٤٢ متر بينما يوضح شكل

(٤-٥) إستخدام المضخات فى صب خرسانة أحد الكبارى.

□ يجوز تفريغ الخرسانة على طبليبة صماء توطئة لنقلها يدويا مع مراعاة عدم تفريغ خلطة

جديدة على الطبليبة إلا بعد تمام نقل الخلطة السابقة.

## ج- الصب

يجب مراعاة الإحتياطات الآتية أثناء عملية الصب:

- فى حالة صب الحوائط والأعمدة التى يتجاوز إرتفاعها ٢,٥ متر فلا يجوز صبها بكامل

الإرتفاع ويجب عمل شباك فى أحد جوانب القالب على إرتفاعات لا تزيد عن ٢,٥ متر ويتم

الصب من هذه الفتحات حيث يتم تقفيلها أولاً بأول مع مراعاة دمك الخرسانة ميكانيكياً.

- فى حالة صب بلاطة أو لبشة خرسانية بإرتفاع كبير يراعى أن تصب على طبقات سمكها

يتراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.

- يلزم مراعاة تحديد أماكن إيقاف الصب و سطح نهاية الصب (بلاطات وكمرات وأعمدة)

مسبقاً قبل بدء الصب. وينبغى أن يكون إيقاف الصب فى الأماكن التى عندها عزم الإنحناء

يساوى صفر أو بأقل قيمة ممكنة. ويراعى ترك سطح الخرسانة عند نهاية الصب مانلاً

خشناً فى البلاطات والكمرات وأفقياً خشناً فى الأعمدة. ولا يفضل وقف الصب عند المقاطع التى

عندها قوى قص عالية.

- يجب فى كل منطقة من مناطق الصب البداية بصب الكمرات الرئيسية ثم الكمرات الثانوية ثم

الأسقف.

## - إذا زادت درجة الحرارة على ٣٦ درجة مئوية في الظل يجب مراعاة الإحتياطات الآتية:

- تظليل تشوينات الركام الكبير والصغير ويمكن تبريد الركام الكبير باستخدام رشاشات مياه.
- إذا كان الأسمنت سائياً في صوامع فإنه يجب دهانها من الخارج بمادة عاكسة لأشعة الشمس أما إذا كان في أكياس فترص تحت سقيفة مهواة.
- يبرد الماء قبل إستعماله في خلط الخرسانة باستخدام الثلج أو بأى وسيلة أخرى.
- دهان الخلطات من الخارج بمواد عاكسة لأشعة الشمس أو تغطية الحلة بطبقة من الخيش مع رشها بالماء.
- رش القوالب بالمياه قبل الصب مباشرة.

- الصب على خرسانة قديمة : ينبغي أن يترك سطح الخرسانة القديمة خشن وغير مستوى وقبل الصب عليه ينظف من الأتربة ويزال الركام غير المتماسك كما ينظف حديد التسليح بفرشة سلك ثم يُندى سطح الخرسانة ويُصب عليه لباني الأسمنت ويُفضل أن يُرش أو يُدهن سطح الخرسانة القديمة بمادة راتنجية تعمل على لحام الخرسانة القديمة مع الخرسانة الحديثة.

- صب الخرسانة الكتلية : ينبغي الصب على طبقات قليلة الإرتفاع بحد أقصى واحد متر مع إستخدام أسمنت منخفض الحرارة (لوهيت) وكذلك يمكن وضع مواسير داخل الخرسانة تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض درجة الحرارة.

- صب الخرسانة تحت الماء : يوجد طرق عديدة لصب الخرسانة تحت الماء منها:

### ١- طريقة القادوس (ترميو) Tremie

و فيها تُصب الخرسانة من خلال قادوس أو قمع متصل بماسورة قطرها من ١٠ إلى ١٥ سم تصل إلى القاع المطلوب صب الخرسانة عليه بحيث يراعى أن حافة الماسورة السفلية تكون غاطسة في الخلطة الخرسانية على أن تُرفع الماسورة أثناء الصب بمعدل لايسمح بخروج الماسورة من الخلطة حتى لا تتسرب المياه بداخلها كما بشكل (٤-٦).

### ٢- طريقة ضخ الخرسانة Concrete Pumping

وهي تطوير لطريقة القادوس حيث تصب الخرسانة بالضح عن طريق مواسير ممدودة إلى قاع مكان الصب.

### ٣- طريقة الدلو Bucket


وهو عبارة عن وعاء على شكل متوازي مستطيلات أو إسطوانة مفتوحة من أعلى ومجهزة من أسفل ببوابة قابلة للفتح والغلاق. يملء الدلو بالخرسانة ويغطي سطحه بطبقة من القماش المشمع ثم ينزل برفق في الماء حتى مكان الصب ويفرغ ثم يرفع.

### ٤- طريقة الركام المحقون Grouted Aggregates

تعبأ الشدات بالركام ثم يحقن بالأسمنت اللباني بواسطة أنابيب تمتد إلى قاع الفرع حيث يدفع الأسمنت الماء خارج الفرع ويحل محله مائناً الفراغات بين حبيبات الركام.

### ٥- طريقة أكياس الخرسانة Sacked Concrete

وفيها يتم وضع خرسانة ذات قوام جاف (مغلقة) في أكياس (أجولة) من الجوت سعة كل منها واحد متر مكعب تقريباً وتربط الأكياس جيداً ثم ترص في مكان الصب في صفوف مترابطة كما في حالة بناء الحوائط بحيث تكون الأكياس في النهاية كتلة واحدة متماسكة متداخلة.



شكل (٤-٦) صب الخرسانة تحت الماء بطريقة القادوس.

## د- الدمك Compaction


الغرض من عملية الدمك هو تقليل الفراغات والفجوات داخل الخرسانة والتأكد من تمام إنسياب الخلطة الخرسانية حول حديد التسليح وملء القالب تماماً إلى المنسوب المطلوب. وطرق الدمك هي:

دمك ميكانيكى			دمك يدوى
هزازات سطحية	هزازات الفرغ	هزازات داخلية	قضيب الدمك
Surface Vibrators	Formwork Vibrators	Internal Vibrators	Tamping Rod

ويوضح شكل (٧-٤) صورة هزاز ميكانيكى داخلى يعمل بالكهرباء ، بينما يوضح شكل (٨-٤) استخدام الهزاز فى دمك الخرسانة. و يجوز الدمك يدوياً إذا لم ينص على إستعمال الوسائل الميكانيكية. وينبغى أن يقوم بالدمك شخص متخصص وله خبرة فى الدمك. يجب الإستمرار فى الدمك حتى ينتهى خروج فقائيع الهواء أو تظهر طبقة رقيقة من عجينة الأسمنت على السطح النهائى للخرسانة ولا يسمح بالدمك بعد ذلك لأنه يسبب النضح Bleeding. كما ينبغى عدم لمس الهزاز الداخلى لحديد التسليح أثناء الدمك. ويراعى أن لا يتسبب الدمك بأى حال من الأحوال عن ققللة الخرسانة السابق صبها أو زحزحة أسياخ التسليح من مكانها. شكل (٨-٤) ، (٩-٤) يوضحان نوعين من الخرسانة أثناء الصب حيث نجد الخرسانة فى الصورة الأولى جافة نسبياً و تحتاج إلى إستخدام الهزاز الميكانيكى وقتاً كبيراً نسبياً. بينما نجد أن الخرسانة فى الصورة الثانية لها من السيولة والإنسيابية ما يجعلها ربما لا تحتاج إلى إستخدام الهزاز.

## ه- التشطيب Finishing

- معاملة السطح طبيعياً للحصول على سطح معمارى ناعم وذلك بإستخدام الواح ذات اسطح مستوية وملساء لعمل الفرغ الخاصة وقد تكون من الأبلاكاج أو الإسبستوس أو الكونتر أو.....
- يمكن تجهيز الفرغ بفواصل معينة للحصول على سطح يوحى أنه مبنى من الحجر.
- من الممكن عمل رسومات هندسية مثل الدوائر أو أوراق الشجر على طول ممرات الحدائق.
- يمكن أيضاً تمشيط الخرسانة أو إظهار الركام الكبير بها ويتم ذلك غالباً فى المرحلة الخضراء من الخرسانة.



شكل (٧-٤) هزاز خرسانة بمحرك زمبة يعمل بالكهرباء.



شكل (٩-٤) صب خرسانة عالية السيولة والإنسيابية لاحتياج إستخدام الهزاز



شكل (٨-٤) صب خرسانة جافة نسبياً تحتاج إستخدام الهزاز وقت أكبر.

## ٣-٤ مرحلة ما بعد الصب Green Concrete

### أ- معالجة الخرسانة Curing

إن مقاومة الخرسانة للضغط وقوة إجمالها ومقاومتها لنفاذ الماء وثبات حجمها يزداد بمرور الوقت (شكل ٤-١٠) بشرط أن تكون الظروف مهيئة لإستمرار التفاعل الكيماوى بين الماء والأسمنت وذلك بحفظ درجة معينة ومناسبة من الرطوبة أو منع الماء من التبخر والمعالجة بإختصار تتم عن طريق:

- ١- إما منع تبخر ماء الخرسانة بتغطيتها أو قفل مسامها بعمل غشاء أو طبقة مانعة للتبخر.
- ٢- أو إضافة الماء بإستمرار للتعويض عن الماء الذى يتبخر.

ومن المواد المستعملة فى المعالجة:

- ١- الماء.
- ٢- الخيش المرطب.
- ٣- الأغشية المانعة للتسرب مثل : لفائف البلاستيك والورق المانع لتسرب الماء.
- ٤- مركبات أو إضافات المعالجة التى تعمل على سد مسام الخرسانة.
- ٥- مواد أخرى مثل الرمل الطبيعى والتبن والقش ونشارة الخشب والركام الناعم.


وطرق المعالجة كثيرة نذكر منها:

- ١- الغمر بالماء على شكل برك (فى الأسطح الأفقية والأرضيات).
- ٢- الرش بالماء - (حفظ السطح رطبا بين مواعيد الرش مع عدم السماح له بالجفاف).
- ٣- التغطية بالخيش الرطب.
- ٤- التغطية بالفائف المانعة لتسرب الماء.
- ٥- المعالجة بإستعمال المركبات الكيماوية (العازلة للرطوبة - السدودة).
- ٦- المعالجة بالبخر Steam Curing:

تحت ضغط عادى (ضغط الجوى) وتستغرق ١٠-١٦ ساعة .

تحت ضغط عادى وتستغرق ٧-٨ ساعات.

والمعالجة بالبخر تستخدم فى مصانع الخرسانة الجاهزة وهى عملية معقدة ومكلفة ولكنها تؤدى إلى السرعة فى عملية الإماهة والتصلد للإسراع من الإنتاج وتجنب مشاكل التخزين وتفيد فى عمل خلطات ذات محتوى ماء قليل فتزيد المقاومة وتقل نسبة الإنكماش وتكون ذات مقاومة أعلى للكبريتات.



شكل (٤-١٠) تأثير المعالجة على مقاومة الخرسانة.

### ب- إزالة الفرم والشدات

إن المدة الواجب إنقضاؤها بين صب الخرسانة وفك الشدات تتوقف على درجة الحرارة وطول البحر ونوع الأسمنت المستخدم وأسلوب المعالجة والحمل الذي سيتعرض له المنشأ بعد الفك. ويشترط أن لا ينتج عن الفك حدوث أى ترخيم أو شروخ أو تشوهات غير مسموح بها. ويجب مراعاة أن لا تتعرض الخرسانة للإهتزازات أو الصدمات أثناء الفك. وفى حالة إستعمال أسمنت بورتلاندى عادى فيمكن إزالة الفرم والشدات الخشبية بعد مدة لاتقل عن القيم الآتية:

□ الجوانب والأعمدة المعرضة لقوى ضغط محورى فقط يمكن فكها بعد ٢٤ ساعة.

□ الكمرات والبلاطات بعد مدة = ٢ل + ٢ يوم

حيث ل = طول بحر الكمرة أو البحر الأصغر للبلاطة بالمتر. بحيث لاتقل المدة عن أسبوع.

□ الكوابيل بعد مدة = ٤ل + ٢ يوم

حيث ل = بروز الكابولى بالمتر. بحيث لاتقل المدة عن أسبوع.

□ عندما تكون الفرم والركائز حاملة لأحمال إضافية كما فى حالة الطابق الذى يحمل وزن

الطابق التالى حديث الصب فلا يجوز فك القوائم إلا بعد إنقضاء ٢٨ يوماً مع إتخاذ كافة

الإحتياطات التى تضمن إرتكاز القوائم على أرضية تتحمل الأثقال عليها بأمان وبعد التأكد

من أن مقاومة الخرسانة بعد ٢٨ يوم قد أوفت بإشتراطات المشروع.

□ في حالة إستعمال أسمنت بورتلاندى غير عادى أو فى الحالات التى تنخفض فيها درجات الحرارة عن ١٥ درجة مئوية فيجب الحذر وتأجيل فك القرم والشدات الخشبية مدة مناسبة بالإضافة إلى المدد المشار إليها عالياً.

## ج- الترميم والبياض

- يشتمل الترميم على:

إزالة الزوائد - ملء الفجوات وأماكن التعشيش - تنظيف السطح الخارجى للخرسانة.

- طريقة ملء الفجوات:

يتم تنظيف أماكن العيوب وإزالة المونة والركام الضعيف  
تُبلل الفجوات بالماء تم تُفرش بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ١:١ بالوزن  
تُصب مونة الترميم والمكونة من أسمنت ورمل بنسبة ٣:١ بالوزن بحيث تكون بارزة قليلاً  
عن سطح الخرسانة وتترك مدة ٢ ساعة تقريباً ثم يسوى السطح على السطح المحيط به.  
يفضل إستخدام مونة الجراوت مباشرة فى مثل هذه الأعمال).

- أما معالجة السطح الخارجى فتتم بطرق عديدة منها:

١- تنظيف السطح الخارجى بإستخدام الخيش والمونة الغنية بالأسمنت وذلك لملء  
الثقوب الصغيرة و إعطاء سطح الخرسانة لون متجانس.

٢- الغسيل بالأسمنت.

٣- الطرطشة: وذلك برش طبقة من مونة الأسمنت والرمل الناعم على سطح الخرسانة.

٤- البياض بالمحارة: وذلك بعمل طبقة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ١:٢ سم ثم تمشط  
أو تنعم.

\*\*\*\*\*



أى تحتوى على جزء من الأسمنت وجزئين من الرمل وأربعة أجزاء من الزلط. وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضا الركام نتيجة تغير الكمية التى يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الدمك Compaction المستخدم. كما أن الركام الصغير قد يتغير حجمه بتأثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

□ وقد تُبَيَّن المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت والركام الخليط Cement/Aggregates Ratio فمثلاً خلطة ١ : ٦ أى جزء واحد أسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبين هذه النسبة مدى غنى أو إفتقار الخرسانة Rich or Lean Mix فالخلطة ١ : ٤ تعتبر خلطة غنية أما الخلطة ١ : ٨ فتعتبر خلطة فقيرة.

□ وقد تُبَيَّن نسب المواد الحبيبية بما يحوية المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يُبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلاً لتحضير الكميات عند الخلط فمثلاً بخلطة .

أسمنت	رمل	زلط
٣٠٠ كيلوجرام	٠,٤ متر مكعب	٠,٨ متر مكعب

ومجموع هذه الكميات يعطى تقريباً بعد خلطها بالماء حوالى متر مكعب من الخرسانة الطازجة

□ كما يمكن ان يُعَبَّر عن الأسمنت بعدد الشكاير للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة وهذا العدد يسمى معامل الأسمنت Cement Factor فمثلاً خلطة يحتوى المتر المكعب منها على ٦ شكاير أسمنت (الشيكارة وزنها ٥٠ كيلو جرام) وخلطة أخرى غنية يحتوى المتر المكعب منها على ٨ شكاير أو خلطة فقيرة يحتوى المتر المكعب منها على ٤ شكاير:

أسمنت	رمل	زلط
٦ شكاير	٠,٤ م <sup>٣</sup>	٠,٨ م <sup>٣</sup>

□ وتُبيَّن كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلاً خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت = ٠,٥ بالوزن ، فإذا علم وزن الأسمنت فى المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء باللتر. وأحياناً قد تُبَيَّن كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلاً خلطة:

أسمنت	رمل	زلط	ماء
٣٠٠ كج	٠,٤ م <sup>٣</sup>	٠,٨ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر

أي أن المتر المكعب من الخرسانة الطازجة لهذه الخلطة يلزم له ٣٠٠ كج أسمنت (٦ شكاير) و ١٥٠ لتر ماء. وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأي خلطة تبعا لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطازجة.

□ وتبين كمية الإضافات - إن وجدت - على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:

أسمنت      رمل      زلط      ماء

٣      ٣      ٣      ٣


بها ٢ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم =  $٣٠٠ \times ٠,٠٢ = ٦$  كيلو جرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.

### ٣-٥ العلاقة بين الركام والعجينة الأسمنتية Aggregate-Paste Relationship


تتركب الخرسانة من عجينة أسمنتية (نشطة) وركام (خامل) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينة حيث أن مقاومة الركام كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة العجينة. ولذلك فإن إنهيار الخرسانة التقليدية يكون دائماً في العجينة ويمر الشرخ حول الركام. فإذا أمكننا إنتاج عجينة ذات مقاومة عالية جداً تقترب من مقاومة الركام فإننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والتي يكون الإنهيار فيها مفاجئاً حيث يمر الشرخ بالركام (وليس حوله) ويشطره كما في شكل (٥-١).

ومن الجدير بالذكر أن تشغيلية الخرسانة تنتج من تأثير تشحيم العجينة للركام وتتأثر بمقدار سيولة العجينة. كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العجينة الأسمنتية. وبالإضافة إلى ذلك فإن إنكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتجاً من العجينة الأسمنتية وليس الركام.

والعجينة الأسمنتية تكون عبارة عن معلق Suspension للأسمنت في الماء (شكل ٥-٢). وكلما خفت درجة تركيز المعلق كلما زادت المسافة بين حبيبات الأسمنت وكلما قلت بالتبعية بنية العجينة. وهذا يوضح أن مقاومة الضغط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س). وعندما تبدأ عملية الإماهة للأسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الأسمنت والذي قد يصل حجمه إلى ضعف حجم الأسمنت الناتج منه. وهكذا مع استمرار الإماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكوناً بنية العجينة.



شكل (٥-١) الكسر في الخرسانة عالية المقاومة يمر خلال الركام وليس حوله.



شكل (٥-٢) علاقة العجينة الأسمنتية بالركام.

## ٤-٥ طرق تصميم الخلطات الخرسانية Mix Design Methods

### أولاً : الطريقة الوضعية Empirical Method

تحدد هذه الطريقة نسباً لمكونات الخرسانة نتيجة الخبرة Experience السابقة للإستعمال بنجاح. وقد أثبتت هذه الطريقة ملائمتها وصلاحياتها للعمليات الصغيرة Small Jobs نظراً لسهولة تشغيلها حيث تعطى المواد الصلبة (الأسمنت ، الرمل ، الزلط) على هيئة نسب بالوزن أو الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم أو تترك لمراعاتها أثناء الخلط بحيث نحصل على خلطة لدنة Plastic سهلة التشغيل Workable. ونسب مكونات الخرسانة بالوزن المستخدمة عادة في المنشآت طبقاً لنوع الخرسانة أو طبقاً لمقاومة الخرسانة للضغط هي كما يلي :

الأسمنت الرمل الزلط أي الأسمنت الركام

خلطة غنية ذات مقاومة عالية

خلطة متوسطة

خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة

وذلك على أساس أن الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام Consistency مناسب لتكون لدنة. والنسب الوضعية المستخدمة في جمهورية مصر العربية هي:

أسمنت	رمل	زلط
س كج	٢٠,٤ م	٢٠,٨ م

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة وتتراوح قيمة الماء كنسبة من الأسمنت (م/س) من ٠,٤ إلى ٠,٧ بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل. أما كمية الأسمنت "س" فيحددها نوع العمل والخلطة اللازمة له هل هي غنية أو فقيرة حيث تتراوح "س" من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ كيلوجرام أي من ٤ إلى ٨ شكاير للمتر المكعب من الخرسانة. ويحدد كمية الأسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعاً لطبيعتها .

□ وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية:

- ١- نسبة الماء / الأسمنت (م/س) غير محددة ومتروكة لظروف العمل.
- ٢- النسبة المذكورة لا تعطى متراً مكعباً في جميع الحالات وقد يصل الحجم أحياناً إلى ١,٢ م<sup>٣</sup>.
- ٣- نسبة الرمل / الزلط شبه ثابتة وهي ١ : ٢ مع ملاحظة إهمال نوع الركام وتدرجه والمقاس الإعتباري الأكبر له وكذلك إهمال معايير النعومة للرمل.
- ٤- لا يمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة لمقاومة الضغط لهذه الخرسانة.



وفى هذه الطريقة يلزم تحديد كلاً مما يأتى طبقاً للإشترطات المطلوبة فى مقاومة الخرسانة المتصلدة Strength والإشترطات المطلوبة فى مدى تشغيل Workability الخرسانة الطازجة:

- ١- كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٢- نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن (م/س) أو كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٣- نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير فى الركام المستخدم.
- ٤- الوزن النوعى للأسمنت والركام الكبير والركام الصغير.

وتحدد البيانات سالفه الذكر من واقع الخبرة Experience ومن النتائج العملية Practice ومن الإختبارات المعملية Laboratory Tests أى أننا نحدد قيمة C ، W/C ، G/S وكذلك نحدد الأوزان النوعية  $G_c$  ،  $G_s$  ،  $G_g$  ثم تُطبق المعادلة سالفه الذكر لتعيين وزن كل من الرمل والزلط. وإذا أريد بيان النسب بين المكونات الحبيبية للخرسانة بالوزن للأسمنت وبالجم للركام يلزم معرفة الوزن الحجمى لكل من الرمل والزلط (أى وزن المتر المكعب) وذلك من واقع الخبرة والتجارب.

□ وتتضح تلك الطريقة فى المثال التالى :

المطلوب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطازجة لدنة القوام Plastic وبحيث تكون الخرسانة المتصلدة ذات مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم تساوى ٢٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>. مع مراعاة أن الركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة ٤٠% من المنخل القياسى ١٦/٣ مع العلم بأن:

الوزن النوعى للأسمنت = ٣,١٥.

الوزن النوعى للركام (الرمل أو الزلط) = ٢,٦٥.

الوزن الحجمى للركام (الرمل أو الزلط) = ١٧٠٠ كج/سم<sup>٣</sup>.

## الحل

أ - تُعين نسبة الركام الصغير ( الرمل ) إلى الركام الكبير ( الزلط ):

يعتبر المار من المنخل القياسى ١٦/٣ هو الرمل والمحتجز عليه هو الزلط. إذن يتبين أن النسبة المئوية للرمل فى الركام الخليط تساوى ٤٠% وبالتالي الزلط يساوى ٦٠%.

ملاحظة: هذه النسبة قد تفرض طبقاً للخبرة والسوابق العملية - والنسبة الشائعة الإستخدام

قد تفرض مباشرة على أساس ٣٣% للرمل أى نسبة الرمل إلى الزلط تساوى ١ : ٢

ب - تفرض كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة على أساس مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد ٢٨ يوم أو على أساس أى متطلبات أخرى خاصة بمتانة الخرسانة أو الظروف التى تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن إستخدام هذه العلاقة:

كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = مقاومة للضغط بعد ٢٨ يوم (كج/سم<sup>٢</sup>) + ٥٠ إلى ١٠٠

إذن كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = ٢٤٠ + ٦٠ = ٣٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.

ج - تُعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقاً لمحتوى الأسمنت في الخلطة والمقاس الإعتباري للركام المستخدم وكذلك درجة القابلية للتشغيل المطلوبة. وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقاً للخبرة أو بالإستعانة بالجدول (١-٥).

في هذا المثال نفرض أن (م/س) = ٠,٥  
إذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة = ١٥٠ لتر.

### جدول (١-٥) العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت.

قيمة (م/س) لمحتوى أسمنت (كج) لكل متر مكعب خرسانة					المقاس الإعتباري للركام (مم)
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	

د- يحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلي :

وزن الزلط = (٤٠ / ٦٠) وزن الرمل = ١,٥ وزن الرمل

$$\text{Absolute Volume} = \frac{300}{3.15} + \frac{S}{2.65} + \frac{1.5S}{2.65} + \frac{150}{1.0} = 1000 \text{ litres}$$

وزن الرمل = ٨٠٠ كج.

وزن الزلط = ١٢٠٠ كج.

□ نسب الخلطة الخرسانية بالوزن :

أسمنت	رمل	زلط	ماء
٣٠٠ كج	٨٠٠ كج	١٢٠٠ كج	١٥٠ كج
١	٢,٦٧	٤	٠,٥


□ نسبة الخلطة الخرسانية بالحجم :

أسمنت	رمل	زلط	ماء
$\frac{300}{5}$ شكايرة	$\frac{800}{1700}$ م <sup>٣</sup>	$\frac{1200}{1700}$ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر
٦ شكاير	٠,٤٧ م <sup>٣</sup>	٠,٧١ م <sup>٣</sup>	١٥٠ لتر

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين نسبة الركام الصغير ( الرمل ) إلى الركام الكبير ( الزلط ) يمكن أن يتم على أسس أخرى هامة منها :

### أ- طريقة الكثافة القصوى Optimum Unit Weight Method

وفيها يتم عمل خلطات من الركام الجاف فقط تحتوى على نسباً مختلفة من الرمل إلى الركام الخليط فمثلاً : صفر % ، ١٠ % ، ٢٠ % ، ... ١٠٠ % مع تعيين وحدة الوزن لكل منها ثم نوقع القراءات على منحنى ويمكن من هذا المنحنى إيجاد نسبة الرمل التى ستكون عندها وحدة الوزن نهاية قصوى أى الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة. ويتضح ذلك من شكل (٣-٥) الذى يبين أن نسبة الرمل ٣٦ % تعطى أقصى وحدة وزن للركام الخليط.



شكل (٣-٥) الكثافة القصوى للركام الخليط

### ب- طريقة المساحة السطحية للركام Surface Area Method

الأساس العلمى فى هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت فى الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذى تغلف أسطحه لإتمام عملية الإلتصاق بين حبيباته ومعنى ذلك بأنه فى الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فإنه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام. وإحدى طرق التعبير المذكورة هى إستخدام المساحة السطحية للركام الخليط ومقاومة الضغط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الضغط المطلوبة للخرسانة أو قد تفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم<sup>٢</sup>/جم التى تعطى غالباً أكبر قيمة للمقاومة. وبالتالي نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل فى الركام الشامل.

## ٥-٥ تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة Design of HSC Mixes

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التي ينبغي إختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول إلى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة والمعمرية (المتانة). وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة المواد بدرجة أكبر من إعتماده على نسب الخلطة. ولقد سبق أن تناولنا الخصائص المطلوب توافرها في مكونات الخرسانة عالية المقاومة وذلك في باب الخرسانات الخاصة. وفيما يلي شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

### ١- يتم تقرير استخدام مادة غبار السليكا في الحالات الآتية:

- إذا كانت المقاومة المطلوبة للخرسانة أكبر من ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
- في حالة خرسانة الضخ حتى لا يحدث انفصال حبيبي.
- عندما تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

### ٢- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول الآتي:

	/
٥ إلى ١٠%	٧٠٠ إلى ٨٠٠
١٠ إلى ١٥%	٨٠٠ إلى ٩٠٠
١٥ إلى ٢٠%	٩٠٠ إلى ١٠٠٠
٢٠ إلى ٢٥%	أكبر من ١٠٠٠

ملحوظة : يفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الزلط هو المستخدم في الخلطة أما في حالة استخدام الدولوميت أو الجرانيت فيفضل أخذ الحد الأدنى لنسبة غبار السليكا.

### ٣- يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقاً لتقرير التربة الخاص بالعملية أو اللوح التنفيذية

للمنشأ وعادة ما يكون إما أسمنت بورتلاندى عادى أو أسمنت بورتلاندى فائق النعومة أو أسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فإن كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر في حالة استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى بالمقارنة بباقى أنواع الأسمنت. ولا يُنصح باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات إلا في حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات في التربة أو في المياه الجوفية. أما في الأحوال العادية أو الأحوال التي تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح باستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى.

٤- يحدد محتوى الأسمنت في المتر المكعب خرسانة طبقاً لمحتوى غبار السليكا المستخدم كمايلي:

محتوى الأسمنت كج/م <sup>٣</sup>	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
٤٥٠	١٥ إلى ٢٠%
٤٧٥	٥ إلى ١٥%
٥٠٠	عدم وجود غبار السليكا

- يتم إختيار نوع الملدنات (Superplasticizers) بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type F. وفي حالة الحرارة الشديدة أو في حالة طول مدة صب وصناعة الخرسانة فيفضل نوع الملدنات المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type G

٦- يمكن فرض نسبة الملدنات (Superplasticizers) طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد عمل إختبار تأكيدى على خلطة تجريبية صغيرة للتأكد من توافق المادة مع الأسمنت المستخدم والحصول على المقاومة و القابلية للتشغيل المطلوبتين.

نسبة الملدنات كنسبة من وزن الأسمنت + غبار السليكا	مقاومة الضغط للخرسانة كج/سم <sup>٢</sup>
١,٠ إلى ١,٥%	٤٠٠ إلى ٥٠٠
١,٥ إلى ٢,٠%	٥٠٠ إلى ٦٠٠
٢,٠ إلى ٢,٥%	٦٠٠ إلى ٧٠٠
٢,٥ إلى ٣,٥%	أكبر من ٧٠٠

٧- يتم استخدام الزلط كركام كبير فى الخلطة الخرسانية إذا كانت مقاومة الضغط المطلوبة لا تتجاوز ٧٥٠ أو ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وفى حالة خرسانة ذات مقاومة أكبر من ذلك فمن الضرورى إستخدام كسر حجر قوى (دولوميت أو جرانيت).

٨- يفضل أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام الكبير عن ٢٠ مم. والركام مقاس ١٤ مم أو حتى ١٠ مم يعطى مقاومة أفضل بشرط أن يكون الركام متدرج وسليم وقوى. وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقاً لأى طريقة كما فى حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).

٩- تفرض نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية (أسمنت + غبار سليكا) من المعادلة التجريبية الآتية مع مراعاة أن لا يقل وزن الماء عن ٠,٢٢ من وزن المواد الأسمنتية. علماً بأن هذه المعادلة مستنتجة على أساس خرسانة تحتوى على ملدنات وتعطى خلطة لدنة القوام (هبوط = ٨

إلى ١٢ سم). وقد تم إستنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج أكثر من ١٥٠ خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من ٥٠٠ إلى ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

$$w/cm = \frac{\log \left\{ \frac{\alpha (1000 - C - SF)}{f_c} \right\}}{3.0 * \log (\beta)}$$

:

$w/cm$  النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الأسمنتية (الأسمنت + غبار السليكا)  
 $f_c$  هي مقاومة الخرسانة كج/سم<sup>٢</sup>  
 $C$  هي وزن الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة - كج  
 $SF$  هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كج  
 $\alpha$  عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوي ١٣ ، ١٤ ، ١٥ للزلط والجرانيت والدولوميت على الترتيب.  
 $\beta$  عامل يتوقف على نوع الأسمنت ويساوي ١٣,٠ ، ١٢ ، ١٠,٥ للأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت فانق النعومة على الترتيب.

والجدول الآتى يعطى بعض القيم لنسبة الماء إلى المواد الأسمنتية ( $w/cm$ ) وذلك لتحقيق مقاومة ضغط بعد ٢٨ يوم = ١٠٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> بإستخدام محتوى أسمنت = ٤٧٥ كج/م<sup>٣</sup>.

					/	=
%	%	%	%	%	/	=
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-
,	,	,	,	,		-

١٠- **يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق** بنفس الطريقة المتبعة سابقاً فى حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب أوزان المكونات المختلفة فى المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الأوزان النوعية للمواد المختلفة إذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلى:

الأسمنت = ٣,١٥      غبار السليكا = ٢,١٥      الملدنات = ١,١٥  
الزلط والرمل = ٢,٦٥      الدولوميت = ٢,٧      الجرانيت = ٢,٧

### مثال:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات اللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة إذا علم أن:

- مقاومة الضغط المطلوبة = ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>
- الهبوط باستخدام المخروط القياسي = ١٠ سم
- نوع الأسمنت المستخدم هو أسمنت مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي حرش و دولوميت مقاس ٤ امم ، والتدرج الحبيبي لكل من الرمل والدولوميت كما يلي:

٠,١٥	٠,٣	٠,٦	١,١٨	٢,٣٦	٤,٧٥	١٠	٢٠	فتحة المنخل - مم
-	-	-	-	-	٦	٨٥	١٠٠	دولوميت
صفر	١٠	٥٠	٦٥	٨٠	٩٤	١٠٠	-	رمل

## تصميم الخلطة

١- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> مع استخدام الدولوميت = ١٠% من وزن الأسمنت.

٢- محتوى الأسمنت المناظر لنسبة ١٠% من غبار السليكا = ٤٧٥ كج/م<sup>٣</sup>.  
 ∴ وزن غبار السليكا = ٤٧٥ × ١٠% = ٤٧,٥ كج/م<sup>٣</sup>.

٣- نسبة الملدنات المطلوبة = ٣% من وزن المواد الأسمنتية وتكون من النوع ASTM-Type G

∴ وزن الملدنات في المتر المكعب = ٠,٠٣ × (٤٧,٥ + ٤٧٥) = ١٥,٦٧٥ كج

٤- بتطبيق معادلة  $w/cm$  مع مراعاة أن قيمة  $\alpha = ١٥$  وقيمة  $\beta = ١٢$  نحصل على نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية = ٠,٢٩٤

∴ وزن الماء في المتر المكعب = ٠,٢٩٤ × (٤٧,٥ + ٤٧٥) = ١٥٣,٦ كج

٥- يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق أن ٣٠% من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم ٤,٧٥. إذن باستخدام النتائج في جدول التدرج نجد أن:

٠,٩٤ وزن الرمل + ٠,٠٦ وزن الدولوميت = ٠,٣٠ (وزن الرمل + وزن الدولوميت)

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ وزن الدولوميت.

٦- بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

$$\frac{475}{3.15} + \frac{47.5}{2.15} + \frac{0.375 W}{2.65} + \frac{W}{2.7} + \frac{15.675}{1.15} + \frac{153.6}{1.0} = 1000$$

حيث  $W$  هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ × ١٢٨٩ = ٤٨٣ كج

٧- و يكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هي:

- وزن الأسمنت المقاوم للكبريتات = ٤٧٥ كج

- وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ كج

- وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كج

- وزن الرمل = ٤٨٣ كج

- وزن الملدنات ASTM C494 Type G = ١٥,٦٧٥ كج

- وزن الماء = ١٥٣,٦ كج

---

## ٦-٥ بعض الخلطات الخرسانية ذات المتطلبات الخاصة

### Concrete Mixes With Special Requirements

قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان تصميم خلطة خرسانية لها خواص معينة أو تحقق شروطاً معينة تكون ضرورية من الناحية التصميمية أو التنفيذية فمثلاً قد يطلب أن تكون الخلطة ذات مقاومة عالية أو أن يكون لها قوام إنسيابي أو أن تحتفظ الخلطة بقوامها اللدن لمدة طويلة (قد تصل إلى ساعتين). والأمثلة الآتية هي نتائج عملية لبعض الخلطات التي تم تنفيذها في معامل كلية الهندسة بالمنصورة.

### الخلطة رقم ١

#### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- يشترط عدم استخدام أية إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

#### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٤٣ (٢١٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانية).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).

#### النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٢٢ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٤٠٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٤٢٧ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٢

### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- يمكن إستخدام إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٦ (١١٧ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ مم).
- إستخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٤ سم - الهبوط بعد ساعة = ١٠ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٣٧٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٤٤٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٤٩٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٣

:

- مقاومة الضغط = ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٨ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

### الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٠ (١٥٠ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الدولوميت = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش ودولوميت مقاس ١٦ مم).
- إستخدام ٤% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٢ سم - الهبوط بعد ساعة = ٩ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٧٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٧٤٧ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٤

**المطلوب:**

- مقاومة الضغط = ٥٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٨ سم.

**الخلطة المقترحة:**

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٢ (١٤٤ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

**النتائج:**

- الهبوط = ٨ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٤٦٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٥٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٥٧٥ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٥

**المطلوب:**

- مقاومة الضغط = ٨٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ٥ سم.

**الخلطة المقترحة:**

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- غبار السليكا ١٥% من وزن الأسمنت (٧٥ كج فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٥ (١٢٥ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٠ مم = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٦ مم = ٥٠% من الركام الشامل.
- استخدام ٣,٥% ملدنات ASTM type G.

**النتائج:**

- الهبوط = ٥ سم

- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٧١٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٨٥٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

## الخلطة رقم ٦

### المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

### الخلطة المقترحة الأولى بدون إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٧٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٧٠ (١٨٩ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).

### النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١٢٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٣٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

### الخلطة المقترحة الثانية باستخدام إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٠٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٥٩ (١١٨ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الزلط = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وزلط مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

### النتائج:

- الهبوط = ١٠,٥ سم
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ١٥٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٢٠٥ كج/سم<sup>٢</sup>.
- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

انحر سائو - أ. د. محمود إمام



عندما يصل عرض الفترة إلى قيمة صغيرة جداً ( $\cong$  صفر) ويكون عدد العينات كبير جداً ( $\cong \infty$ ) فإن:



الهيستوجرام يتحول إلى منحنى يعرف بإسم منحنى التوزيع التكراري **Distribution Curve**.

وعندما تكون النتائج على أبعاد متساوية من القيمة المتوسطة و يكون أكبر عدد من العينات له قيمة مساوية للمتوسط فإن:



التوزيع يكون طبيعي ويعرف المنحنى بإسم منحنى التوزيع التكراري الطبيعي **Normal Distribution Curve** ويكون شكله على شكل الجرس **Bell Shape** كما في شكل (٦-٢).  
وخصائص منحنى التوزيع التكراري الطبيعي تعتمد على قيمتي المتوسط ( $f_m$ ) والانحراف المعياري ( $\sigma$ ).


$$f_{\max} = f_m \pm k \sigma$$

$$f_{\min}$$

حيث  $k$  هي معامل الإحتمالات ويعبر عن إحتمال وقوع مقاومة معينة خارج الحدود ( $f_m \pm k \sigma$ ) و  $\sigma$  هي الانحراف المعياري. أما  $f_m$  فتمثل القيمة المتوسطة. وقيمة الانحراف المعياري تعرف على أنها جذر متوسط مربع قيمة الانحرافات

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \text{or} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$n > 20$   $n \leq 20$



جدول (٦-١) قيمة معامل الإحتمالات

k	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج ( $f_m \pm k \sigma$ )	احتمال وقوع مقاومة معينة خارج ( $f_m - k \sigma$ )
٣,١	٠,٢%	٠,١%
٢,٣٣	٢%	١%
١,٦٤	١٠%	٥%
١,٢٨	٢٠%	١٠%
١,٠	٣١,٨%	١٥,٩%

شكل (٦-٣) خصائص منحنى التوزيع الطبيعي.

## ٣-٦ المقاومة المتوسطة والمقاومة المميزة

### ١-٣-٦ المقاومة المميزة (رتبة الخرسانة) $(f_{cu})$ Characteristic Strength

هي قيمة إجهاد كسر المكعب الخرساني القياسي الذي من غير المحتمل أن يقل عنه أكثر من ٥% من عدد نتائج إختبارات تحديد المقاومة أثناء التنفيذ (درجة ثقة=٩٥%). والمقاومة المميزة هي المقاومة التي يجرى على أساسها المهندس الإنشائي حساباته.

### ٢-٣-٦ متوسط المقاومة المستهدف $(f_m)$ Target Mean Strength

تصمم خلطة الخرسانة بتحديد محتويات مكوناتها بحيث يكون متوسط المقاومة المستهدف مساويا لمجموع المقاومة المميزة  $(f_{cu})$  مضافاً إليه هامش أمان (M) يكفل الحصول على المقاومة المميزة المطلوبة

$$f_m = f_{cu} + M$$


ويمكننا تخيل قيمة  $(f_m)$  ،  $(f_{cu})$  على منحنى التوزيع التكرارى كما يلي:

\* فى حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة Confidence ٩٥% فإن  $k = 1.64$  ويكون

$$f_m = f_{cu} + 1.64 \sigma$$

\* فى حالة أن يكون مطلوب درجة ثقة Confidence ٩٠% فإن  $k = 1.28$  ويكون

$$f_m = f_{cu} + 1.28 \sigma$$



شكل (٦-٤) المقاومة المميزة والمقاومة المتوسطة.

## ٤-٦ مستويات التحكم فى الجودة

استخدم الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) كمقياس لدرجة ضبط الجودة للخرسانة حيث أنه كلما زادت قيمة  $\sigma$  دل ذلك على ضعف التحكم فى الجودة والعكس صحيح ويمثل جدول (٦-٢) قيم  $\sigma$  المناظرة لدرجة التحكم فى الجودة:

جدول (٦-٢) مستويات التحكم فى جودة الخرسانة طبقاً لمعهد أبحاث الخرسانة الأمريكى.

درجة التحكم	ممتازة	جيدة جداً	جيدة	مقبولة	رديئة
$\sigma$ كج/سم <sup>٢</sup>	أقل من ٢٨	٣٥-٢٨	٤٢-٣٥	٤٩ - ٤٢	أكبر من ٤٩

ونظراً لأن قيمة الانحراف المعياري تعتمد على قيمة المقاومة فقد وُجد أنها تكون كبيرة نسبياً فى حالة الخرسانة عالية المقاومة وبالتالي يكون من الأفضل استخدام معامل الاختلاف ( $v$ ) بدلاً من الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) فى تحديد مستوى التحكم فى الجودة كما فى جدول (٦-٣).

$$v = \frac{\sigma}{f_m}$$

$$f_m = f_{cu} + k v f_m \quad \rightarrow \quad f_{cu} = f_m (1 - kv)$$

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - kv}$$

فإذا كانت درجة الثقة ٩٥ % فإن قيمة  $k$  تكون ١,٦٤.

أما إذا كانت درجة الثقة ٩٠ % فإن قيمة  $k$  تكون ١,٢٨.


تدريب: أحسب كلاً من قيمتى الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) ومعامل الاختلاف ( $v$ ) للمجموعتين الآتيتين وعلق على النتائج.

المجموعة الأولى خرسانة تقليدية: ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>

المجموعة الثانية خرسانة عالية المقاومة: ١٠٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>

جدول (٦-٣) مستويات التحكم فى جودة الخرسانة طبقاً لقيمة معامل الاختلاف.

درجة التحكم	ممتازة	جيدة	مقبولة	ضعيفة
$v$ %	أقل من ١٠	١٥ - ١٠	٢٠ - ١٥	أكبر من ٢٠



### شكل (٥-٦) تأثير معامل الإختلاف على شكل منحني التوزيع.

ومن الجدير بالذكر أن شكل منحني التوزيع التكراري يتأثر كثيراً نتيجة التغير في قيمة معامل الإختلاف (v) حيث يزداد تدبيراً كلما قل التغير في قيمة مقاومة الضغط وبالتالي قلت قيمة (v) كما بالشكل (٥-٦).

## ٥-٦ الحكم على نتيجة إختبار الخرسانة

وعموماً فإن الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعتبر الخرسانة مستوفية لرتبة الخرسانة المميزة المطلوبة أثناء التنفيذ إذا تحقق مايلي:

١- إذا كان عدد مكعبات الضغط للخرسانة أكثر من ٢٠ عينة فيشترط أن لا تزيد عدد نتائج إختبارات المكعبات التي تقل عن المقاومة المميزة المطلوبة على قراءة واحدة لكل عشرين قراءة (٥٪) كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ٢٥٪ من متوسط جميع القراءات.

٢- إذا كان عدد مكعبات الضغط للخرسانة أقل من ٢٠ مكعب فيشترط أن لا تقل أية نتيجة إختبار عن المقاومة المميزة المطلوبة كما يشترط أن لا يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة (المدى) على ٢٥٪ من متوسط جميع القراءات.

## ٦-٦ تطبيقات

## ١-٦-٦ تصميم الخلطة الخرسانية اللازمة لمشروع جديد

هنا يكون المطلوب هو حساب قيمة المقاومة المتوسطة  $f_m$  التي تحقق قيمة معينة للمقاومة المميزة  $f_{cu}$  (بمعنى قيمة المقاومة التي من المحتمل أن لا يقل عنها إلا نسبة معينة) وذلك بدلالة درجة التحكم المتوقع في الجودة.

مثال ١: أوسط (المقاومة المتوسطة المطلوبة لتصميم خلطة خرسانية) (وإن كانت قيمة المقاومة المميزة التي صمم عليها المشروع هي ٢٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> (لا يقل عنها أكثر من ٥٪ من النتائج) وذلك في حالتى ورجة تحكم في الجودة جيدة ومقبولة.

## الحل

أ- حالة تحكم جيدة ( $v=0.125$ )

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - 1.64v} = \frac{250}{1 - 1.64 (0.125)} = 314.5 \text{ kg / cm}^2$$

ب- حالة تحكم مقبولة ( $v=0.175$ )

$$f_m = \frac{f_{cu}}{1 - 1.64v} = \frac{250}{1 - 1.64 (0.175)} = 350.6 \text{ kg / cm}^2$$

## ٢-٦-٦ تعيين قيمة المقاومة المميزة

إذا كانت قيمة المقاومة المتوسطة لعدد من العينات معروفة عند درجة معينة من التحكم في الجودة فما هي قيمة المقاومة المميزة التي يتم تصميم المشروع إنشائياً عليها (التي يتوقع أن لا يقل عن قيمتها إلا نسبة معينة من النتائج).

مثال ٢: (وإن كان متوسط مقاومة الضغط لخلطة خرسانية هو ٢٧٥ كجم/سم<sup>٢</sup> وكان (الإحصائيات) (المعيارى) مساوياً ٢٠ كجم/سم<sup>٢</sup>). فما هي قيمة المقاومة التي يتوقع أن لا يقل عن قيمتها أكثر من ١٠٪ من النتائج (٩٠٪ ورجة ثقة).

## الحل

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) \quad \text{or} \quad f_{cu} = f_m - k \sigma$$

في حالة درجة ثقة ٩٠٪ فإن قيمة  $k$  تساوى ١,٢٨

$$f_{cu} = 275 - 1.28 (20) = 249.4 \text{ kg/cm}^2$$

### ٦-٦-٣ الحكم على صلاحية خرسانة منشأ

يمكن الحكم على صلاحية خرسانة منشأ قائم بالفعل وذلك بحساب قيمة التغير في مقاومة الضغط (التي يمكن قياسها باستخدام الإختبارات غير المتلفة مثل مطرقة شميدت) وحساب المقاومة التي تحقق درجة ثقة ٩٥% ثم مقارنتها بقيمة المقاومة المميزة التي تم التصميم عليها بالفعل وبالتالي الحكم بقبول أو رفض الخرسانة.

**مثال ٣: عند الحكم على صلاحية خرسانة اللبشة العاوية لدرسة إبتدائية بالرقيلية تم قياس مقاومة الضغط لعمود ١٧ مكعب مختلف وكانت المقاومة كما يلي:**

٢١٨ - ١٨٤ - ١٧٧ - ٢١٥ - ١٨٦ - ١٧٣ - ٢٠٩ - ١٤٢ - ١٥٣ - ١٨٧ - ١٨١ - ١٩٣ - ١٤٧ - ٢١٣ - ٢٣١ - ٢٠٠ - ٢٢١.

**نما هي قيمة المقاومة الفعلية للخرسانة (ورجة ثقة ٩٥%) وهل تقبل الخرسانة أم تُرفض (إذا كانت المقاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها هي ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>) ؟**

### الحل

ابتداءً فإن الخرسانة مرفوضة ولا تحقق الشروط التي صُممت من أجلها وذلك لوجود أكثر من نتيجة قيمتها أقل من قيمة المقاومة المميزة التي تم التصميم على أساسها وهي ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> وذلك ضمن عدد عينات أقل من عشرين عينة. أما لحساب قيمة المقاومة الفعلية للمجموعة فينبغي حساب قيمة الإحتراف المعياري كما يلي:

$$\sigma = \sqrt{\frac{11172}{17}} = 25.6 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = 25.6 (100) / 190 = 13.5 \%$$

$$f_{cu} = f_m (1 - kv)$$

$$f_{cu} = 190 (1 - 1.64 \times 0.135) = 147.9 \text{ kg/cm}^2 < 200$$

∴ الخرسانة ترفض ويمكن إعاوة حسابات التصميم على أساس مقاومة مميزة ١٤٧,٩ فقط بدلاً من ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

المفردات	الإحتراف	مربع الإحتراف
٢١٨	٢٨+	٧٨٤
١٨٤	٦-	٣٦
١٧٧	١٣-	١٦٩
٢١٥	٢٥+	٦٢٥
١٨٦	٤-	١٦
١٧٣	١٧-	٢٨٩
٢٠٩	١٩+	٣٦١
١٤٢	٤٨-	٢٣٠٤
١٥٣	٣٧-	١٣٦٩
١٨٧	٣-	٩
١٨١	٩-	٨١
١٩٣	٣+	٩
١٤٧	٤٣-	١٨٤٩
٢١٣	٢٣+	٥٢٩
٢٣١	٤١+	١٦٨١
٢٠٠	١٠+	١٠٠
٢٢١	٣١+	٩٦١
المتوسط = ١٩٠	صفر	المجموع = ١١١٧٢

## ٧-٦ التحليل الإحصائي لمجموعة البيانات المفردة

### ١-٧-٦ مقاييس المركزية

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n} \quad \text{أ - المتوسط Average}$$

مميزاته : هو أكثر المقاييس شيوعاً - سهل الفهم - يأخذ جميع البيانات في الاعتبار.  
عيوبه : يتأثر بالقيم المتطرفة.

مثال :  $19, 20, 21 \Leftrightarrow$  المتوسط = 20  
 $4, 19, 20, 21 \Leftrightarrow$  المتوسط = 16  
 $19, 20, 21, 76 \Leftrightarrow$  المتوسط = 34

### ب - الوسيط Median

هو القيمة التي عندها عدد البيانات الأقل منها يساوي عدد البيانات الأكبر منها أو هو قيمة الحد الذي ترتيبه  $(\frac{N+1}{2})$ .

مميزاته : لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن فهمه بسهولة.  
عيوبه : يحتاج إلى ترتيب البيانات تنازلياً أو تصاعدياً حتى يمكن حسابه .

مثال :  $5, 9, 10, 12, 15 \Leftrightarrow$  الوسيط = 10  
 $10, 11, 13, 17, 19 \Leftrightarrow$  الوسيط = 13

### ج - المنوال Mode

المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً في المجموعة.

مميزاته : لا يتأثر بالقيم المتطرفة - يمكن فهمه بسهولة (مثل الوسيط).  
عيوبه : في كثير من الأحيان لا يوجد منوال حيث لا يتكرر العدد أكثر من مرة وفي حالات أخرى يكون هناك أكثر من منوال.

## ٦-٧-٢ مقياس التشتت

أ - المدى = القيمة القصوى - القيمة الصغرى.

ب- الانحراف المعياري ( $\sigma$ ) هو الجذر التربيعي لمتوسط مربع انحراف المفردات عن المتوسط.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

و الانحراف المعياري له نفس وحدات المفردات ويتأثر بقيم المفردات.

ج- معامل الإختلاف هو مقياس للتشتت النسبي أو الإنحراف النسبي.

$$v = \frac{\sigma}{\bar{X}}$$

**مثال : احسب قيم  $\sigma$  ,  $v$  للمجموعتين الآتيتين:**

- ١- خرسانة معتادة ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ كج/سم<sup>٢</sup>.  
٢- خرسانة عالية المقاومة ١٠٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١١٠٠ كج/سم<sup>٢</sup>.

### الحل

المجموعة الأولى: المتوسط =  $(220 + 210 + 200) \div 3 = 210$  كج/سم<sup>٢</sup>


$$\sigma = \sqrt{\frac{(10)^2 + (-10)^2 + (0)^2}{3}} = 8.16 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = \frac{8.16}{210} \times 100 = 3.89 \%$$

المجموعة الثانية: المتوسط =  $(1100 + 1050 + 1000) \div 3 = 1050$  كج/سم<sup>٢</sup>

$$\sigma = \sqrt{\frac{(50)^2 + (-50)^2 + (0)^2}{3}} = 40.82 \text{ kg/cm}^2$$

$$v = \frac{40.82}{1050} \times 100 = 3.89 \%$$



### شكل (٦-٦) أشكال الإلتواء المختلفة

#### ٦-٧-٣ أشكال التوزيعات التكرارية


أ- الإلتواء : يكون الإلتواء صفراً إذا كان التوزيع متماثل حول الوسط الحسابي ويكون التوزيع موجب الإلتواء عندما يكون الوسط < الوسيط < المنوال ويكون التوزيع سالبا الإلتواء عندما يكون الوسط > الوسيط > المنوال

$$\text{معامل الإلتواء} = \frac{3(\text{المتوسط} - \text{الوسيط})}{\sigma}$$

#### ب - التفرطح

معامل التفرطح للتوزيع المعتدل = ٣  
المفرطح > ٣  
المدبب < ٣

$$\text{معامل التفرطح} = \frac{\sum (x - \bar{x})^4}{\sigma^4}$$



### شكل (٦-٧) أشكال التوزيعات التكرارية من حيث التفرطح.

**مثال : أحسب قيم المدلولات التى يمكن منها تقييم نتائج مقاومة الضغط للمجموعات التالية من عينات الخرسانة : المجموعة الأولى (٤١٠ - ٤١٢ - ٣٩٥ - ٤١٥ كج/سم<sup>٢</sup>) المجموعة الثانية (٣٨٥ - ٤٠٢ - ٣٠٥ - ٥٤٠ كج/سم<sup>٢</sup>) ثم احسب قيمة المقاومة التى تحقق درجة ثقة ٩٠٪ بالنسبة للمجموعة الثانية.**

### الحل

المجموعة الثانية	المجموعة الأولى		
٥٤٠ ، ٤٠٢ ، ٣٨٥ ، ٣٠٥	٤١٥ ، ٤١٢ ، ٤١٠ ، ٣٩٥	المفردات مرتبة	
٤٠٨	٤٠٨	كج/سم <sup>٢</sup>	المتوسط
٢٣٥ (٥٧,٦٪ من المتوسط)	٢٠ (٤,٩٪ من المتوسط)	كج/سم <sup>٢</sup>	المدى
١٣٢ ، ٦- ، ٢٣- ، ١٠٣-	٧+ ، ٤+ ، ٢+ ، ١٣ -	كج/سم <sup>٢</sup>	الإتحرافات
٨٤,٦	٧,٧	كج/سم <sup>٢</sup>	الإتحراف المعيارى
٢٠,٧	١,٩	٪	معامل الإختلاف
رديئة	ممتازة	درجة التحكم فى الجودة	
٢٦٩	٣٩٥	كج/سم <sup>٢</sup>	المقاومة المميزة

القيمة التى تعطى درجة ثقة ٩٠٪ فى المجموعة الثانية:

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 408 (1 - 1.28 * 0.207) \cong 300 \text{ kg/cm}^2$$

\*\*\*\*\*

## ٨-٦ توزيع البيانات

إذا كان عندنا مجموعة من البيانات كثيرة العدد نسبياً ومطلوب إستخلاص المدلولات الفنية والحكم على هذه المجموعة ومدى تجانسها فإنه يمكن توزيعها على هيئة شرائح أو فئات بإتباع الخطوات الآتية:

- ١- نوجد المدى الذى يقع داخله جميع القراءات (المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة)
- ٢- نحدد عرض الشريحة الذى يجعل عدد الشرائح دائماً =  $10 \pm 2$

$\frac{\text{المدى}}{\text{عدد الشرائح - 1}} = \text{أو عرض الشريحة}$	$1 + \frac{\text{المدى}}{\text{عرض الشريحة}} = \text{عدد الشرائح}$
---	--

مثال: إذا كان المدى = ١٦٠ كج/سم<sup>٢</sup> فإن عرض الشريحة = ١٦٠ ÷ (عدد الشرائح - ١) إذن ممكن نأخذ عدد الشرائح = ٩ وعرضها ٢٠ كج/سم<sup>٢</sup> أو نأخذ عدد الشرائح = ١١ وعرضها ١٦ كج/سم<sup>٢</sup>


أما إذا كان المدى = ١٦٣ كج/سم<sup>٢</sup> ففي هذه الحالة يمكننا توزيع الـ ٣ فى أول شريحة وآخر شريحة بمعنى أننا عندنا شريحة زيادة دائماً لمثل هذه الفروق (نضع نصف شريحة فى الأول ونصف شريحة فى النهاية) وسنرى ذلك فى مثال شامل فيما بعد.

٣- نعمل جدول مختصر وفيه نضع جميع الأرقام على صورة شرائح أو فئات


رقم الشريحة	حدود الشريحة	المتوسط	التكرار
١	٢٤٥ - ٢٥٥	٢٥٠	٤
٢	٢٥٥ - ٢٦٥	٢٦٠	٦
:	:	:	:
:	:	:	:
٩	٣٢٥ - ٣٣٥	٣٣٠	٢

٤- يترجم الجدول السابق إلى الرسومات البيانية الآتية:


- أ - لوحة قضبان التكرار (بين المتوسط والتكرار)
- ب- مضع التكرار أو المنحنى التكرارى ( " " " )
- ج- هيستوجرام التكرار (بين حدود الشريحة والتكرار)
- د- المنحنى التكرارى التجميعى ( " " " " " )




ب- هيستوجرام التكرار



أ- لوحة قضبان التكرار




د- المنحنى التكراري



ج- مضع التكرار

شكل (٦-١) الأشكال البيانية المختلفة للتوزيعات التكرارية.



شكل (٦-٩) المنحنى التكرارى التجميعى.

**مثال: إذا كان لدينا عدد ٢٥٠ قراءة لمقاومة الضغط وكان أقل القراءات هو ٢٥١ كج/سم<sup>٢</sup> وأكبرها ٣٤٨ كج/سم<sup>٢</sup> حدد عدد الشرائح المناسب وحدود أول شريحة وآخر شريحة حتى يمكننا تحليلها إحصائياً.**

### الحل

$$\text{عدد الشرائح} = 1 + \frac{\text{المدى}}{\text{عرض الشريحة}}$$

$$\text{المدى} = 348 - 251 = 97 \text{ كج/سم}^2$$

هنا نفترض جداولاً أن المدى = ١٠٠ بدلاً من ٩٧ وذلك فى حالة تنظيم الشرائح فقط .  
بمعنى أن المدى = (٢٥٠-٣٥٠) بحيث نضع أى فرق فى نصف الشريحة الأولى ونصف الشريحة الأخيرة.

$$\text{عدد الشرائح} = 1 + \frac{100}{\text{عرض الشريحة}}$$

والعدد = ١١ شريحة

∴ نأخذ عرض الشريحة = ١٠ كج/سم<sup>٢</sup>

- بداية أول شريحة = أصغر قيمة (مفترضة) - نصف عرض شريحة

$$= 250 - 5 = 245 \text{ كج/سم}^2$$

∴ حدود الشريحة الأولى = 245 إلى 255

- نهاية الشريحة الأخيرة = أكبر قيمة (مفترضة) + نصف عرض شريحة

$$= 350 + 5 = 355 \text{ كج/سم}^2$$

∴ حدود الشريحة الأخيرة = 345 إلى 355

\*\*\*\*\*

**مثال: لضبط جودة خرسانة صهريج مياه أخذت عينات من الخرسانة أثناء مراحل التنفيذ**

**وإختبرت مقاومة الضغط للعينات القياسية فكانت وفقاً للجدول الآتى:**


رقم الفئة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
حدود الفئة	٢١٥	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥
كج/سم <sup>٢</sup>	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥	٣١٥
التكرار	١٦	٣١	٥٢	٨١	١٠٥	٩٨	٦٧	٣٦	٢٢	١٥

إرسم كلاً من هيستوجرام التكرار ومنحنى التكرار التجميعى ومنحنى التوزيع التكرارى ثم إستخلص المدلولات التى يمكن منها معرفة مستوى إنتاج هذه الخرسانة ومدى إنتظامها ودرجة جودتها. إحسب أيضاً قيمة المقاومة عند درجة ثقة ٩٠% ، ٩٥%.


## الحل

أولاً نكون الجدول الآتى:


الحد الأدنى للشريحة	٢١٥	٢٢٥	٢٣٥	٢٤٥	٢٥٥	٢٦٥	٢٧٥	٢٨٥	٢٩٥	٣٠٥	٣١٥
عدد القراءات أقل من الحد الأدنى	صفر	١٦	٤٧	٩٩	١٨٠	٢٨٥	٣٨٣	٤٥٠	٤٨٦	٥٠٨	٥٢٣
عدد القراءات %	صفر	٣,١	٩	١٨,٩	٤٣,٣	٥٤,٥	٧٣,٢	٨٦,٠	٩٢,٢	٩٧,١	١٠٠



هستوجرام التكرار



المنحنى التكراري



منحنى التوزيع التكراري التجميعي.

ثانياً مقاييس المركزية:

حيث	X	متوسط الفئة	$\bar{X} = \frac{\sum nx}{N}$	١- المتوسط
	n	تكرار الفئة		
	N	العدد الكلي للعينات		

$$263,08 \text{ كج/سم}^2 = \frac{220 \times 16 + 230 \times 31 + \dots + 310 \times 15}{523}$$

٢- الوسيط = ٢٦٢ كج/سم<sup>٢</sup> (من منحنى التكرار التجميعي)

٣- المنوال = ٢٦٠ كج/سم<sup>٢</sup> (من جدول التكرار أو هيستوجرام التكرار)

ومن هنا يتضح أن المنحنى موجب الإلتواء حيث أنه يميل قليلاً جداً ناحية القيم الأقل من المتوسط.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum n(x - \bar{x})^2}{N - 1}} \quad ١- الانحراف المعياري$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{16(220 - 263.8)^2 + 31(230 - 263.8)^2 + \dots + 15(310 - 263.8)^2}{523 - 1}} = 20.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$٢- \text{معامل الإختلاف} = \frac{\text{الانحراف المعياري}}{\text{المتوسط}} = \frac{١٠٠ \times ٢٠,٥}{٢٦٣,٠٨} = ٧,٧٩\%$$

إذن طبقاً لتقييم ACI فإن التحكم في ضبط الجودة ممتاز

رابعاً حساب قيمة المقاومة التي تعطى درجة ثقة معينة تحليلياً وبيانياً:

أ- تحليلياً:

- درجة ثقة ٩٠%

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.28 * 0.0779) = 236.85 \text{ kg/cm}^2$$

- درجة ثقة ٩٥%

$$f_{cu} = f_m (1 - kv) = 263.08 (1 - 1.64 * 0.0779) = 229.47 \text{ kg/cm}^2$$

ب- بيانياً:

من منحنى التكرار التجميعي

$$f_{cu} (90\%) \cong 236 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_{cu} (95\%) \cong 229 \text{ kg/cm}^2$$

وبصفه عامة فإنه طبقاً للتقييم بكل من  $\sigma$  ،  $v$  فإن درجة التحكم في الجودة تعتبر ممتازة حيث الإتحراف المعياري ( $\sigma$ ) أقل من ٢٨ كج/سم<sup>٢</sup> و معامل الإتحراف ( $v$ ) أقل من ١٠%.


أما عن مدى إنتظام النتائج فيوجد التواء خفيف جداً في المنحنى ناحية القيم الأقل من المتوسط.

\*\*\*\*\*




## أولاً: الإنكماش اللدن Plastic Shrinkage


يحدث الانكماش اللدن قبل تصدق الخرسانة خلال بضعة ساعات من صب الخرسانة وسببه هو فقد الماء الحر من الخلطة وهبوط الأجزاء الصلبة (الركام) إلى أسفل مما يؤدي إلى صعود الماء إلى أعلى وتبخره. فعندما يكون معدل تبخر الماء من سطح الخرسانة أسرع من معدل الإدماء (نزوح الماء إلى سطح الخرسانة) يحدث الإنكماش اللدن (شكل ١٠-١). ولذلك فإن الإنكماش اللدن يُلاحظ أكثر في البلاطات والأعضاء ذات المساحة السطحية الكبيرة المعرضة للجو الحار أو الرياح. ويؤدي هذا النوع من الإنكماش إلى حدوث شروخ سطحية بالخرسانة. ويمكن منع شروخ الإنكماش اللدن بتقليل الفاقد من الماء السطحي عن طريق المعالجة المبكرة والفعالة. وتشرخ الخرسانة اللدنة عادة يأخذ إحدى صور ثلاث كما في شكل (١٠-٢).




شكل (١٠-١) ميكانيكية حدوث الانكماش اللدن.



شروخ تتبع شكل توزيع حديد لتسليح أو التغير في عمق القطاع الخرساني.



شروخ موزعة توزيعاً غير منتظم ولا تصل إلى الحروف الحرة للبلاطة.



شروخ قطرية مائلة بالنسبة لحروف البلاطة وتكون المسافة بين هذه الشروخ من ٢٠ إلى ٢٠٠ سم.


شكل (١٠-٢) أشكال الإنكماش اللدن.

## ثانياً: الإنكماش الذاتي Autogenous Shrinkage

عندما تبدأ عملية الإماهة Hydration بين الأسمنت والماء يحدث نقص في حجم المونة لأن المونة المتصلدة حجمها أقل من مجموع حجمي الماء والأسمنت في الخلطة مما يؤدي إلى إنكماش الخرسانة الداخلية وهو ما يعرف بالإنكماش الذاتي لأنه يحدث ذاتياً نتيجة الإتحاد الكيميائي بين الأسمنت والماء. أما إذا تمت معالجة الخرسانة تحت الماء فإن الماء الداخل في التفاعل يتم إستعاضته من الماء الخارجى وتمتص العجينة الأسمنتية ماءً زائداً مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في حجم الخرسانة وليس إنكماشاً كما في شكل (١٠-٣). أما الخرسانة التي تعالج في الهواء أو تترك بدون معالجة فلا يتم إستعاضة الماء الداخل في التفاعل ولكن على العكس يُسحب الماء من العجينة المتصلدة ويحدث إنكماشاً إضافياً هو إنكماش الجفاف. والإنكماش الذاتي يتأثر بعدة عوامل منها : التركيب الكيميائي للأسمنت - كمية الماء في الخلطة ودرجة الحرارة وقد تصل قيمة الإنكماش الذاتي إلى  $100 \times 10^{-6}$  (٠,١ مم لكل متر) ويحدث ٧٥ % منه في الشهور الثلاثة الأولى من عمر الخرسانة.

## ثالثاً: إنكماش الجفاف Drying Shrinkage

عندما تتعرض الخرسانة المتصلدة - المعالجة في الماء - للجفاف فإنها تفقد أولاً الماء الموجود في الفجوات والشقوق الشعرية الداخلية ولا تبدأ في الإنكماش إلا إذا إستمر الجفاف بحيث تفقد الماء الموجود بالعجينة المتصلدة ذاتها وهو ما يعرف بالإنكماش نتيجة الجفاف وقد تصل قيمة هذا الإنكماش إلى  $1500 \times 10^{-6}$  ومن أهم وظائف الركام في الخلطة تقليل إنكماش مونة الأسمنت. والإنكماش بالجفاف يبدأ بمعدلات عالية ويستمر لمدة طويلة ولكن بمعدل يتناقص باستمرار. ويمكن إفتراض أن نصف الإنكماش الكلى نتيجة الجفاف يحدث في السنة الأولى.



شكل (١٠-٣) تمدد وإنكماش الخرسانة نتيجة دورات من البلل والجفاف.


## العوامل التي تؤثر على إنكماش الجفاف

### ١- مكونات الخلطة

بصفة عامة فإن الإنكماش يتناسب طردياً مع كمية الماء بالخلطة ويتناسب عكسياً مع كمية الركام بها كما بشكل (٤-١٠).  
الماء: يحدث الإنكماش نتيجة فقد الماء إلى الجو المحيط. فكلما كان هناك ماء أكثر متاح للتبخر كلما زادت إمكانية الإنكماش أثناء الجفاف.  
الأسمنت: أهمية الأسمنت بالنسبة للإنكماش ترجع فقط إلى أن كميته ونعومته تؤثر على كمية الماء في الخلطة.  
الركام: كلما زادت كمية الركام كلما زاد تأثير الركام على تقليل الإنكماش لمونة الأسمنت. كذلك فإن استعمال الركام ذي مساحة سطحية أقل ما يمكن يساعد على تقليل محتوى الماء في الخلطة وبالتالي يعمل على تقليل الإنكماش.

### ٢- معالجة الخرسانة

تعمل معالجة الخرسانة على تقليل الفاقد الحرارى وبالتالي تقليل فروق الحرارة في الأعضاء الضخمة كما أنها في نفس الوقت تقلل الفاقد من ماء الخرسانة وبالتالي تبطئ من معدل الإنكماش في فترة المعالجة مما يقلل من احتمالات التشقق.



شكل (٤-١٠) تأثير الماء والركام على الإنكماش.

### ٣- حجم وشكل العضو الخرساني

حيث أن الجفاف (فقد الرطوبة) يكون من سطح العينة فإن ذلك يعني أنه كلما زادت المساحة السطحية لكل وحدة كتلة كلما زاد معدل إنكماش العضو. فالعضو الضخم السميك يستطيع الاحتفاظ بكمية من الماء أكبر من تلك التي تستطيع بلاطة رقيقة الاحتفاظ بها. وبالتالي يكون تأثير الإنكماش كبيراً وخطيراً في حالة البلاطات وخاصة الرقيقة منها. ويمكن التعبير عن حجم العضو الخرساني ومساحته السطحية بما يسمى بالبعد الإعتباري للقطاع B الذي يقدر كما يلي:

$$B = 2Ac / Pc$$

حيث:

B = البعد الإعتباري للقطاع - مم

Ac = مساحة المقطع الخرساني - مم<sup>2</sup>.

Pc = محيط المقطع الخرساني المعرض للجفاف - مم

جدول (١٠-١) يوضح بعض القيم الإسترشادية لإنفعال إنكماش الجفاف وذلك في حدود درجة رطوبة نسبية بين ٤٠ و ٨٥%.

### جدول (١٠-١) قيم إسترشادية لإنفعال إنكماش الجفاف (مليمتر/ متر).

جو رطب (الرطوبة حوالي ٧٥%)			جو جاف (الرطوبة حوالي ٥٥%)			حالة الجو
البعد الإعتباري للقطاع B - مم			البعد الإعتباري للقطاع B - مم			العمر المعتبر عنده الإنكماش
B ≤ 200	600 > B > 200	B ≥ 600	B ≤ 200	600 > B > 200	B ≥ 600	
,	,	,	,	,	,	٣ - ٧ أيام
,	,	,	,	,	,	٧ - ٦٠ يوم
,	,	,	,	,	,	أكثر من ٦٠ يوم

### ٤- درجة الحرارة والرطوبة

كلما قلت نسبة الرطوبة كلما زاد معدل وكمية الفاقد من الماء إلى سطح الخرسانة مما يؤدي إلى زيادة الإنكماش ونفس التأثير يحدث عند زيادة درجة حرارة الجو.

### ٥- التسليح

تتكمن الخرسانة المسلحة بدرجة أقل من إنكماش الخرسانة العادية نظراً لأن صلب التسليح يسبب قيلاً على الحركة. وعلى ذلك فوظيفة أسياخ الإنكماش ليست فقط مقاومة إجهادات الشد الناتجة من الإنكماش وإنما تقليل الإنكماش نفسه كذلك.

## **اختبار التغير الحجمي للخرسانة بالجفاف والرطوبة Drying Shrinkage & Moisture Movement Tests**

يجرى هذا الاختبار لتعيين قيمة التغير في طول العينة الخرسانية نتيجة تعرضها للزيادة في الحجم بتأثير الرطوبة أو للنقص في الحجم بتأثير الإنكماش بالجفاف.

عينات الإختبار: تستخدم عينات منشورية بطول يتراوح من ١٥ إلى ٣٠ سم ومقطع مستعرض حوالى ٥×٥ سم أو ٧,٥×٧,٥ سم ويثبت في منتصف المقطع عند كل من النهايتين على محور العينة كرة من الصلب لإمكان إجراء عملية قياس الطول بدقة بين سطحي الكرتين.

### **أولاً: إختبار الإنكماش بالجفاف Drying Shrinkage**


- طريقة إجراء هذا الإختبار هي أنه بعد رفع العينة من الماء (سواء كانت تعالج في الماء بعد صبها أو كانت موضوعة في الماء للتشبع بعد قطعها من الخرسانة ناضجة التصلد) يقاس طولها مباشرة بين الكرتين الصلب المثبتتين في نهايتي العينة وذلك بتركيب العينة في الجهاز المبين بشكل (١٠-٥) حيث يبين الميكرومتر أو مقياس التشكل قيمة التغير في الطول المقاس عن طريق طول قياس معلوم لقضيب انفار Invar rod له طول مساو تقريبا لطول العينة وتكون دقة القياس لغاية ٠,٠٠٢٥ مم ثم يعين ذلك الطول الأولي الرطب للعينة  $L_1$ .
- تجفف العينة في فرن درجة حرارته حوالى ٥٠ درجة مئوية وتكرر دورات التجفيف والتبريد وقياس الطول حتى تحصل على طول ثابت لا يتغير وتسجل القراءة النهائية  $L_2$ .
- يحسب انكماش الجفاف الأولي أو إنكماش الجفاف كنسبة مئوية كما يلي:

$$\text{Shrinkage \%} = \frac{L_1 - L_2}{L_1} \times 100$$

### **ثانياً: إختبار التمدد بالرطوبة Moisture Movement**

تجفف العينة الخرسانية بنفس طريقة إختبار الإنكماش السابق ذكرها ويعين طولها الجاف الثابت وليكن  $L_3$ . تغمر العينة في ماء درجة حرارته من ١٥ - ٢٠ م بشرط أن يكون أحد الأوجه الكبيرة للعينة ظاهر تماماً فوق سطح الماء. تترك العينة مغمورة لمدة ٤ أيام وبعدها ترفع من الماء ويقاس الطول النهائى الرطب للعينة وليكن  $L_4$  يحسب قيمة التحرك بالرطوبة كنسبة مئوية كما يلي:

$$\text{Moisture Movement \%} = \frac{L_4 - L_3}{L_3} \times 100$$



شكل (١٠-٥) جهاز قياس التمدد والإنكماش.



## ١٠-٢ الزحف Creep

### تعريف الزحف

هو الإنفعال غير المرن الذي يحدث مع مرور الزمن تحت تأثير إجهاد ثابت. أى أن الزحف يعتمد على الزمن *Time-dependent* وقد تصل قيمته إلى عدة أضعاف قيمة الإنفعالات اللحظية التي تحدث نتيجة أحمال التشغيل. الشكل (١٠-٦) يبين ميكانيكية حدوث الزحف.

□ وقيمة الإنفعال الناتج من الزحف للخرسانة تتراوح من  $5 \times 10^{-6}$  إلى  $20 \times 10^{-6}$  وذلك لكل ١ كج/سم<sup>٢</sup> إجهاد. ويمكن أخذ قيمة متوسطة للزحف الكلى للخرسانة على أساس ٠,٠١ مم لكل متر لكل واحد كج/سم<sup>٢</sup> إجهاد. وبالتالي فإن إجهاداً للضغط مقداره ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يسبب زحفاً مقداره ٠,٠٠٣ (أى أن عضواً طوله ١ متر إذا تعرض لإجهاد ثابت مقداره ٣٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> فإنه يحدث له تشكّل مقداره ٣ مم نتيجة الزحف). ومن العوامل التي تؤثر على قيمة الزحف نوع الأسمنت المستخدم ومقاومة الخرسانة ونسبة الماء إلى الأسمنت فى الخلطة وكذلك الوقت الذى تم فيه أول تحميل للخرسانة وخواص المقطع الخرساني وقيمة الرطوبة النسبية للجو المحيط بالمنشأ. وبصفة عامة فإن قيمة الزحف تقل كلما زادت مقاومة الخرسانة ، وقد وجد أن قيمة الزحف لخرسانة ذات مقاومة للضغط ٢٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> يقدر بحوالى  $18 \times 10^{-6}$  لكل ١ كج/سم<sup>٢</sup> إجهاد ، فى حين كانت قيمة الزحف المناظرة لخرسانة ذات مقاومة ٦٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> هى  $5 \times 10^{-6}$  فقط.

□ يستمر الزحف مع الوقت فى الأعضاء المعرضة لأحمال ثابتة لسنوات عديدة ولكن معدل زيادة إنفعالات الزحف يقل حتى يصبح ضئيلاً يمكن إهماله. وبالتقريب فإننا يمكننا أن نقول أن ربع قيمة الزحف الكلية تحدث فى أول شهر وأن نصف قيمة الزحف الكلية تحدث فى أول سنة. وأن قيمة الزحف بعد حوالى سبعة سنوات يزيد عن قيمة الزحف بعد عام بحوالى ٣٠% فقط. وتجدر الإشارة أن قيمة الزحف النهائى فى الشد تساوى تقريباً القيمة فى الضغط إلا أن معدل حدوث الزحف فى الشد يكون أسرع نسبياً من معدل حدوثه فى الضغط.



شكل (٦-١٠) ميكانيكية حدوث الزحف.

### حساب قيمة الزحف

يمكن حساب القيمة الكلية للإفعال الناتج عن أقصى زحف والإفعال اللحظي المرن من المعادلة الآتية:

$$\varepsilon_t = \varepsilon_0 (1 + \varphi) = f_0 (1 + \varphi) / E_c$$

حيث:

$$\begin{aligned} f_0 / E_c &= \varepsilon_0 \\ t &= \varepsilon_t \\ \cdot &= \varphi \\ \cdot &= \varphi \varepsilon_0 \\ \cdot &= f_0 \\ \cdot &= E_c \end{aligned}$$

وتؤخذ قيم معامل الزحف  $\varphi$  الإسترشادية من جدول (١٠-٢) وذلك بمعلومية الرطوبة النسبية للجو والبعد الإعتباري للقطاع والعمر عند بدء التحميل.

### جدول (١٠-٢) قيم إسترشادية لمعامل الزحف $\varphi$ .

جو رطب (الرطوبة حوالى ٧٥%)			جو جاف (الرطوبة حوالى ٥٥%)			حالة الجو
البعد الإعتباري للقطاع B - مم			البعد الإعتباري للقطاع B - مم			العمر المعتبر عنده التحميل
B ≤ 200	600 > B > 200	B ≥ 600	B ≤ 200	600 > B > 200	B ≥ 600	
,	,	,	,	,	,	٣ - ٧ أيام
,	,	,	,	,	,	٧ - ٦٠ يوم
,	,	,	,	,	,	أكثر من ٦٠ يوم

## تأثير الزحف

لظاهرة الزحف فى الخرسانة تأثيرات ضارة وتأثيرات أخرى نافعة نوجزها فيما يلى:

### التأثير الضار:

- ١- يزيد من قيمة الترخيم (Deflection) فى بعض الحالات.
- ٢- يعمل على توسيع الشروخ التى تنشأ من عوامل أخرى.
- ٣- زيادة الإنفعالات نتيجة الزحف قد يؤدى إلى تشريح الخرسانة.

ولكن بصفة عامة فإنه لا توجد حالات إنهيار نتيجة الزحف بمفرده ولكنه عامل مساعد على تصدع الخرسانة فى بعض الحالات.

### التأثير النافع:


يؤدى الزحف إلى تقليل الإجهادات التى يسببها إنفعال شد ثابت مع الوقت (مثل الإنكماش) وبالتالي يتولد عندنا إجهاد شد صافى هو الفرق بين الإجهاد الأسمى وتأثير الزحف. وهذه الظاهرة تعرف بالإسترخاء Relaxation. ومما هو معروف أن الشروخ لا تتكون إلا إذا زاد إجهاد الشد الصافى عن مقاومة الخرسانة للشد ، كما هو موضح بشكل (١٠-٧).

### تدريب:


□ خذ أستك بطول معين ثم شد الأستك بين دبوسين وأتركه لمدة يوم أو يومين ولاحظ التغيرات التى تحدث له.

□ أنفخ بالونة وأتركها عدة أيام منفوخة ثم لاحظ التغيرات التى حدثت على سطحها. هل سطحها مازال مشدوداً بنفس القوة مثل وقت أن نفختها؟! وهل تتوقع أن هناك قيمة من الإنفعالات حدثت لها حتى بعد أن تفرغ منها الهواء؟! هل هذا هو التشكل المتبقى Residual deformation!؟


□ هل هذه المواد صافية المرونة Pure elastic أو أنها مرنة- لدنة Elasto-plastic!؟




إجهادات شد تتولد نتيجة  
الانكماش مع وجود قيد على الحركة.



إجهادات الشد تقل نتيجة  
وجود زحف مع الانكماش.



حدوث الشروخ نتيجة زيادة إجهاد الشد  
الصافي عن مقاومة الشد للخرسانة.



شكل (٧-١٠) التأثير النافع للزحف.



### ج- أسباب أخرى تؤثر على معدل تلف الخرسانة

- ١- حركة المياه الجوفية
- ٢- درجة حرارة المياه الجوفية
- ٣- تذبذب منسوب المياه الجوفية (دورات بلل وجفاف)
- ٤- البخر خلال سطح الخرسانة
- ٥- التأكسد والكربنة
- ٦- أسباب بيولوجية

### ٣-١١ مقاومة الخرسانة للتلف

يمكن تصنيف أهم المقاومات التى توصف الخرسانة بأنها تتحمل مع الزمن كما يلى:

- ١- المقاومة للنفاذية والإمتصاص.
- ٢- المقاومة لصدأ الحديد.
- ٣- المقاومة لتأثير الكيماويات.
- ٤- المقاومة لماء البحر.
- ٥- المقاومة للعوامل الجوية.
- ٦- المقاومة للحريق.
- ٧- المقاومة لماء المجارى.
- ٨- المقاومة للتآكل.

### ٤-١١ المسامية والنفاذية والإمتصاص

ينبغى عدم الخلط بين الإمتصاص Absorption والنفاذية Permeability والمسامية Porosity فالإمتصاص هو قدرة الخرسانة على سحب الماء داخل فجواتها وهو غير مرتبط بالنفاذية ويؤدى الإمتصاص إلى انتفاخ الخرسانة كما يؤدى إلى تفتتها عند تعرضها لدورات التجمد والذوبان وهى مشبعة بالماء.

أما النفاذية فهى الخاصية التى بواسطتها يمكن تسرب أى سائل خلال الخرسانة. وهذه السوائل تقلل من عمر الخرسانة لأن وصول الرطوبة إلى صلب التسليح يؤدى إلى الصدأ ودخول الأحماض والأملاح يؤدى إلى تدهور الخرسانة. كما أن نفاذية الخرسانة قد تعنى فى بعض الأحوال عدم أداء المنشأ لوظيفته كما فى حالة الخزانات المحتوية على سوائل أو حوائط البدرومات والمنشآت تحت الأرض ففى مثل هذه المنشآت تصبح عدم نفاذية الخرسانة خاصية مطلوبة وهامة كمقاومتها للأحمال وأكثر.

بينما نجد أن المسامية هى وجود مسام أو فجوات داخل المادة الصلبة وقد تكون هذه المسام متصلة عن طريق أنابيب دقيقة أو مسارات شعرية أو قد تكون هذه المسام منفصلة عن بعضها. إن التركيب الداخلى لعجينة الأسمنت يحتوى على مسام دقيقة نتيجة التفاعلات الكيماوية التى

تصاحب إماهة الأسمنت والماء. إذن فالخرسانة بطبيعتها مادة مسامية ولكي تصبح الخرسانة منفذة للسوائل أو الهواء فلا بد من إتصال هذه المسام على هيئة أنابيب دقيقة متقاطعة. وعلى ذلك فالمسام المحدودة العدد المعزولة عن بعضها البعض لن تؤدي إلى نفاذ الماء أو الهواء كما هو موضح في شكل (١١-١).


## أنواع المسام الداخلية

يوجد ثلاثة أنواع من المسام يمكن تمييزها كما يلي:


أ - المسام الهوائية ومنها الصغير جداً وهو عادة ما يتم تكوينه صناعياً داخل الخرسانة عن طريق إضافات الهواء المحبوس لزيادة القابلية للتشغيل وتحسين المقاومة للصقيع ومنها المسام الهوائية الكبيرة غير المنتظمة وهي تنشأ عادة عن عيوب الصب والدمك للخلطة الخرسانية والمسام الهوائية يتراوح قطرها من ٠,٠١ إلى ٠,٢ مم.

ب - المسام الجيلاتينية Gel Pores وهي أدق وأصغر أنواع المسام على الإطلاق حيث يبلغ قطرها من ٠,٥ × ١٠<sup>-٦</sup> مم إلى ١٠ × ١٠<sup>-٦</sup> مم وتتكون بعد عملية الإماهة حيث تتصلد العجينة الأسمنتية مكونة جسماً صلباً متجانساً. هذا الجسم الصلب به نسبة عالية من الفراغات الداخلية (مسام جيلاتينية).


ج - المسام الشعرية Capillary Pores بعد خلط الأسمنت مع الماء مباشرة يحدث تكثف لحبيبات الأسمنت والماء ويسمى الماء الموجود في الفراغات داخل هذا التكتل بالماء الشعري Capillary Water حتى يحدث له تفاعل كامل مع الأسمنت ويترك مكانه خالياً مكوناً المسام الشعرية التي تعتبر أكثر أنواع المسام والتي تحدد درجة المسامية الكلية للخرسانة. والمسام الشعرية ذات قطر يتراوح من ١٠ × ١٠<sup>-٦</sup> مم إلى ١٠ × ١٠<sup>-٣</sup> مم (أي أنها وسط بين المسام الجيلاتينية والمسام الهوائية).



نفاذية عالية ومسامية منخفضة



مادة مسامية ولكن غير منفذة



مسامية عالية ونفاذية عالية

شكل (١١-١) حالات المسام المختلفة.

وعموماً فإن الخرسانة بطبيعتها تعتبر مادة مسامية وإتصال الفجوات الداخلية هو الذى يؤدى إلى زيادة النفاذية. ولزيادة تحمل الخرسانة مع الزمن لابد من تقليل النفاذية. وتقليل النفاذية ممكن عن طريق تخفيض نسبة الماء الى الأسمنت وإستخدام أسمنتات ناعمة وركام صلد غير منفذ ، كما أن تفادى الإتفصال الحبيبي عند الصب وكذلك الدمك الجيد والمعالجة المناسبة تقلل من نفاذية الخرسانة. وكما هو معلوم فإن إستخدام مواد بوزولانية مثل غبار السليكا يقلل من نفاذية الخرسانة كما سبق شرحه.


### تأثير المنفذية على الخرسانة

- ١- إن سريان الماء والهواء داخل الخرسانة يؤدى إلى صدأ حديد التسليح وتآكله.
- ٢- فى الأجواء الباردة يتجمد الماء داخل الفراغات مسبباً تمدد ينشأ عنه إجهادات تؤثر على متانة الخرسانة.
- ٣- قد يحمل الماء بعض الأملاح معه داخل جسم الخرسانة فتتفاعل كيميائياً أو تتحول إلى بلورات مما يسبب إجهادات داخلية تضعف الخرسانة.
- ٤- قد يحمل الماء عند خروجه من الخرسانة بعض الأملاح أو المركبات المكونة للخرسانة مما يسبب زيادة الفراغات. كما أن هذا الماء يتبخر تاركاً الأملاح على السطح الخارجى للخرسانة مما يضر بشكل المنشأ.

### العوامل المؤثرة على المنفذية والمسامية


- ١- نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) - حيث تزداد المنفذية بزيادة نسبة م/س (شكل ١١-٢) فزيادة كمية الماء تؤدى إلى وجود فراغات بالخرسانة عند جفافها. كذلك فى حالة زيادة الماء فإن القوام يصير مبتلاً مما يسمح بهبوط حبيبات الركام الثقيلة إلى أسفل ثم يخرج الماء إلى السطح خلال ممرات شعرية تظل موجودة بعد جفاف الخرسانة.
- ٢- الركام - يجب أن يكون الركام من النوع المصمت السليم غير المسامى كما يجب أن يكون متدرجا ويجب أن يكون من النوع الذى لا يتفاعل قلوياً مع الأسمنت حتى تتلافى وجود الفراغات الناتجة من هذا التفاعل.
- ٣- الإضافات - يمكن تحسين مقاومة نفاذ الماء من الخرسانة بإستخدام الإضافات للأغراض الآتية:

- أ - لتقليل نسبة م/س بحيث تقل كمية الماء فى الخلطة.
- ب- لتكوين طبقة سدودة تقوم بسد المسام فى الخرسانة.
- ج- لتعديل تكون بلورات هيدرات سيليكات الكالسيوم CSH أثناء عملية الإماهة وبالتالي تعديل التكوين الداخلى للمسام الجيلاتينية.



شكل (١١-٢) تأثير نسبة (م/س) على النفاذية.

- ٤- الخلط والدمك - إنتظام ودقة عمليتي الخلط والدمك تحسن من منفذية الخرسانة للماء.
- ٥- معالجة الخرسانة - إن المعالجة السيئة للخرسانة تؤدي إلى زيادة البخر وبالتالي زيادة المسام الشعرية والهوائية التي يتبخر منها الماء كما قد تؤدي إلى حدوث شروخ الإنكماش اللدن التي تزيد المسامية والنفاذية.
- ٦- إستعمال مواد بوزولانية Pozzolanic Materials - وهي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج عن تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية. ومن أمثلة المواد البوزولانية مادة غبار السليكا Silica Fume وهي تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠,٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/جم) وهي ناتج ثانوى Byproduct فى صناعة سبائك السيليكون والفيروسيليكون وتتفاعل مادة غبار السليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لا تذوب فتؤدي إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح بشكل (٢-٦) وكذلك شكل (٣-١١). ومن المواد الأخرى مسحوق الرماد المتطاير Fly Ash وكذلك خبث الأفران المطحون Blast Furnace Slag.
- ٧- حرارة الإماهة - قد تؤدي الحرارة المصاحبة لعملية الإماهة إلى حدوث شروخ ميكروسكوبية فى عجينة الأسمنت مما يؤدي إلى اتصال الفجوات الداخلية وزيادة النفاذية.



محتوى غبار السيليكا كنسبة مئوية من وزن الأسمنت

شكل (١١-٣) دور غبار السيليكا فى تقليل مسام العجينة الأسمنتية وتحسين المنفذية.

### الإحتياطات والتوصيات لإنتاج خرسانة غير منفذة

- ١- يجب أن لا تكون الخلطة فقيرة الأسمنت.
- ٢- يجب أن تكون الخلطة لدنة بالدرجة الكافية لملء الشدة والفرم.
- ٣- إستعمال نسبة قليلة من م/س بقدر الإمكان وتعويض النقص فى القابلية للتشغيل بإستخدام إضافات مناسبة مثل Superplasticizer
- ٤- يجب أن يكون الركام جيد التدرج حتى نحصل على أقل نسبة فراغات ممكنة.
- ٥- إستخدام مواد بوزولانية إذا أمكن ذلك.
- ٦- يجب العناية بعملية الصب والدمك لتجنب تكون جيوب هوائية وإخراج فقاعات الهواء مع مراعاة عدم حدوث انفصال حبيبي.
- ٧- إستعمال مواد سدودة للماء بعد صب الخرسانة وفك الفرغ.

## طرق حماية الأسطح الخرسانية لجعلها غير منفذة

تنقسم هذه الطرق إلى قسمين رئيسيين :

أ- إضافة مادة مانعة لنفاذ الماء إلى مكونات الخرسانة أثناء إعداد الخلطة وقد تكون هذه المادة مسحوقاً ناعماً يقوم بملء الفراغات الموجودة في الخرسانة أو مادة تعمل على سرعة تكوين الجيلاتين لتتصلب الخرسانة سريعاً أو مركباً طارداً للماء للعمل على عدم سريان الماء بواسطة الخاصة الشعرية.

ب- المعاملة السطحية للخرسانة والتي يمكن أن تأخذ إحدى الصور الآتية:

١ - تشريب السطح بمواد طاردة للماء وملء الفجوات بطبقات حماية سطحية.

٢ - عمل طبقات حماية سطحية مثل:

- البياض بمواد ذات سمك ٠,٥ مم إلى ٥ مم.
- التغطية بالمواد المطاطية.
- الأغشية البوليمرية الجاهزة تثبت بالخرسانة.
- استخدام ألواح من الصلب الذي لا يصدأ أو ألواح من البلاستيك.
- التبليط ببلاطات مقاومة للمواد الضارة بالخرسانة مثل السيراميك أو الفيشاني.

—————

## ١١-٥ صدأ الحديد Steel Corrosion

إن صدأ حديد التسليح هو أكثر مشاكل المنشآت انتشاراً فى منطقتنا العربية ويرجع معظم التصدع فى المنشآت الخرسانية ونقص عمرها الافتراضى لصدأ الحديد. وتعتبر الخرسانة المسلحة من المواد التى تتحمل مع الزمن وتعيش طويلاً ويفضلها المصممون عن كثير من أنواع المنشآت ولايقتل من عمرها وتحملها إلا صدأ الحديد. وقد يكون الصدأ بسيطاً ويظهر فى صورة تنميل خفيف شروخ رقيقة- عند أسياخ التسليح أو بقع صدأ وقد يزيد فيؤدى إلى تساقط الخرسانة المكونة للغطاء الخرسانى Spalling وقد يصل الصدأ إلى حدوث إنهيار للعضو الخرسانى بأكمله.

وخطورة صدأ الحديد أنه يبدأ ويستمر لمدة طويلة بدون ظهور أعراض وذلك لأن التدهور المصاحب لصدأ الحديد بطئ وقد يستمر سنين وخطورته أيضاً أنه طالما بدأ فسيستمر حتى ولو أزيل مصدر الرطوبة ما لم يزال الحديد الصدئ والخرسانة المعيبة وتستبدل بخرسانة سليمة. وأى إجراء يتبع لإصلاح الوضع المتدهور لخرسانة أصابها الصدأ يعتمد كلية على الفهم السليم لأسباب حدوث الصدأ ووسائل السيطرة عليه ومنعه من الإستمرار. والحقيقة أن الرطوبة والأكسجين هما وقود عملية الصدأ الذى يبدأ حينما تفقد الحماية التى توفرها الخرسانة للأسياخ نتيجة أسباب عديدة مثل زيادة نسبة الكلوريدات بالخلطة أو التحول الكربونى للخرسانة الخارجية أو حدوث شروخ نتيجة أسباب أخرى غير الصدأ مما يسهل وصول الرطوبة إلى الأسياخ ويبدأ الصدأ.

### كيف تحمى الخرسانة الأسياخ من الصدأ ؟

الحماية التى توفرها الخرسانة للأسياخ ضد الصدأ ذات شقين:

#### أ- تكون طبقة حماية سلبية (Passive Protection Layer) على سطح الأسياخ

وترجع هذه الحماية إلى أن الخرسانة المحيطة بالأسياخ قاعدية ذات أس هيدروجينى (pH) يتراوح من ١٢ إلى ١٤ وعند هذه القيمة للأس الهيدروجينى فإن التفاعلات الكيميائية التى تحدث على سطح أسياخ التسليح تؤدى إلى ظروف تصبح فيها التفاعلات الكهروكيميائية المؤدية إلى الصدأ غير ممكنة - كما تؤدى هذه التفاعلات إلى تكوين طبقة رقيقة جداً من نواتج الصدأ - مثل أكسيد الحديد  $Fe_2 O_3$  - فتلتصق بسطح السبخ وتمنع حدوث صدأ الحديد - وبذلك تصبح قاعدية الخرسانة المحيطة بأسياخ التسليح هى سبب حماية هذه الأسياخ ، وعملياً فإن هذه الحماية فعالة لمدة طويلة إلا إذا فقدت هذه القاعدية نتيجة أملاح أو أحماض تتغلغل فى الخرسانة أو نتيجة للتحويل الكربونى للخرسانة السطحية.

ب- عمل حاجز يمنع وصول الرطوبة والأملاح فى الجو المحيط إلى الأسياخ وهذا الحاجز هو الغطاء الخرسانى للأسياخ Cover.


## أسباب حدوث صدأ الحديد

عندما يقل الغطاء الخرساني عن حد معين يصبح السبخ معرضاً للعوامل الجوية ويمكن أن يبدأ الصدأ في وجود الرطوبة والأكسجين. وحتى مع وجود غطاء خرساني كاف فإن الصدأ يمكن أن يبدأ عندما تقل قاعدية الخرسانة المحيطة بالأسياخ إلى الحد الذي ينخفض فيه الأس الهيدروجيني إلى ١٠ أو أقل ، ففي هذه الحالة تصبح الطبقة الحامية السلبية غير متزنة وتنكسر مما يجعل التيار الكهربائي يسرى في السبخ ومن ثم يبدأ الصدأ. وفقد القاعدية يحدث نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل الآتية:

- ١- التحول الكربوني للخرسانة في الغطاء الخرساني Carbonation.
- ٢- أبخرة أو محاليل حامضية يتعرض لها العضو.
- ٣- تغلغل الكلوريدات في الخرسانة من المياه المحيطة أو وجودها في الخلطة الخرسانية أصلاً.
- ٤- وجود شروخ سطحية - لأسباب أخرى غير الصدأ- بعمق يصل إلى أسياخ الحديد وخاصة إذا كانت الشروخ موازية لصلب التسليح.

### أولاً: التحول الكربوني للخرسانة Carbonation

تفقد خرسانة الغطاء الخارجي قاعدتها نتيجة عملية تسمى التحول الكربوني للخرسانة وهي تفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو مع المواد القاعدية الموجودة بالخرسانة - هيدروكسيد الكالسيوم - محولاً إياها إلى كربونات في وجود الرطوبة :



وكنتيجة لذلك تقل قاعدية الخرسانة إلى أقل من المستوى المطلوب لتوفير الحماية السلبية للأسياخ (أقل من ١٠). ونظراً لأن التحول الكربوني ينتج عن التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون الموجود بالهواء فهو يبدأ من السطح ويمتد إلى الداخل. والخرسانة الجيدة غير المنفذة للماء لا يحدث لها تحول كربوني إلا في حدود طبقة سطحية جداً (عدة ملليمترات) حتى عندما يصبح المبنى قديماً ولكن الخرسانة الرديئة المنفذة للماء يحدث لها تحول كربوني بعمق يصل إلى عشرة أضعاف عمق التحول في الخرسانة الجيدة.

وتحدث عملية متشابهة للتحول الكربوني في وجود ثاني أكسيد الكبريت في الجو المحيط بالأعضاء الخرسانية وتسمى عملية التحول الكبريتي ، وتسبب أيضاً نقص قاعدية الخرسانة المحيطة بأسياخ التسليح ، وإذا حدث تحول كربوني وكبريتي معاً فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة وإن كانت بسيطة في سرعة فقد الخرسانة لقاعدتها. ولهذا يوصى بزيادة الغطاء الخرساني لصلب التسليح في الأجواء الملوثة بالكبريتات.

## ثانياً: أخرة أو محاليل حامضية يتعرض لها العضو

يفقد حديد التسليح الحماية القاعدية للخرسانة نتيجة تغلغل الأبخرة الحامضية الموجودة بالهواء - غالباً ثانى أكسيد الكربون وفى المناطق الصناعية ثانى أكسيد الكبريت- داخل الخرسانة ويعتمد هذا التغلغل على نفاذية الخرسانة Permeability بدرجة كبيرة. والخرسانة الرديئة غالباً ما تكون منفذة أما الخرسانة الجيدة فهى غير منفذة. كما يعتمد هذا التغلغل على سمك الغطاء الخرسانى. إن نفاذية الخرسانة وسمك الغطاء الخرسانى هما المسئولان عن حماية الأسياخ ضد المؤثرات الخارجية وتغيرهما الكبير من منشأ لآخر هو الذى يفسر التغير الكبير فى وقت بداية الصدأ فى المنشآت المختلفة المعرضة لنفس الظروف الجوية.

## ثالثاً: الكلوريدات Chlorides

تعتبر أيونات الكلوريدات Chloride Ions من أكثر المواد التى تدمر الحماية السلبية لصلب التسليح داخل الخرسانة. وهذه الكلوريدات من الممكن أن تكون موجودة فى الخرسانة من لحظة خلطها (مصادرها الركام أو ماء الخلط أو الإضافات المحتوية على كلوريد الكالسيوم) أو تصل إلى الخرسانة بعد استعمال المنشأ (مصادرها مياه البحر أو المياه الجوفية). ووجود الكلوريدات -أيا كان مصدرها- فى الخرسانة يؤدى إلى تنشيط عملية الصدأ ولو كانت قاعدية الخرسانة ما زالت مرتفعة.

وصدأ الحديد نتيجة وجود كلوريدات داخل خلطة الخرسانة أخطر وأصعب فى إصلاحه من الصدأ نتيجة التحول الكربونى لأنه بينما يمكن منع حدوث مزيد من التدهور فى الأعضاء التى تحولت خرسانتها السطحية كربونياً فلا توجد وسيلة فعالة لمنع التدهور فى حالة وجود تركيز عال من الكلوريدات داخل خلطة الخرسانة إلا إزالة الخرسانة المعيبة تماماً من حول أسياخ التسليح.

وتقوم أيونات الكلوريدات الحرة - الموجودة فى الماء داخل فراغات الخرسانة - بمهاجمة صلب التسليح وتسبب له الصدأ. وميكانيكية التفاعلات الكيميائية فى هذه الحالة معقدة إلى حد كبير ولكن يمكن القول ببساطة أن أيونات الكلوريدات قادرة على تعطيل التفاعلات الحادثة على سطح حديد التسليح والتى توفر له الحماية السلبية حتى وإن كانت قاعدية الخرسانة مازالت عالية ولم يحدث لها تحول كربونى أما فى حالة حدوث تحول كربونى فإن قيمة أقل من الكلوريدات ستدمر الحماية السلبية للحديد وسيصبح معدل الصدأ أسرع.

والملاحظ أنه فى الفترة الأخيرة تم تقليل القيم المسموح بها فى المواصفات العالمية والخاصة بنسبة تركيز الكلوريدات فى الخرسانة وذلك فى ضوء التجارب والخبرة المتاحة بحيث أصبحت القيم المسموح بها الآن أقل بكثير من القيم التى كان يسمح بها سابقاً. ومنع الكلوريدات من التغلغل فى الخرسانة يعتمد أساساً على عدم نفاذية هذه الخرسانة كما يعتمد على سمك الغطاء الخرسانى.

## رابعاً: وجود شروخ بالخرسانة

تعتبر الشروخ منفذاً سهلاً للأكسجين والرطوبة والكلوريدات ولذا فإن الشروخ السطحية الموازية للأسياخ يمكن أن تسهل عملية الصدأ والتي ستؤدي بدورها إلى حدوث شروخ جديدة. وقد يكون سبب هذه الشروخ الإنكماش اللدن أو الهبوط اللدن وهي شروخ تحدث على أسطح البلاطات. وفي الحالات التي تكون فيها هذه الأسطح معرضة للأملاح تصبح هذه الشروخ مخزناً للتلوث قريباً من الحديد العلوى. والأخطر من ذلك الفجوات التي تحدث تحت أسياخ التسليح عندما يحدث إدماء للخرسانة ويحدث لها هبوط لدن. هذه الفجوات يصعب جداً العثور عليها كلها وتشكل مصدراً دائماً للرطوبة وسبباً قوياً للصدأ لأن حماية أسياخ التسليح تعتمد على تغطية الخرسانة لسطح السياخ بأكمله. والحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو تجنب حدوث هذه الفجوات أصلاً بالتأكد من أن خواص الخرسانة مناسبة لطريقة صبها ومعالجتها. وهذا الأمر هام جداً لمنع حدوث الصدأ.


### ميكانيكية حدوث الصدأ

صدأ الحديد هو عملية كهروكيميائية تحدث عند السطح الفاصل بين صلب التسليح والخرسانة وتحتاج إلى عامل مؤكسد (الأكسجين) ورطوبة وتيار من الإلكترونات يسرى من قطب موجب إلى قطب سالب في المعدن ويجب توفر الوسط الذي ينقل التيار الكهربى من القطب الموجب إلى السالب وهو عادة ماء أو محلول مائى به أملاح ذائبة. وتحدث في هذه العملية مجموعة من التفاعلات الكيميائية على النحو التالى - أنظر شكل (١١-٤).


١- يتحلل الحديد من القطب الموجب على هيئة أيونات الحديدوز  $(Fe)^{++}$  حسب التفاعل:




٢- تنتقل الإلكترونات المتولدة من التفاعل السابق  $(4e^{-})$  فى سياخ الحديد إلى منطقة القطب السالب حيث تتفاعل مع الأكسجين والماء مكونة أيونات الهيدروكسيل  $(OH)$  حسب التفاعل:



٣- عند تقابل نواتج التفاعلين -أيونات الحديدوز مع أيونات الهيدروكسيل- يترسب هيدروكسيد الحديدوز وفقاً للتفاعل:



٤- يتأكسد هيدروكسيد الحديدوز الناتج بفعل الأكسجين والماء إلى أيروكسيد الحديدك - تفاعل ثانوى- الذى يتحلل مكوناً صدأ الحديد (أكسيد الحديد) طبقةً للتفاعل:




ويعتبر أكسيد الحديد الناتج شديد الإمتصاص للماء وضعيف الإلتصاق بالحديد ، وبذلك يسهل إزالته بالذوبان البطئ تاركاً سطح الحديد ليسمح بتكون صدأ جديد ويمكن عن طريق قياس التيار الكهربائى فى أسياخ الحديد الصدأ معرفة الصدأ فى الأسياخ التى يصعب الكشف عليها ، وهذا يساعد على تحديد درجة خطورة المنشآت الخرسانية المعرضة للصدأ. وهيدروكسيد الحديد الناتج يزيد حجمه عن حجم السبخ الأصلى زيادة كبيرة مما يؤدى إلى تولد إجهادات انفصالية عالية حول أسياخ التسليح تودى إلى شروخ طولية موازية للأسياخ وعند زيادة الصدأ عن ذلك تبدأ الخرسانة السطحية فى التساقط.

## □ الخلاصة

يمكن تلخيص تدهور الخرسانة نتيجة صدأ الحديد بالمراحل الآتية :-

- ١- عند تصد الخرسانة تتكون طبقة حماية سلبية حول أسياخ الحديد نتيجة قاعدية الخرسانة (الأس الهيدروجينى من ١٢ إلى ١٤).
- ٢- عندما تقل قاعدية الخرسانة (أقل من ١٠) تُفقد هذه الطبقة الحامية ويصبح السبخ معرضاً للصدأ. وقاعدية الخرسانة تقل إما لوجود أبخرة حامضية أو حدوث تحول كربونى للخرسانة السطحية أو وجود الكلوريدات أو وجود شروخ سطحية بالخرسانة.
- ٣- التحول الكربونى يكون بطيئاً جداً فى الخرسانة الجيدة ولكن عدم جودة الخرسانة ونفاذيتها وقلة سمك الغطاء الخرسانى ووجود الشروخ السطحية ووجود رطوبة من ٥٠ - ٧٥% تسرع بمعدله.
- ٤- الكلوريدات تأثيرها على صدأ الحديد يبدأ إذا زاد تركيزها فى الخلطة الخرسانية عن ٠,٣% من وزن الأسمنت ويكون تأثيرها أخطر إذا كانت من مصدر خارجى.
- ٥- يبدأ الصدأ عند توفر الأكسجين والرطوبة وتظهر بقع الصدأ ثم تظهر شروخ شعرية طولية موازية للحديد الرئيسى وفوقه مباشرة.
- ٦- إستمرار عملية الصدأ يؤدى إلى تشريح الغطاء الخرسانى لأن أكسيد الحديد الناتج من الصدأ حجمه أكبر كثيراً من حجم الحديد الأصلى.
- ٧- كلما إزداد الصدأ كلما زادت الشروخ فى الطول والعرض ثم تبدأ الخرسانة الخارجية فى التساقط وتظهر الأسياخ الصدأ بوضوح.



شكل (٤-١١) ميكانيكية حدوث الصدأ في حديد التسليح.

## ٦-١١ المقاومة لتأثير الكيماويات Chemical Attack

يتعرض جزء صغير من المنشآت الخرسانية فى بعض الأحيان إلى تأثير الكيماويات ويجب الإبتعاد ما أمكن عن هذه التأثيرات لأن مقاومة الخرسانة للكيماويات غالباً أقل من مقاومتها للمؤثرات الأخرى. ومن التأثيرات الشائعة للكيماويات تأثير أملاح الكبريتات وماء البحر والمياه الحامضية الطبيعية وتتوقف مقاومة الخرسانة للكيماويات على نوع الأسمنت المستخدم فى صنعها. كما أن كثافة الخرسانة وعدم منفذيتها للماء تؤثر على تحمل الخرسانة بدرجة قد تفوق تأثير إختلاف نوع الأسمنت. وفيما يلى توضيح موجز عن تأثير أهم الكيماويات الشائعة على الخرسانة:

### ١- أملاح الكبريتات Sulphates

تشتمل أملاح الكبريتات الموجودة فى التربة والمياه الجوفية والتي قد تسبب أضراراً للخرسانة على كبريتات الكالسيوم وكبريتات الصوديوم وكبريتات المغنسيوم وكبريتات البوتاسيوم وهذه الكبريتات بإستثناء كبريتات الكالسيوم تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم  $Ca(OH)_2$  (الجير الحر) الموجود داخل الخرسانة المتصلبة وينتج من هذا التفاعل كبريتات الكالسيوم (الجبس) وفقاً للمعادلة التالية:



فكبريتات الكالسيوم المتكونة تتفاعل بدورها مع ألومينات الكالسيوم لتشكل ألومينات الكالسيوم الكبريتية المائية أى Calcium Sulphoaluminate ويشار إليها عادة بإسم الإترنجائيت :Etringite



وتسبب بلورات الإترنجائيت ضغطاً داخلياً يودى الى تشرخ الخرسانة وتلفها. ويتم وقاية الخرسانة فى التربة الغنية بالكبريتات وذلك بعمل طبقة من الأسفلت أو دهانها بالببتومين أو غيرها من الطبقات العازلة على أن تكون ملتصقة تماماً بسطح الخرسانة حتى لا تنفصل عنها ويمكن إستعمال الخرسانة الجيدة المخلوطة بالأسمنت البورتلاندى فى التربة المحتوية على نسبة قليلة من الكبريتات. وفى حالة التربة المحتوية على نسبة كبيرة من الكبريتات فإنه من الضرورى الإهتمام بتصميم الخلطة الخرسانية وإستعمال الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات.

## ٢- الأحماض Acids

إذا تواجد ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت في ظروف جوية رطبة أو أية أبخرة حامضية أخرى فإنها تهاجم الخرسانة فتذيب وتزيل جزءاً من الأسمنت وتكون طبقة لينة (Soft) تسهل إزالتها من سطح الخرسانة. ويحدث مثل هذا التأثير في المداخل وفي الخرسانة الموجودة في الأجواء الصناعية مثل مسابك الحديد ووحدات إنتاج الغاز. وعموماً فإن الأحماض غير العضوية تؤثر تأثيراً شديداً - أكثر من غيرها - على الخرسانة حيث تتفاعل مع الجير الحر مكونة كلوريدات وكبريتات ونترات. وتتوقف شدة التأثير على مدى ذوبان تلك المركبات في الماء وعلى تركيز تلك الأحماض وعلى سرعة التفاعل التي تزداد إذا كانت الأحماض ساخنة.

## ٣- أملاح الكلوريدات Chlorides

تتحد معظم أملاح الكلوريدات مع الجير الحر الموجود في الأسمنت البورتلاندي لتكون كلوريد الكالسيوم القابل للذوبان وبالتالي يتسرب إلى خارج الخرسانة مكوناً مترسبات بيضاء على السطح مع حدوث فراغات بالخرسانة. وتكون كلوريد الكالسيوم بدرجة تركيز عالية يؤدي إلى التلف الشديد لسطح الخرسانة.

## ٤- الزيوت الدسمة Fats

تحتوي الزيوت الدسمة الحيوانية والنباتية على أحماض تهاجم الخرسانة فتتفاعل مع أملاح الكالسيوم والجير الحر بالأسمنت البورتلاندي لتكون سليكات الكالسيوم فتجعل الخرسانة لينة وتزداد قيمة ذلك التأثير إذا كانت الزيوت دافئة أو إذا أمكنها التغلغل داخل الخرسانة.

## ٥- الرصاص Lead

إذا وجدت الرطوبة فإن الجير الحر بالأسمنت البورتلاندي يتفاعل مع الرصاص فيحدث التلف الخرساني وكذلك يحدث تلف أكبر للرصاص. وتحدث هذه الحالة للمواسير الموجودة داخل الخرسانة حيث تتلف تلك المواسير تلفاً كاملاً لتكون أكاسيد الرصاص نتيجة للتفاعل السالف الذكر. لذلك يجب المحافظة على مواضع الرصاص داخل الخرسانة بتغطيتها وعزل سطحها عن الخرسانة.

## ٦- السكريات وعصير الفواكه Sugar

تؤثر المواد السكرية كالعسل والجلوكوز والسكر وكذلك الأحماض الموجودة بالفاكهة تأثيراً بسيطاً بطيئاً على الخرسانة.

## ٧-١١ الخواص الحرارية للخرسانة Thermal Properties

تعتبر الخواص الحرارية للخرسانة ذات أهمية كبرى فى حالة الخرسانة الكتلية حيث يجب تقدير الزيادة فى درجة الحرارة وكيفية توزيع الحرارة بالخرسانة وذلك لإمكان تصميم طريقة التبريد المناسبة لخرسانة المنشأ حتى لا تتسبب الزيادة فى الحرارة فى تشريحها وتفتتها. كما أن الخواص الحرارية ذات أهمية كبرى أيضاً فى تقدير الإجهادات الناشئة بين الخرسانة وطبقات الحماية لأسطح الخرسانة حيث تتعرض الخرسانة لفارق فى درجات الحرارة بين الجو الخارجى والخرسانة المغطاة مما يؤدى إلى وجود قوى عمودية تعمل على انفصال طبقات الحماية عن الخرسانة. ومن أهم الخواص الحرارية الرئيسية للخرسانة:

### ١- التمدد الحرارى Thermal Expansion


يسبب التمدد الحرارى إجهادات داخلية فى الخرسانة سيما إن كانت مقيدة الحركة وهذه الإجهادات قد تسبب شروخاً وتفتتاً فى الخرسانة إذا لم تؤخذ فى الإعتبار. ويعتمد معامل التمدد الحرارى للخرسانة بدرجة كبيرة على نوع الركام المستخدم وتدرجه. وقيمة معامل التمدد الحرارى للخرسانة =  $1 \times 10^{-5}$  لكل درجة مئوية (س°). كما أن معامل التمدد الحرارى لتحديد التسليح =  $1,2 \times 10^{-5}$  لكل درجة مئوية. ولأغراض التصميم فإنه لكل من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة يؤخذ معامل التمدد الحرارى مساوياً  $1 \times 10^{-5}$  لكل درجة مئوية.

$$\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ cm / cm . c}^{\circ}$$

$$:$$

$$\sigma = E . \alpha . (\Delta T)$$

$$(\Delta T) \quad \alpha \quad E$$



مثال: إذا كان فرق درجات الحرارة المتوقع بين الجو الخارجى والخرسانة المغطاة بطبقة حماية هو عشرون درجة مئوية فأحسب إجهادات القص المتولدة بين الخرسانة وطبقة الحماية إذا كان معيار المرونة للخرسانة هو ٢٠٠ طن/سم<sup>٢</sup>.

**الحل**

$$\sigma = E \alpha (\Delta T)$$

$$= 200 (10)^3 \times 1 \times 10^{-5} \times 20$$

$$= 40 \text{ kg / cm}^2$$

## ٢- الموصلية الحرارية (k) Thermal Conductivity

وتعرف بأنها كمية الحرارة التي تمر عمودياً على السطح في وحدة الزمن خلال مقطع متجانس من المادة مساحته الوحدة وتخاتته الوحدة عندما يوجد فرق في درجات الحرارة بين سطحي المادة مقدارهما الوحدة. وتختلف هذه الخاصية باختلاف درجات الحرارة وإختلاف كثافة المادة ودرجة تشبعها بالرطوبة ، وتقدر بوحدات وات/م س<sup>٥</sup> ، حيث س<sup>٥</sup> ترمز إلى وحدة درجات الحرارة المنوية.

وقيمة الموصلية الحرارية لمواد البناء الأساسية مثل الطوب بأنواعه والخرسانة والمواد الجبسية تتراوح من ٠,٢٠ إلى ٢,٠ وات/م س<sup>٥</sup> ، أما المواد العازلة المستخدمة في المباني مثل البوليسترين والفيرموكليت والخرسانة الخفيفة الخلوية فتكون لها موصلية حرارية منخفضة تتراوح بين ٠,٠٢ إلى ٠,٢ وات/م س<sup>٥</sup>.

## ٣- المواصلة الحرارية (C) Thermal Conductance

وتعرف بأنها كمية الحرارة التي تمر عمودياً على السطح في وحدة الزمن خلال مقطع متجانس من المادة مساحته الوحدة عندما يوجد فرق في درجات الحرارة بين سطحي المادة مقدارهما الوحدة. ويمكن حساب المواصلة الحرارية بقسمة الموصلية الحرارية على تخانة المادة ( $C = k/L$ ) وتقدر بوحدات وات/م<sup>٢</sup> س<sup>٥</sup>.

## ٤- المقاومة الحرارية (R) Thermal Resistance

هي مقياس لقدرة المادة على تقليل سريان الحرارة خلال وحدة المساحات لتخانة العينة المختبرة ، ويمكن حساب مقاومة المادة للحرارة وذلك بقسمة تخانة العينة (L) على الموصلية الحرارية (K). وهي مقلوب قيمة المواصلة الحرارية (C) ، وتقدر بوحدات م<sup>٢</sup> س<sup>٥</sup> / وات.

## ٥- الحرارة النوعية للمادة (Cp) Specific Heat

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كج من المادة درجة واحدة مئوية. ويقدر بوحدات جول/كج س<sup>٥</sup> أو بوحدات وات . ثانية /كج س<sup>٥</sup>.

## **٦- السعة الحرارية لوحددة الحجم (C<sub>v</sub>) Volumetric Heat Capacity**

هى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الحجم من المادة درجة واحدة مئوية ، وتقاس السعة الحرارية بوحدات جول/م<sup>٣</sup> س.هـ. ويمكن تعيين قيمة السعة الحرارية حسابياً بحاصل ضرب الكثافة (ρ) فى الحرارة النوعية للمادة (C<sub>p</sub>).

$$(C_v) = \rho \times (C_p)$$

## **٧- الإنتشارية الحرارية (γ) Thermal Diffusivity**

الإنتشارية الحرارية تمثل سرعة إنتشار الحرارة خلال المادة أو بين سطحى المادة وهى عبارة عن خارج قسمة الموصلية الحرارية على السعة الحرارية لوحددة الحجم. وتقدر بوحدات م<sup>٢</sup>/ثانية.

$$\gamma = k / C_v$$

وتعتبر الموصلية الحرارية (k) من أهم الخصائص الحرارية للمواد الإنشائية يلى ذلك خصائص أخرى مثل الحرارة النوعية للمادة والإنتشارية الحرارية وتفيد دراسة هذه الخصائص فى الأحوال الآتية:

- أ - معرفة كمية الحرارة المنبعثة من الخرسانة الكتلية.
- ب- معرفة خواص الحوائط الخرسانية من وجهة مدى الإحتفاظ بالحرارة.
- ج- معرفة مدى تكثف الرطوبة أو الرشح على سطح الخرسانة.

جدول (١١-١) يوضح بعض الخواص الحرارية لبعض مواد البناء ومواد العزل الحرارى الشائعة الإستخدام فى مجال الإنشاءات طبقاً لما جاء فى المواصفات الخاصة ببنود أعمال العزل الحرارى لسنة ١٩٩٨. علماً بأن الأرقام الواردة بالجدول تعتبر قيم إسترشادية فقط وغير ملزمة بالتحديد.

جدول (١١-١) بعض الخواص الحرارية لمواد البناء ومواد العزل الحرارى الشائعة الإستخدام.

المادة	الموصلية الحرارية وات/ م س هـ	الحرارة النوعية جول/ كج س هـ	الكثافة كج/م <sup>٣</sup>
--------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

### أولاً مواد الإنشاء العامة

خرسانة عادية	١,٤٤	٨٦٠	٢٤٠٠
حديد صلب	٤٥,٣	٥٠٠	٧٨٥٠
بياض أسمنتى	١,٠ - ٠,٩		١٥٧٠
رخام	٢,٦	٨٨٠	٢٦٠٠
زجاج عادى	١,٠	٧٥٠	٢٤٧٠
طوب خرسائى مصمت	١,٤	٨٤٠	٢٠٠٠
طوب أسمنتى مصمت	١,٢٥	٨٨٠	١٨٠٠
طوب أسمنتى مفرغ	١,٦	٨٨٠	١١٤٠
طوب طفلى مصمت	١,٠	٨٣٠	١٩٥٠
طوب طفلى مفرغ	٠,٦	٨٤٠	١٧٩٠
طوب ليكا مفرغ	٠,٣٩	١٠٠٠	١٢٠٠
طوب فوم مصمت	٠,٢٥		٨٠٠
طوب فوم مفرغ	٠,٢		٥٣٠
طوب خفاف أبيض	٠,٣٣	٨٥٠	٩٨٥
طوب رملى وردى مصمت	١,٥٩	٨٣٥	١٨٠٠
طوب رملى مفرغ	١,٣٩	٨١٠	١٥٠٠

### ثانياً مواد العزل الحرارى

منتجات البوليسترين فوم	٠,٠٤٥ - ٠,٠٢٧		٤٠ - ١٥
منتجات الصوف الزجاجى	٠,٠٥٠ - ٠,٠٤٣		١٣٠ - ٣٠
منتجات الصوف الصخرى	٠,٠٥٥ - ٠,٠٤٣		٣٥٠ - ٧٠
مونة الأسمنت الرغوى	٠,٢٥ - ٠,١		٨٨٠ - ٤٠٠
مونة حبيبات الفوم	٠,١٩ - ٠,١١		١٠٠٠ - ٦٠٠
مونة فيرموكليت	٠,٣٠٠ - ٠,١٣٥		٩٦٠ - ٤٨٠
فيرموكليت سائب	٠,٠٦٥		١٠٠

## ٨-١١ المقاومة للحريق Fire Resistance

مقاومة عنصر خرسانى ما للحريق هى الفترة الزمنية التى يتحمل خلالها هذا العنصر الحريق ويقاوم نفاذ اللهب والغازات الساخنة من خلاله و تتوقف مقاومة الخرسانة للحريق على العوامل الآتية:

١- سمك المنشأ الخرسانى : تزيد المقاومة كلما كبر سمك المنشأ وتعتبر الخرسانة الكتلية أكثر الأنواع مقاومة للحريق. ولذلك يراعى فى بعض المنشآت الخرسانية ذات السمك الصغير وكذلك فى الخرسانة سابقة الإجهاد Pre-Stressed أن يكون الغطاء بطبقة من الخرسانة أولاً يليها طبقة من المصيص.

٢- نوع المنشأ (مصمت أو مفرغ): تقل مقاومة الخرسانة المصممة للحريق عن المفرغة وينبغى مراعاة أن تحتفظ الخرسانة بمقاومتها للأحمال بعد تعرضها لحرارة الحريق. وغالباً فإنه إذا استمر الحريق أكثر من ساعة أو إثنين فإن ذلك يجعل الخرسانة تصل لدرجة حوالى ألف درجة مئوية مما يجعلها لا تصلح بعد ذلك كمادة إنشائية نظراً لتشريحها الشديد مع تكسرها بتمدد حديد التسليح وتفتتها فى مواضع مختلفة. وتؤثر حرارة الحريق تأثيراً سيئاً على حديد التسليح من الصلب الطرى فتقل مقاومته وبالتالي إجهاد الخضوع مما يضعف تحمل الخرسانة المسلحة.

٣- نوع الركام : يوجد بعض أنواع الركام ذات مقاومة عالية للحريق مثل الركام الخفيف الوزن (خبث الأفران - الفورموكليت - كسر الطوب ... إلخ) يليها كسر الحجر الجيرى ثم يأتى بعد ذلك ركام الرمل والزلط.

٤- نوع الأسمنت وكميته : إذا تعرض الأسمنت بالخرسانة (أى الذى شك وتصلد) إلى الحرارة العالية فإنه - نظراً لإحتوائه على الماء- ينكمش ثم يتمدد بعد ذلك مما يسبب تفتت للخرسانة نتيجة لتوصيلها الردى للحرارة مما يؤدي إلى فرق كبير فى الحرارة بين خارج الخرسانة وداخلها مما يولد إجهادات تسبب شروخ وتفتت للخرسانة.

وتؤثر الحرارة العالية تأثيراً سيئاً فى حالة الأسمنت البورتلاندى نظراً لوجود الجير الحر الذى يتكلس ويعاود الإتحاد مع الماء مما يسبب الزيادة فى الحجم وبالتالي تشريح الخرسانة فكلما قل الجير الحر بالأسمنت كلما تحسنت مقاومته للحريق. فالأسمنت الحديدى أو الأسمنت العادى المخلوط بالمواد البوزولانية أفضل من الأسمنت البورتلاندى العادى. أما الأسمنت الألومينى فيعتبر أحسنها من هذه الوجهة نظراً لعدم احتوائه على الجير الحر. وتعتبر أكثر أنواع الخرسانة مقاومة للحريق هى تلك المصنوعة من أسمنت ألومينى و ركام خفيف أو ركام من كسر الطوب الحرارى.

وعلى أى حال فإنه يمكن إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فى عمل الخرسانة المقاومة للحرارة حتى درجة ١٥٠ درجة مئوية بشرط أن تُعمل الإحتياطات لتسخين الخرسانة تدريجياً ويكون التغير فى درجة الحرارة بطيئاً. أما إذا تعرضت الخرسانة لحوالى ١٠٠٠ درجة مئوية كما فى بعض المنشآت مثل أساسات الأفران والمراجل فإننا نستخدم الخرسانة المكونة من الأسمنت الألومينى و ركام كسر الطوب الحرارى.

## ٩-١١ تأمين تحمل الخرسانة مع الزمن Guaranty & Insurance

نص الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة لسنة ٢٠٠١ على بعض الإعتبارات و التوصيات التى تكفل وتضمن تحمل الخرسانة مع الزمن. فعلى الرغم من إستفءاء الخلطة الخرسانية للمقاومة فإنه يلزم تأمين مقاومتها مع الزمن بأخذ مجموعة من العوامل المتداخلة فى الإعتبار على النحو التالى:

### ١- الحد الأقصى لمحتوى الأملاح والمواد الضارة فى ماء الخلط:

يشترط فى ماء خلط الخرسانة أن لايزيد محتوى الأملاح عن الحدود الموضحة فى جدول (٢-١١).

### جدول (٢-١١) الحد الأقصى لمحتوى الأملاح والمواد الضارة فى ماء الخلط.

الحد الأقصى جرام فى اللتر	نوع الملح
٢,٠	الأملاح الكلية الذائبة (T.D.S.)
٠,٥	أملاح الكلوريدات على هيئة $Cl^-$
٠,٣	أملاح الكبريتات على هيئة $SO_3$
١,٠	أملاح الكربونات والبيكربونات
٠,١	كبريتيد الصوديوم
٠,٢	المواد العضوية
٢,٠	المواد غير العضوية وهى الطين والمواد المعلقة غير الرسوبية التى تعكر ماء الخلط

### ٢- الحد الأقصى لمحتوى أيونات الكلوريدات فى الخرسانة

للوفاية من الصدأ يجب ألا يزيد التركيز الكلى لأيونات الكلوريدات الذائبة فى الخرسانة المتصلدة (والنتج من الماء والركام والأسمنت والإضافات) عند عمر ٢٨ يوماً عن الحدود الواردة فى جدول (٣-١١).

### جدول (٣-١١) المحتوى الأقصى لأيونات الكلوريدات الذائبة اللازمة للوقاية من الصدأ.

الظروف حول الخرسانة	الحد الأقصى لأيونات الكلوريدات الذائبة فى الخرسانة المسلحة كنسبة مئوية من وزن الأسمنت
الخرسانة المسلحة معرضة للكلوريدات.	,
الخرسانة المسلحة غير المعرضة للكلوريدات.	,

### ٣- الحد الأقصى لمحتوى الكبريتات فى الخرسانة

يجب ألا يزيد المحتوى الكلى للكبريتات فى الخرسانة على هيئة كـب ٣ على ٤% من وزن الأسمنت.

### ٤- الحد الأقصى لمحتوى الأسمنت

يجب ألا يزيد محتوى الأسمنت فى خلطة الخرسانة عن ٤٥٠ كـج/م<sup>٣</sup> ما لم تكن هناك إعتبارات خاصة قد أخذت فى التصميم لتفادى التشريح الناتج عن أنكماش الجفاف فى قطاعات الخرسانة الرقيقة أو الإجهادات الحرارية فى القطاعات السميكة.

### ٥- الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت & الحد الأدنى للمقاومة المميزة & الحد الأقصى لنسبة م/س

عندما تكون الخرسانة معرضه لظروف معينة مع إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فإنه يمكن الإسترشاد بالجدول رقم (١١-٤) لتحديد الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت فى الخلطات.

### جدول (١١-٤) الحد الأدنى لمحتوى الأسمنت وللمقاومة المميزة فى خلطات الخرسانة المسلحة.

الحد الأدنى للمقاومة المميزة كـج/سم <sup>٢</sup>	الحد الأقصى لنسبة الماء/ الأسمنت	٣ / * المقاس الإعتبارى الأكبر للركام (مم)				
		٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٠٠	
٢٥٠	٠,٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٠٠	عادية: الخرسانة محمية تماماً من الظروف الجوية والظروف المحيطة الضارة.
٣٠٠	٠,٤٥	٤٠٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٠٠	متوسطة: الخرسانة غير المعرضة أو المعرضة للظروف المحيطة الضارة ولكنها مدفونة دائماً تحت الماء.
٤٠٠	٠,٤٠	٤٥٠	٤٠٠	٣٥٠	٣٥٠	قاسية: الخرسانة معرضة لظروف محيطية ضارة أو لماء البحر أو لدورات من البلل والجفاف أو الغازات... إلخ.

\* الحدود الواردة بالجدول لخلطات الخرسانة المسلحة المستخدمة ويمكن تخفيض أى محتوى أسمنت بمقدار ٥٠ كـج/م<sup>٣</sup> فى حالة أستعمالها لخلطات الخرسانة العادية (غير المسلحة).

\*\* إذا كان المقاس الإعتبارى الأكبر للركام يقع بين قيمتين مذكورتين فى الجدول فيؤخذ محتوى الأسمنت المناظر للمقاس الإعتبارى الأقل.

\*\*\* يمكن إستخدام إضافات المدنات أو المدنات الفائقة لتقليل نسبة ماء الخلط والحفاظ على القوام المطلوب.

## ٦- الخرسانة في الظروف الكبريتية

عندما تكون الخرسانة معرضة لأملاح الكبريتات في التربة أو المياه الجوفية (كبريتات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم) فإنه يجب العناية بنوع الأسمنت ومحتواه ونوع الركام والمقاس الإعتباري الأكبر للركام ونسبة الماء إلى الأسمنت ويمكن الإسترشاد بالقيم الواردة بجدول (٥-١١) لتحديد هذه البنود.

### جدول (٥-١١) متطلبات الخرسانة المعرضة للمهاجمة بالكبريتات.

/	/	/ -					( )		
		( )						/ :	%
-	,					>	, >	, >	
	,						, ,	,	
	,						, ,	,	
	,						, ,	,	
	,						, ,	,	
	,						, ,	,	

:

( / / . . )

\*

\*\*

\*\*\*

/

## ٧- الخرسانة فى المعرصة للمهاجمة المزدوجة بالكبريتات والكلوريدات

قد تتعرض الخرسانة المسلحة لظروف المهاجمة بتركيزات عالية من الكبريتات والكلوريدات معاً ويكون ذلك إما فى ماء البحر أو الماء الجوفى أو تربة السبخة أو غير ذلك. وفى مثل هذه الظروف يلزم إتخاذ إحتياطات أخرى بالإضافة لتلك الإحتياطات الخاصة بالحد الأقصى لنسبة الماء إلى الأسمنت والحد الأدنى لمحتوى الأسمنت كما هو وارد بجدول (١١-٤). من الإحتياطات الإضافية زيادة الغطاء الخرسانى بحيث لا يقل ٧ سم للخرسانة المعرضة للبلل والجفاف ولا يقل عن ٥ سم للخرسانة المغمورة. كما يجب أن يستخدم نوع أسمنت تتراوح نسبة أومينات ثلاثى الكالسيوم به بين ٦% و ١٠% ويمكن إستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى الذى يفى بهذه النسب أو إستخدام الأسمنت عالى الخبث. كما يجب التأكد من أن الركام المستخدم خامل ولا يتفاعل مع قلوبات الأسمنت.

## ٨- الخرسانة فى الظروف الحمضية

يجب الإهتمام بمكونات وصناعة الخرسانة فى حالة التعرض لظروف حمضية ذات أس هيدروجينى أقل من ٧ . يلزم لذلك زيادة الغطاء الخرسانى وإستخدام دهانات أو تغطيات مناسبة واقية من الأحماض ، كما يجب زيادة محتوى الأسمنت وتقليل نسبة الماء إلى الأسمنت وعمل دمك كامل للخرسانة. ويكون ذلك فى حالتى إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات. أما فى حالة وصول قيمة الأس هيدروجينى ٥,٥ أو أقل فتتخذ إحتياطات أكثر فى الحماية كما يفضل إستخدام أسمنت عالى الخبث.

## ٩- التفاعل القلوى للركام Alkali - Aggregate Reaction

يوجد نوعان من التفاعل القلوى للركام هما التفاعل القلوى مع السليكا و التفاعل القلوى مع الكربونات والنوع الأول أكثر إنتشاراً. ومشكلة التفاعل القلوى للركام أنه قد لا يظهر إلا بعد زمن طويل ، كما أنه لا يوجد حتى الآن إختبار سريع ودقيق يمكن من خلاله معرفة إذا كان خلط ركام معين مع أسمنت معين بنسبة معينة سيؤدى إلى ظهور هذه المشكلة أم لا ، ونفس الوقت لاتوجد طريقة محددة للعلاج الدائم لهذه الظاهرة. وعلى أى حال فإن الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (٢٠٠١) قد تعرض لهذه الظاهرة وذكر بعض الإحتياطات الخاصة فى هذا الصدد:

## أ- التفاعل القلوي مع السليكا Alkali - Silica Reaction

حيث تحتوى بعض أنواع الركام على أنواع مختلفة من السليكا النشطة مثل الأوبال والكرستوباليت التي قد تتفاعل كيميائياً مع القلويات الموجودة أصلاً في الأسمنت وغيره مثل أكسيد الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) وأكسيد البوتاسيوم ( $\text{K}_2\text{O}$ ). وقد ينتج عن هذه التفاعلات مواد جيلاينية تنفث عند إمتصاصها للماء مما يؤدي إلى حدوث إجهادات داخلية في الخرسانة قد تسبب تشققها أو تفتتها. وللحد من خطر التفاعل القلوي مع السليكا يمكن إتباع ما يلي:

- ١- إستعمال أسمنت بورتلاندى يحتوى على نسبة منخفضة من القلويات لا تتجاوز ٠,٦% محسوبة على هيئة أكسيد صوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ).
- ٢- تحديد محتوى القلويات المكافىء لأكسيد الصوديوم ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) في الخلطة الخرسانية بما لايزيد على ٣,٠ كج/م<sup>٣</sup>.
- ٣- إحلال جزء من الأسمنت في الخلطة الخرسانية بمواد بوزولانية وذلك بعد الرجوع إلى مصادر متخصصة لتحديد كمية البوزولانا و مدى فاعليتها.
- ٤- العمل على تقليل نفاذ الماء إلى الخرسانة بإستخدام أغشية أو دهانات غير منفذة للماء.

## ب- التفاعل القلوي مع الكربونات Alkali - Carbonate Reaction

قد تتفاعل بعض أنواع الركام من الحجر الجيري الدولوميتى (Dolomitic limestone) مع القلويات في الأسمنت منتجة مركبات تؤدي مع مرور الوقت- إلى حدوث تمدد يؤدي بدوره إلى ظهور شروخ بالخرسانة تؤثر على تحملها مع الزمن. ويجب عند إكتشاف هذه الظاهرة في الركام إستبعاده من الإستخدام أو إستخدامه مع أسمنت لاتزيد نسبة القلويات فيه على ٠,٤%. ونظراً لأن هذه الظاهرة تتأثر بالتركيب المعدنى للركام ونسبة الكالسييت إلى الدولوميت فإنه يجب الرجوع إلى جهات متخصصة لتعيين مدى تأثير هذه الظاهرة.

\*\*\*\*\*

بِسْمِ اللَّهِ

\*\*\*\*\*